REPUBLICA ARGENTINA

(COMISIÓN CENTRAL DE MINAS)

CATÁLOGO OFICIAL

DE LAS

MUESTRAS DE MINERALES

Exhibidas en la

SECCIÓN ARGENTINA

ANEXA A LA

EXPOSICIÓN DE PARÍS

1889

BUENOS AIRES
Imprenta y Estereotipia del "Courrier de la Plata
230 Bolivar y Méjico 832

1889

REPUBLICA ARGENTINA

(COMISIÓN CENTRAL DE MINAS)

CATÁLOGO OFICIAL

DE LAS

MUESTRAS DE MINERALES

Exhibidas en la

SECCIÓN ARGENTINA

ANEXA A LA

EXPOSICIÓN DE PARÍS

1889

COMISION PROTECTORA
R. A.
de Bibliotecas Populares

BUENOS AIRES
Imprenta y Estereotipia del " Courrier de la Plata "
230 Bolivar y Méjico 832

1889

INTRODUCCIÓN

Las muestras de minerales de este Catálogo, forman dos colecciones distintas, es decir, una que es propiedad del Director del Departamento Nacional de Minas y Geología, y la otra que ha sido formada por la Comisión Central de Minas de Buenos Aires, para la Exposición de París.

Aquélla representa las provincias de La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, San Juan, Córdoba y Tucumán; y ésta las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, San Luis, Mendoza, San Juan, y los territorios nacionales de Neuquén, Pampa Central y Misiones;

La clasificación de las muestras fué hecha por el señor Carta, ingeniero ayudante del Departamento, y verificada por una Comisión nombrada por la Comisión Central de Minas.

Los ensayos del mineral se hicieron, los por vía seca, bajo la dirección del señor Franchy, otro ingeniero ayudante del Departamento; y los por vía húmeda, por el señor Cobos, uno de los químicos del Laboratorio. Pero como la ley de los minerales de Catamarca y algunos otros lugares es muy bien conocida, no se han practicado ensayos de todos estos por oro.

Desde luego se ve que el Catálogo difiere en su forma general de los

precedentes, pues se consideró que era de más importancia exhibir, en cuanto fuese posible, el valor comercial de las muestras de minerales, y el de las minas correspondientes, que limitarlo á una mera lista descriptiva, de términos técnicos mineralógicos.

Al principio hubo la idea de incluir en la columna de las observaciones, datos referentes á las condiciones productoras de las minas que suministraron las muestras, y otras informaciones útiles; pero los extraordinarios trabajos impuestos á los empleados del Departamento Nacional de Minas y Geología, y la necesidad precisa de concluirlo todo en tiempo dado, han hecho que sea imposible producirlo en otra forma más útil que la que el Catálogo presenta.

H. D. HÓSKOLD.

Presidente de la Comisión Central de Minas; Comisario de Minas, especial para la Exposición de Paris de 1889, y Director del Departamento Nacional de Minas y Geologia.

Buenos Aires, Marzo 31 de 1889

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE LA SECCIÓN VIII.

(MINERÍA Y GEOLOGÍA)

H. D. HÓSKOLD	Presidente.
DR. MIGUEL PUÍGGARI	Vice-Presidente.
» GERMÁN BURMÉISTER	Director del Museo Nacional de Historia Natural.
» JOAQUÍN V. GONZÁLEZ	Diputado al Congreso Nacional.
D. MANUEL SOLA	» » » »
» ANTONIO DEL PINO	Senador » » »
» JUAN J. J. KYLE	Director del Departamento de Ensayos de la Casa de Moneda Nacional; Profesor de Quimica en la Universidad de Buenos Aires.
» JUAN V. VADILLO	
D. EDUARDO AGUIRRE	Profesor de Geologia y Mineralogia en la Universidad de Buenos Aires.
» GREGORIO LEZAMA	
» JULIO ACHÁVAL	
» EMILIO GODOY	Ingeniero de Minas.
» N. FOUERT	Ingeniero Civil de Minas; Director de la Compañia Francesa de Minas, en la provincia de La Rioja.
» JUAN J. ELÍA	Ingeniero de Minas de la Compañia Minera «La Industrial», provincia de Córdoba.
» ENRIQUE DE CARLES	Ex-Naturalista del Museo Nacional de Historia Natural.
» CARLOS A. LYNES HÓSKOLD	Secretario Honorario de la Comisión Central de Minas; Primer Ingeniero de Departamento Nacional de Minas y Geologia.

COMISIÓN CLASIFICADORA DE LOS MINERALES

Dr. Miguel Puiggari.
» Juan J. J. Kyle.
» Juan V. Vailllo.

D. Emilio Godoy.
» Enrique de Carles.
» Eduardo Aguirre.

SECCION Nº 1.

Provincia de San Juan.

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
1	San Juan	—	Galena	—	1·016
2	—	—	Galena, Malaquita, Cuarzo, Kaolin	4·09	0·0332
3	—	—	Cerusa, Piromorfita, Cuarzo	—	0·056
4	—	—	Piromorfita, Cerusa	—	0·316
5	—	—	Miargirita	—	0·276
6	—	—	Cuprita,	23·17	—
7	—	—	Piromorfita, Jamesonita	—	0·436
8	—	—	Cobre gris, Galena	—	0·376
9	—	—	Pirita, Cobre gris	—	0·260
10	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero, cobre gris	—	0·680
11	—	—	Cuarzo, Ematita	—	0·036
12	—	—	Malaquita, Cuarzo	14·08	—
13	—	Guachi	Ematita, Malaquita	27·27	—
14	—	—	Piromorfita, Galena, Cerusa	—	—
15	—	—	Malaquita, Feldspato	25·90	—
16	—	—	Cerusa, Cuarzo	—	2·246
17	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	1·238
18	—	—	Calcopirita, Cobre gris, Cuarzo	15·90	0·500
19	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	4·99	3·794
20	—	—	Ematita, Cobre gris, Pirita	—	—
21	—	—	Cobre gris, Ematita, Malaquita	15·90	1·500
22	—	Del Fierro	Galena, Piromorfita, Cerusa, Malaquita Azurita	4.99	0·445
23	—	Del Fierro	Galena, Cerusa, Piromorfita, Azurita	3·20	0·932
24	—	—	Barita, Piromorfita, Malaquita	1·60	0·864
25	—	Del Fierro	Galena, Cerusa, Plata Nativa, Argentita (Negrillos)	—	8·640
26	—	—	Galena, Cerusa, Plata nativa, Argentita (Negrillos)	—	6·216
27	—	Lagunita	Anhidrita, Malaquita, Azurita, Calcosina, Plata nativa	10·00	3·260
28	—	—	Galena, Cerusa, Azurita	0·40	0·332
29	—	—	Galena, Cerusa, Malaquita,	—	0·260
30	—	—	Galena, Cerusa, Malaquita	—	0·236
31	—	—	Galena, Argentita, Malaquita, Pirita	3·20	0·364
32	—	—	Galena, Pirita, Malaquita, Argentita	—	—
33	—	—	Galena, Piromorfita, Azurita, Cuarzo	—	3·446
34	—	—	Argentita, Galena, Cerusa, Malaquita	0·40	3·564
35	—	—	Calcosina rinonosa	57·27	0·020
36	—	—	Cuarzo, Plata córnea (Kerargrita)	—	0·240
37	—	—	Galena ojosa	—	0·128
38	—	—	Yeso, Cuarzo, Cobre gris, Calcopirita	8·80	0·704
39	—	—	Galena, Cerusa, Piromorfita, Azurita	—	0·816
40	—	—	Galena, Argentita, Yeso, Cerusa	—	0·300
41	—	—	Galena, Cerusa, Malaquita, Azurita	2·80	0·052
42	—	—	Barita, Blenda, Plata nativa	—	0·0152
43	—	Rosarita	Barita, Malaquita	8·947	2·160
44	—	—	Barita, Cobre gris, Calcopirita, Malaquita	0·526	0·006
45	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Malaquita	37·367	0·0182
46	—	—	Barita, Cobre gris, Malaquita, Ocre amarillo	0·789	0·030
47	—	—	Cianosita	—	—
48	—	Ros. (Guachi)	Ematita, Malaquita, Calcopirita aurífera	23·157	0·0515
49	—	—	Galena, Piromorfita, Cerusa	—	—
50	—	—	Yeso, Cuarzo aurífero, ocre	—	0·0435
51	—	—	Yeso, Cuarzo aurífero, Ocre	—	0·346
52	—	Rosario	Malaquita, Phillipsita, Calcopª, Calcosina, Limonita	30·663	0·074
53	—	—	Ocres, Calcopirita, Cuarzo	7·110	0·056

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros	Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	101·60	364·13	—	10·160	—	
—	—	—	—	—	—	3·32	11·89	—	0·332	—	
—	—	—	—	—	—	5·60	20·07	—	0·560	—	
—	—	—	—	—	—	31·60	113·25	—	3·160	—	
—	—	—	—	—	—	27·60	98·91	—	2·760	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	43·60	156·26	—	4·360	—	
—	—	—	—	—	—	37·60	134·75	—	3·760	—	
—	—	—	—	—	—	26·00	93·18	—	2·600	—	
—	—	—	—	—	—	68·00	243·69	—	6·800	—	
—	—	—	—	—	—	3·60	12·75	—	0·356	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	224·60	804·96	—	22·46	—	
—	—	—	—	—	—	123·80	443·69	—	12·38	—	
—	—	—	—	—	—	50·00	179·20	—	5·00	—	
—	—	—	—	—	—	379·40	1359·76	—	37·94	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	150·00	547·60	—	15·00	—	
—	—	—	—	—	—	44·50	159·49	—	4·45	—	
—	—	—	—	—	—	93·20	334·02	—	9·32	—	
—	—	—	—	—	—	86·40	309·65	—	8·64	—	
—	—	—	—	—	—	864·00	3096·57	—	86·40	—	
—	—	—	—	—	—	621·60	2227·80	—	62·16	—	
—	—	—	—	—	—	326·00	1168·38	—	32·60	—	
—	—	—	—	—	—	33·20	118·98	—	3·32	—	
—	—	—	—	—	—	26·00	93·18	—	2·60	—	
—	—	—	—	—	—	23·60	84·58	—	2·36	—	
—	—	—	—	—	—	36·40	130·45	—	3·64	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	344·60	1235·00	—	34·46	—	
—	—	—	—	—	—	356·40	1277·32	—	35·64	—	
—	—	—	—	—	—	2·00	7·16	—	0·20	—	
—	—	—	—	—	—	24·00	86·01	—	2·40	—	
—	—	—	—	—	—	12·80	45·87	—	1·28	—	
—	—	—	—	—	—	70·40	252·31	—	7·04	—	
—	—	—	—	—	—	81·60	292·45	—	8·16	—	
—	—	—	—	—	—	30·00	107·52	—	3·00	—	
—	—	—	—	—	—	5·20	18·63	—	0·52	—	
0·004	—	—	—	—	—	1·52	5·44	1·43	0·152	40·00	
—	—	—	—	—	—	216·00	774·14	—	21·60	—	
—	—	—	—	—	—	0·60	2·15	—	0·06	—	
0·0038	—	—	—	—	—	1·82	6·52	1·35	0·182	38·000	
—	—	—	—	—	—	3·00	10·75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0145	—	—	—	—	—	5·15	18·45	5·19	0·515	145·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0055	—	—	—	—	—	4·35	15·59	1·971	0·435	55·00	
0·046	—	—	—	—	—	34·60	109·67	16·48	3·46	460·00	
—	—	—	—	—	—	7·40	26·52	—	0·74	—	
0·0016	—	—	—	—	—	5.80	20·21	0·573	0·56	16·00	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR	
				Cobre	Plata
54	—	—	Ocres, Colcopirita, Cuarzo	30·885	0·046
55	—	Rosario	Ocres, Calcopirita, Cuarzo Malaquita	17·998	0·035
56	—	—	Plata córnea, Malaquita, Cerusa, Ocre	—	—
57	—	—	Ematita, Calcopirita aurífera	17·99	0·0326
58	—	Carmen	Galena, Cuarzo ocroso aurífero	—	0·0104
59	—	—	Ocre amarillo aurífero	—	0·224
60	—	—	Ocre amarillo aurífero	—	0·184
61	—	—	Pirita aurífera, Cuarzo	—	0·140
62	—	—	Pudingue piritoso aurífero	—	0·456
63	—	—	Pudingue piritoso aurífero	—	0·712
64	—	—	Tierra piritosa aurífera	—	0·468
65	—	—	Cuarzo ocroso aurífero	—	0·480
66	—	—	Cuarzo ocroso aurífero	—	0·016
67	—	—	Cuarzo ocroso aurífero	—	0·040
68	—	—	Cuarzo ocroso aurífero	—	0.031
69	—	—	Cuarzo ocroso aurífero	—	0·032
70	—	—	Cuarzo, Limonita, Calcopirita, Phillipsita, Malaquita	7·554	0·036
71	—	—	Cuarzo, Limonita, Calcopirita, Phillipsita, Malaquita	—	—
72	—	—	Cuarzo, Limonita, Malaquita	1·555	0·020
73	—	—	Calcopirita, Limonita, Phillipsta, Malaquita	—	0·036
74	—	—	Cuarzo, Limonita, Calcopirita, Malaquita	5·555	0·036
75	—	—	Calcopirita, Limonita, Cuarzo, Malaquita	16·887	0·050
76	—	—	Limonita, Calcopirita, Cuarzo, Malaquita	9·999	0·034
77	—	—	Limonita, Malaquita	11·885	0·040
78	—	—	Limonita, Calcopirita, Malaquita	12·665	0·030
79	—	—	Limonita, Calcopirita, Malaquita	9·110	0·030
80	—	—	Carbón de piedra	—	—
81	—	Marayes	Carbón de piedra	—	—
82	—	—	Caórbn de piedra	—	—

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	4·60	16·48	—	0·46	—	
0·007	—	—	—	—	—	3·50	12·51	2·50	0·35	70.00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0054	—	—	—	—	—	3·26	11·61	1·935	0·326	54.00	
0.0036	—	—	—	—	—	4·04	14·47	1·290	0·404	36.00	
—	—	—	—	—	—	22·40	80·28	—	2·24	—	
—	—	—	—	—	—	18·40	65·94	—	1·84	—	
—	—	—	—	—	—	14·00	50·17	—	1·40	—	
—	—	—	—	—	—	45·60	163·43	—	4·56	—	
0·0116	—	—	—	—	—	71·24	255·31	4·153	7·124	116.00	
0·0072	—	—	—	—	—	46·80	168·01	2·57	4·68	72.00	
0·0032	—	—	—	—	—	48·08	172·31	1·14	4·80	32.00	
—	—	—	—	—	—	1·60	5·73	—	0·16	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	3·40	12·180	2·00	0·34	—	
—	—	—	—	—	—	3·20	11·466	1·00	0·32	—	
—	—	—	—	—	—	3·60	12·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2·00	7·16	—	0·20	—	
—	—	—	—	—	—	3·60	12·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	3·60	12·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	5·00	17·92	—	0·50	—	
—	—	—	—	—	—	3·40	12·18	—	0·34	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	3·00	10·75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	3·00	10·75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SECCION Nº 2.

Provincia de Córdoba.

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR	
				Cobre	Plata
1	Córdoba	Niño Dios	Calcosina, Ematita, Calcopirita	31·69	—
2	—	—	Cerusa, Piromorfita	—	0·81
3	—	—	Galena granuda, Cerusa, Piromorfita	—	0·51
4	—	—	Cerusa, Galena	—	0·475
5	—	—	Galena granuda, Argentita (negrillos), Cerusa, Pirita	—	—
6	—	—	Galena granuda, Cerusa	—	—
7	—	—	Cerusa, Malaquita	—	—
8	—	—	Galena hojosa, Cerusa	—	0·59
9	—	Rara Fortuna	Cerusa, Galena hojosa, Piromorfita	—	0·725
10	—	Emilia	Galena, Calcopirita, Phillipsita, Argentita	—	—
11	—	San Agustín	Cerusa, Piromorfita	—	0·63
12	—	—	Cerusa	—	0·27
13	—	—	Cerusa	—	0·425
14	—	Santiago	Galena granuda, Cerusa	—	0·20
15	—	Peregrina	Galena granuda	—	0·245
16	—	Eufemia	Galena granuda	—	0·44
17	—	Overo muerto	Galena granuda, Cerusa, Argentita (negrillos)	—	0·20
18	—	Curiosidad (Taninga)	Cerusa, Galena, Piromorfita, Ocre	—	—
19	—	Taninga	Escoria plomo-argentífero	—	0·01
20	—	Colonia	Cerusa, Argentita, Malaquita, Azurita	—	—
21	—	Nuevo Gob'no	Galena. Cerusa	—	0·475
22	—	Piso horno Copelar	Plomo-argentífero (Piso horno de fundición)	—	0·21
23	—	Sta. Bárbara	Escoria plomo argentífero	—	0·01
24	—	La Higuera	Estibina	—	—

POR %						Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	71·3	—	—	—	—	83·0	297·47	—	8·30	—	
—	42·5	—	—	—	—	51·0	182·78	—	5·10	—	
—	61·0	—	—	—	—	47·5	170·24	—	4·75	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	45·0	—	—	—	—	50·0	179·20	—	5·00	—	
—	54·5	—	—	—	—	72·5	259·81	—	7·25	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	48·5	—	—	—	—	63·0	225·79	—	6·30	—	
—	10·5	—	—	—	—	27·0	96·77	—	2·70	—	
—	44·0	—	—	—	—	52·5	188·16	—	5·25	—	
—	36·24	—	—	—	—	20·0	71·68	—	2·00	—	
—	75·9	—	—	—	—	24·5	86·01	—	2·45	—	
—	71·0	—	—	—	—	44·0	157·69	—	4·40	—	
—	64·0	—	—	—	—	29·0	103·94	—	2·90	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3·35	—	—	—	—	1·0	3·58	—	0·10	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	51·0	—	—	—	—	47·5	170·24	—	4·75	—	
—	63·5	—	—	—	—	24·0	86·02	—	2·40	—	
—	12·88	—	—	—	—	1·0	3·58	—	0·10	—	
—	—	—	—	32·33	—	—	—	—	—	—	

SECCION Nº 3.

Provincia de Catamarca.

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
A	Cata'arca	Restauradora	Calcopirita, Phillipsita, Cobre gris	31·815	0·032
B	—	—	Bornita, Calcopirita, Cobre gris, Cuprita (óxido negro)	34·441	0·064
C	—	—	Calcopirita, Bornita, Cobre gris, Cuprita (óxido negro)	31·552	0·080
D	—	—	Calcopirita, Bornita, Cobre gris, Cuprita (óxido negro)	31·774	0·356
E	—	—	Calcopirita, Bornita, Cobre gris, Cuprita (óxido negro)	31·774	0·106
F	—	—	Eje de cobre argentífero y aurífero	41·814	0·126
1	—	—	Calcosina, Cobre gris, Bornita	49·152	0·20
2	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Cuarzo	21·76	0·05
3	—	—	Cobre gris, Bornita, Calcopirita, Pirita, Cuarzo	24·074	0·10
4	—	—	Calcosina, Bornita, Calcopirita, Cobre gris	31·232	0·09
5	—	—	Calcosina, Bornita, Calcopirita, Cobre gris, Pirita	34·559	0·13
6	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Bornita, Cuprita	20·992	0·14
7	—	—	Cobre nativo estalactítico, Cobre gris, Calcosina, Calcita espáctica manganesífera	64·71	0·04
8	—	—	Cobre gris, Pirita, Calcopirita	5·120	0·05
9	—	—	Cobre gris, Pirita, Colcopirita	5·632	0·17
10	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Bornita, Calcosina, Cuprita (óxido negro)	28·160	0·08
11	—	—	Calcopirita, Cobre gris, Cuprita (óxido negro)	7·068	0·03
12	—	—	Calcopirita, Cobre gris	24·576	0·04
13	—	—	Cobre gris, Bornita, Calcopirita, Calcosina, Calcita espáctica manganesífera	8·192	0·05
14	—	—	Cobre gris, Calcopirita	23·118	0·13
15	—	—	Calcopirita, Pirita, Phillipsita, Cuprita (óxido negro)	5·632	0·06
16	—	—	Cobre gris, Pirita, Calcopirita, Cuprita (óxido negro)	15·104	0·204
17	—	—	Azurita, Limonita, Crisocolo	47·872	0·024
18	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Pegmatita	53·248	0·028
19	—	—	Bornita, Calcopirita, Cobre gris, Calcosina	33·536	0·350
20	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Bornita	26·112	0·248
21	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Cuprita (óxido negro), Blenda	14·089	0·17
22	—	—	Cobre gris, Bornita, Calcopirita, Calcosina	28·179	0·092
23	—	—	Cobre gris, Calcopirita	14·54	0·112
24	—	—	Bornita, Calcosina, Cuarzo	—	0·068
25	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Calcosina	11·362	0·140
26	—	—	Bornita, Calcopirita, Cobre gris, Calcosina	50·22	0·140
27	—	—	Bornita, Calcopirita, Cobre gris, Calcosina	51·585	0·058
28	—	—	Bornita, Calcopirita, Cobre gris	38·632	0·080
29	—	—	Bornita, Colcopirita, Cobre gris, Pirita	48·177	0·104
30	—	—	Bornita, Calcopirita, Cobre gris	—	—
31	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Cuarzo	—	—
32	—	—	Cobre gris, Calcopirita	—	—
33	—	—	Cobre gris, Calcopirita	—	—
34	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Blenda, Pirita, Calcita espáctica manganesífera	10·908	0·136
35	—	—	Cobre gris, Bornita, Calcopirita	—	—
36	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Calcosina, Pirita, Phillipsita	—	—
37	—	—	Bornita, Cobre gris, Calcopirita	48·632	0·132
38	—	—	Cobre gris cristalizado	—	—
39	—	—	Cobre gris	15·225	0·160
40	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Cuarzo	10·226	0·050
41	—	—	Calcosina, Bornita	5·794	0·154
42	—	—	Cobre gris, Blenda, Galena	15·225	0·116
43	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Bornita, Limonita, Malaquita	42·495	0·286
44	—	—	Pirita, Calcopirita, Cobre gris, Cuarzo	—	—
45	—	—	Cobre gris, Pirita	8·862	0·120

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganesio	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	3·20	11·46	—	0·320	—	
—	—	—	—	—	—	6·40	22·93	—	0·64	—	
—	—	—	—	—	—	8·00	28·67	—	0·80	—	
—	—	—	—	—	—	35·60	127·59	—	3·56	—	
—	—	—	—	—	—	10·60	37·99	—	1·06	—	
—	—	—	—	—	—	12·60	45·06	—	1·26	—	
—	—	—	—	—	—	20·00	71·68	—	2·00	—	
—	—	—	—	—	—	5·00	17·92	—	0·50	—	
—	—	—	—	—	—	10·00	35·84	—	1·00	—	
—	—	—	—	—	—	9·00	32·97	—	0·90	—	
—	—	—	—	—	—	13·00	46·59	—	1·30	—	
—	—	—	—	—	—	14·00	50·17	—	1·40	—	
—	—	—	—	—	—	4.00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	5·00	17·92	—	0·50	—	
—	—	—	—	—	—	17·00	60·93	—	1·70	—	
—	—	—	—	—	—	8·00	28·43	—	0·80	—	
—	—	—	—	—	—	3·00	10·75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	5·00	17·92	—	0·50	—	
—	—	—	—	—	—	13·00	46·59	—	1·30	—	
—	—	—	—	—	—	6·00	21·50	—	0·60	—	
—	—	—	—	—	—	20·40	73·11	—	2·04	—	
—	—	—	—	—	—	2·40	8·60	—	0·24	—	
—	—	—	—	—	—	2·80	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	35·00	125·44	—	3·50	—	
—	—	—	—	—	—	24·80	88·88	—	2·48	—	
—	—	—	—	—	—	17·00	60·93	—	1·70	—	
—	—	—	—	—	—	9·20	32·97	—	0·92	—	
—	—	—	—	—	—	11·20	40·14	—	1·12	—	
—	—	—	—	—	—	6·80	24·37	—	0·68	—	
—	—	—	—	—	—	14·00	50·17	—	1·40	—	
—	—	—	—	—	—	14·00	50·17	—	1·40	—	
—	—	—	—	—	—	5·80	20·78	—	0·58	—	
—	—	—	—	—	—	8·00	28·67	—	0·80	—	
—	—	—	—	—	—	10·40	37·27	—	1·04	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	13·60	48·74	—	1·36	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	13·20	47·30	—	1·32	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	16·00	57·34	—	1·00	—	
—	—	—	—	—	—	5·00	17·92	—	0·50	—	
—	—	—	—	—	—	15·40	55·19	—	1·54	—	
0·022	—	—	—	—	—	11·60	41·57	7·87	1·16	220·00	
—	—	—	—	—	—	28·60	102·50	—	2·86	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	12·00	43·00	—	1·20	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
46	Cata'arca	Restauradora	Cobre gris, Cuarzo, Calcopirita	14·544	0·058
47	—	—	Blenda, Calcopirita, Bornita	—	—
48	—	—	Pirita, Cobre gris, Bornita, Blenda	—	—
49	—	—	Bornita, Calcopirita, Cobre gris, Oro nativo	—	—
50	—	—	Cobre gris, Calcosina, Crisocolo	33·405	0·058
51	—	—	Cobre gris, Calcosina, Crisocolo	38·178	—
52	—	—	Bornita, Calcosina	62·266	—
53	—	—	Calcopirita, Bornita	37·950	0·144
54	—	—	Calcopirita, Bornita, Calcosina	33·633	0·084
55	—	—	Calcopirita, Bornita, Cobre gris, Calcosina	69·993	0·222
56	—	—	Calcopirita, Bornita, Cobre gris	43·404	0·150
57	—	—	Bornita, Calcopirita	22·952	0·126
58	—	—	Eje de cobre, plata y oro	51·585	—
59	—	—	Eje de cobre, plata y oro	75·901	0·253
60	—	—	Eje de cobre, plata y oro	90·900	—
61	—	—	Eje de cobre, plata y oro	76·356	0·224
62	—	—	Eje de cobre, plata y oro	76·356	—
63	—	—	Eje de cobre, plata y oro	97·717	—
64	—	Santa Clara	Limonita, Calcopirita, Cobre gris, Phillipsita	27·775	0·152
65	—	—	Cobre nativo, Cuprita (óxido negro), Pegmatita en descomposicion	27·58	0·060
66	—	—	Cuprita cristalizada (óxido rojo)	27·108	0·072
67	—	—	Ematita, Cuprita, Malaquita	27·997	0·076
68	—	—	Calcopirita, Phillipsita	15·554	0·108
69	—	—	Cobre gris, Calcopirita	10·665	0·124
70	—	—	Limonita, Azurita cristalizada, Calcopirita, Malaquita, Cobre gris	35·552	0·244
71	—	—	Calcosina, Cuprita (óxido negro)	27·552	0·040
72	—	—	Calcosina, Malaquita	49·996	0·136
73	—	—	Calcopirita, Cobre gris	23·775	0·196
74	—	—	Calcopirita, Cobre gris, Limonita	22·664	0·172
75	—	—	Calcosina, Malaquita, Cuprita (óxido rojo)	40·218	0·028
76	—	—	Limonita, Calcosina	9·110	0·030
77	—	—	Phillipsita, Calcopirita, Limonita	—	—
78	—	—	Piromorfita, Limonita, Malaquita, Cuarzo	8·888	0·168
79	—	—	Cobre gris, Cuarzo, Malaquita, Cuprita (óxido negro)	7·777	0·048
80	—	—	Crisocolo, Cuprita (óxido rojo), Malaquita	28·663	0·028
81	—	—	Limonita, Calcopirita, Calcosina	42·218	0·156
82	—	—	Calcosina, Limonita	30·663	0·116
83	—	—	Limonita, Azurita, Malaquita, Cuprita (óxido negro)	50·439	0·080
84	—	—	Blenda, Azurita, Malaquita	12·443	0·050
85	—	—	Cuarzo ocroso	0·577	0·072
86	—	—	Limonita, Azurita, Malaquita	33·552	0·088
87	—	—	Calcopirita, Calcosina	22·220	0·092
88	—	—	Limonita, Calcopirita, Azurita, Calcosina	33·552	0·192
89	—	—	Cuprita (óxido rojo), Azurita, Malaquita, Ocre	48·439	0·068
90	—	—	Piromorfita	—	—
91	—	—	Calcosina, Bornita. Cobre gris	47·995	0·176
92	—	—	Azurita, Malaquita, Cuprita (óxido rojo), Ocre	—	—
93	—	—	Cuprita (óxido rojo y negro mamelonar), Azurita, Malaquita, Ocre	—	—
94	—	—	Limonita, Bornita, Calcosina	26·219	0·108
95	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita	55·327	0·028
96	—	—	Bornita, Cobre gris	57·327	0·192
97	—	—	Limonita, Bornita	—	—
98	—	—	Calcopirita, Phillipsita	27·552	0·076

POR %											OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	
—	—	—	—	—	—	5·80	20·78	—	0·58	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5·80	20·78	—	0·58	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0016	—	—	—	—	—	14·40	51·74	0·573	1·44	—	
—	—	—	—	—	—	8·40	30·10	—	0·84	—	
—	—	—	—	—	—	22·20	79·56	—	2·22	—	
—	—	—	—	—	—	15·00	53·76	—	1·50	—	
—	—	—	—	—	—	12.60	45·16	—	1·26	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0008	—	—	—	—	—	25·30	90·67	0·2867	2·53	80·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0016	—	—	—	—	—	22·44	80·28	0·57	2·24	160·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	15·20	54·47	—	1·52	—	
—	—	—	—	—	—	6·00	21·50	—	0·60	—	
—	—	—	—	—	—	7·20	25·80	—	0·72	—	
—	—	—	—	—	—	7·60	27·23	—	0·76	—	
—	—	—	—	—	—	10·80	38·70	—	1·08	—	
—	—	—	—	—	—	12·40	44·44	—	1·24	—	
—	—	—	—	—	—	24·40	87·44	—	2·44	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	13·60	48·74	—	1·36	—	
—	—	—	—	—	—	19·60	70·24	—	1·96	—	
—	—	—	—	—	—	17·20	61·64	—	1·72	—	
—	—	—	—	—	—	2·80	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	3·00	10·75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	16·80	60·21	—	1·68	—	
—	—	—	—	—	—	4·80	17·20	—	0·48	—	
—	—	—	—	—	—	2·80	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	15·60	55·91	—	1·56	—	
—	—	—	—	—	—	11·60	41·56	—	1·16	—	
—	—	—	—	—	—	8·00	28·67	—	0·80	—	
—	—	—	—	—	—	5·00	17·92	—	0·50	—	
—	—	—	—	—	—	7·20	25·80	—	0·72	—	
—	—	—	—	—	—	8·88	31·33	—	0·88	—	
—	—	—	—	—	—	9·20	32·97	—	0·92	—	
—	—	—	—	—	—	19·20	68·81	—	1·92	—	
—	—	—	—	—	—	6·80	24·37	—	0·68	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	17·60	63·07	—	1·76	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10·80	38·70	—	1·08	—	
—	—	—	—	—	—	2·80	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	19·20	68·81	—	1·92	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7·60	27·23	—	0·76	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
99	Cata'arca	Santa Clara	Limonita, Cuprita, Malaquita	31·552	0·028
100	—	—	Limonita, Cuprita, Malaquita	38·896	0·028
101	—	—	Limonita, Cuprita, Malaquita, Azurita	53·550	0·188
102	—	—	Calcopirita. Cobre gris	22·220	0·372
103	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Azurita	60·882	0·028
104	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Azurita, Ocre	53·772	0·024
105	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Azurita	—	—
106	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Azurita	46.217	0·040
107	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita	—	—
108	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Azurita	—	—
109	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Ocre	—	—
110	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Ocre	—	—
111	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Azurita, Calcosina	—	—
112	—	—	Limonita, Crisocolo	9·332	0·024
113	—	—	Calcosina, Malaquita, Azurita	37·107	0·068
114	—	—	Limonita, Asurita, Malaquita, Calcita	—	—
115	—	—	Cuprita (óxido rojo), Azurita, Malaquita, Calcosina	35·329	0·040
116	—	—	Ocre, Malaquita	22·22	0·024
117	—	—	Calcosina, Malaquita	52·439	0·088
118	—	—	Calcosina, Malaquita, Azurita	23·108	0·036
119	—	—	Limonita, Cuprita, Malaquita, Azurita	29·997	0·024
120	—	—	Azurita cristalizada, Calcosina, Malaquita	—	—
121	—	—	Limonita, Crisocolo	—	—
122	—	—	Limonita, Calcita	—	—
123	—	Mina Grande	Limonita, Cuprita	34·218	0·124
124	—	—	Limonita, Cobre gris, Calcopirita	35·107	0·216
125	—	—	Limonita, Calcopirita	20·00	0·080
126	—	—	Limonita, Calcopirita, Phillipsita	—	—
127	—	—	Limonita, Calcosina	33·810	0·060
128	—	—	Limonita, Calcosina, Calcopirita, Cobre gris, Malaquita	35·022	0·164
129	—	—	Limonita, Crisocolo, Cuprita	23·825	0·136
130	—	—	Calcopirita, Phillipsita, Calcosina	32·640	0·140
131	—	—	Calcopirita, Cobre gris, Phillipsita	21·204	0·108
132	—	—	Limonita, Calcosina	23·825	0·016
133	—	—	Ocres, Azurita, Calcopirita, Malaquita, Calcosina	5·956	0·020
134	—	—	Cuprita (óxido rojo). Limonita, Cuarzo	43·838	0·048
135	—	—	Calcopirita, Bornita, Cuarzo	12·597	0·104
136	—	—	Cupita (óxido rojo), Calcosina, Malaquita, Calcopirita	34·546	0·028
137	—	—	Cobre gris, Limonita	30·496	0·072
138	—	—	Cobre gris, Calcosina	32·402	0·044
139	—	—	Limonita, Calcopirita, Phillipsita	22·096	0·101
140	—	—	Cuprita (óxido rojo), Limonita, Malaquita	25·238	0·024
141	—	—	Limonita, Cuprita	31·667	0·090
142	—	—	Limonita, Cuprita (óxido rojo), Azurita, Malaquita	45·953	0·028
143	—	—	Limonita, Malaquita, Azurita	17·381	0·040
144	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Ocre	60·00	0·040
145	—	—	Calcosina, Cuprita (óxido negro), Malaquita	62·144	0·056
146	—	—	Cuprita (óxido rojo), Calcosina, Malaquita, Azurita	54·524	0·040
147	—	—	Limonita, Cuprita (óxido negro), Crisocolo	18·095	0·040
148	—	—	Cuprita (óxido rojo), Cuprita mamelonar (óxido negro), Azurita, Malaquita	28·572	0·030
149	—	—	Limonita, Cuprita, Azurita, Malaquita	0·000	—
150	—	—	Cuprita (óxido rojo), Limonita, Calcosina, Azurita, Calcopirita	41·667	0·036
151	—	—	Cobre nativo, Cuprita (óxido negro), Pegmatita	32·86	0·060

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada inglesa	Onzas de Oro por Tonelada inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	2·80	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	2·80	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	18·80	67·37	—	1·88	—	
—	—	—	—	—	—	37·20	133·32	—	3·72	—	
—	—	—	—	—	—	2·80	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	2·40	8·60	—	0·24	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·330	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2·40	8·60	—	0·24	—	
—	—	—	—	—	—	6·80	24·37	—	0·68	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	2·40	8·60	—	0·24	—	
—	—	—	—	—	—	8·80	31·53	—	0·88	—	
—	—	—	—	—	—	3·60	12·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	2·40	8·60	—	0·24	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	12·40	44·44	—	1·24	—	
—	—	—	—	—	—	21·60	77·41	—	2·16	—	
—	—	—	—	—	—	8·00	28·43	—	0·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6·00	21·50	—	0·60	—	
—	—	—	—	—	—	16·40	58·77	—	1·64	—	
—	—	—	—	—	—	13·60	48·74	—	1·36	—	
—	—	—	—	—	—	14·00	50·170	—	1·40	—	
—	—	—	—	—	—	10·80	38·70	—	1·08	—	
—	—	—	—	—	—	1·60	5·73	—	0·16	—	
—	—	—	—	—	—	2·00	7·16	—	0·20	—	
—	—	—	—	—	—	4·80	17·20	—	0·48	—	
—	—	—	—	—	—	10·40	37·27	—	1·04	—	
—	—	—	—	—	—	2·80	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	7·20	25·80	—	0·72	—	
—	—	—	—	—	—	4·40	16·06	—	0·44	—	
—	—	—	—	—	—	10·40	37·27	—	1·04	—	
—	—	—	—	—	—	2·40	8·60	—	0.24	—	
—	—	—	—	—	—	9·00	32·97	—	0·90	—	
—	—	—	—	—	—	2·80	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	5·60	20·07	—	0·56	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	6·00	21·50	—	0·60	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·60	12·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	6·00	21·50	—	0·60	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
152	Cata'arca	Mina Grande	Calcopirita, Malaquita	28·572	0·148
153	—	—	Cuprita, Calcopirita, Malaquita, Limonita	27·61	0·200
154	—	—	Cuprita (óxido rojo), Calcopirita, Azurita, Ocre	73·324	0·040
155	—	—	Limonita, Cuprita, Malaquita	20·952	0·044
156	—	—	Limonita, Cuprita, Malaquita, Azurita	16·190	0·076
157	—	—	Caolin	—	—
158	—	—	Limonita, Azurita, Malaquita	19·524	0·036
159	—	—	Limonita, Azurita, Cuprita, Malaquita	39·527	0·036
160	—	—	Cuprita (óxido rojo), Limonita, Malaquita	53·810	0·080
161	—	—	Cuprita (óxido rojo), Calcosina, Malaquita, Azurita	48·572	0·040
162	—	—	Limonita, Cuprita	32·331	0·104
163	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita	42·371	0·036
164	—	—	Cuprita (óxido rojo), Limonita, Azurita, Malaquita	63·810	0·040
165	—	—	Limonita, Cuprita (óxido rojo), Malaquita	36·667	0·030
166	—	—	Azurita, Malaquita, Ocre	45·715	0·040
167	—	—	Limonita, Cuprita, Azurita, Malaquita	33·810	0.036
168	—	—	Limonita, Azurita, Malaquita	—	—
169	—	—	Cuprita (óxido rojo y negro), Azurita, Malaquita	—	—
170	—	—	Cuprita, Malaquita	—	—
171	—	—	Limonita, Azurita, Malaquita, Cuprita	20·105	0·036
172	—	—	Cobre gris, Phillipsita	—	—
173	—	—	Cobre gris, Caolin	—	—
174	—	—	Cobre gris, Caolin	19·339	0·532
175	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Bornita	17·799	0·036
176	—	—	Calcosina, Cuprita (óxido negro)	31·605	0·040
177	—	—	Cuprita (óxido negro)	56·077	0·044
178	—	—	Cuprita (óxido negro), Calcopirita, Cobre gris	10·097	0·044
179	—	—	Calcopiaita, Cobre gris, Phillipsita	20·538	0·136
180	—	—	Limonita, Cobre gris, Calcopirita, Azurita, Phillipsita	34·743	0·160
181	—	—	Bornita, Cobre gris, Calcopirita	28·753	0·232
182	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Bornita	19·853	0·160
183	—	—	Limonita, Calcopirita, Malaquita	33·031	0·040
184	—	—	Cuprita (óxido negro), Calcosina, Malaquita	68·460	0.080
185	—	—	Malaquita	—	—
186	—	—	Cobre gris, Cuarzo	—	—
187	—	Carmelita	Cobre gris, Phillipsita, Calcopirita, Cuprita (óxido negro)	26·014	0·124
188	—	—	Cobre gris, Phillipsita, Calcopirita, Cuprita (óxido negro)	20·366	0·112
189	—	—	Calcopirita, Phillipsita, Cuprita	—	—
190	—	—	Calcopirita, Cobre gris, Cuprita	9·403	0·116
191	—	—	Calcopirita, Phillipsita, Cuprita, Cobre gris	32·347	0·188
192	—	—	Calcopirita, Phillipsita, Cuprita, Cobre gris	31·833	0·120
193	—	—	Calcopirita, Phillipsita, Cuprita	—	—
194	—	—	Calcopirita, Phillipsita, Cobre gris, Cuprita	—	—
195	—	—	Calcopirita, Cuprita, Bornita	—	—
196	—	—	Calcopirita, Cuprita, Bornita	—	—
197	—	—	Calcopirita, Cuprita, Bornita, Cobre gris	—	—
198	—	—	Calcopirita, Cuprita, Bornita	—	—
199	—	—	Calcopirita, Cuprita, Bornita	—	—
200	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Calcosina	32·689	0·180
201	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Malaquita	9·584	—
202	—	Esperanza	Cobre gris, Calcopirita, Cuprita	16·088	0·180
203	—	Rosario	Bornita, Calcopirita	55·452	0·196
204	—	—	Bornita, Calcosina	65·379	0·240

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	14·80	53·04	—	1·48	—	
—	—	—	—	—	—	20·00	71·68	—	2·00	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	4·4	15·76	—	0·44	—	
—	—	—	—	—	—	7·6	27·23	—	0·76	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·6	12·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	3·6	12·00	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	8·0	28·67	—	0·80	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	10·4	37·27	—	1·04	—	
—	—	—	—	—	—	3·6	12·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	3·0	10·75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	3·6	12·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·6	12·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	53·2	190·66	—	5·32	—	
—	—	—	—	—	—	3·6	22·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	4·4	15·76	—	0·44	—	
—	—	—	—	—	—	4·4	15·76	—	0·44	—	
—	—	—	—	—	—	13·6	48·74	—	1·36	—	
—	—	—	—	—	—	16·0	57·34	—	1·60	—	
—	—	—	—	—	—	23·2	83·14	—	2·32	—	
—	—	—	—	—	—	16·0	56·86	—	1·60	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	8·0	28·43	—	0·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	12·4	44·44	—	1·24	—	
—	—	—	—	—	—	11·2	40·14	—	1·12	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	11·6	41·57	—	1·16	—	
—	—	—	—	—	—	18·8	67·37	—	1·88	—	
—	—	—	—	—	—	12·0	43·00	—	1·20	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	18·0	64·51	—	1·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	18·0	64·51	—	1·80	—	
—	—	—	—	—	—	18·6	70·24	—	1·96	—	
—	—	—	—	—	—	24·0	86·01	—	2·40	—	

N° de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
205	Cata'arca	Rosario	Bornita	64·694	—
206	—	Cerro Negro	Limonita, Phillipsita, Calcopirita, Malaquita	40·391	0·180
207	—	—	Calcosina, Malaquita	—	—
208	—	—	Calcopirita, Limonita, Phillipsita, Malaquita	23·618	0·036
209	—	—	Ematita, Cuprita, Calcosina, Malaquita	—	—
210	—	—	Ematita, Calcosina	15·403	0·044
211	—	—	Calcopirita, Limonita	—	—
212	—	—	Malaquita, Limonita, Cuarzo	14·034	0·076
213	—	—	Ematita, Calcosina, Malaquita	—	—
214	—	—	Ematita, Calcosina, Malaquita	32·005	0·060
215	—	—	Limonita, Calcosina, Malaquita	—	—
216	—	—	Ematita, Calcosina, Malaquita	—	—
217	—	—	Ematita, Phillipsita, Calcosina, Malaquita	22·934	0·056
218	—	—	Phillipsita, Calcosina. Malaquita	19·168	0·040
219	—	—	Calcosina, Malaquita	35·559	0·044
220	—	—	Calcosina, Malaquita, Ematita	—	—
221	—	—	Calcopirita, Phillipsita, Malaquita, Limonita	23·27	0·040
222	—	—	Calcosina, Malaquita	15·745	0·040
223	—	—	Calcosina, Bornita, Limonita, Malaquita	—	0·040
224	—	—	Calcosina, Bornita, Malaquita	—	—
225	—	—	Calcopirita, Limonita	14·718	0·036
226	—	San Pedro	Calcosina, Malaquita	22·934	0.080
227	—	—	Ematita, Calcosina, Malaquita	16·772	—
228	—	Cerro Negro	Calcosina, Malaquita, Bornita	24·645	0·040
229	—	—	Malaquita, Calcosina	26·669	0·048
230	—	—	Malaquita, Calcosina	—	—
231	—	—	Cobre nativo, Cuprita	—	—
232	—	—	Cuprita, Ematita, Malaquita	18·484	0·036
233	—	—	Cuprita, Limonita, Calcopirita, Malaquita	3·251	0·036
234	—	—	Cuprita, Ematita, Calcopirita, Malaquita	2·902	0·040
235	—	Estancia de S. Francisco	Cobre gris, Calcosina, Malaquita, Cuarzo	13·222	0·040
236	—	—	Calcosina, Malaquita	0·000	—
237	—	—	Cobre gris, Malaquita, Calcopirita	35·636	0·060
238	—	S. Francisco	Cobre gris, Calcosina, Malaquita	36·281	0·056
239	—	—	Cobre gris, Calcosina, Malaquita, Cuprita (óxido negro)	0·000	—
240	—	Cerro Negro	Limonita, Calcopirita, Malaquita	19·350	0·048
241	—	—	Limonita, Calcopirita, Malaquita	—	—
242	—	—	Limonita, Calcopirita, Malaquita	—	—
243	—	—	Ematita riñonosa	—	0·060
244	—	Cerro Narvae	Calcopirita, Phillipsita, Limonita	24·026	0·040
245	—	—	Calcopirita, Phillipsita, Limonita	19·027	—
246	—	—	Calcopirita, Phillipsita, Limonita, Malaquita	4·192	0·040
247	—	—	Calcopirita, Limonita, Malaquita	—	—
248	—	Cerro Negro	Calcosina, Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Barita	25·152	—
249	—	Cerro Rodriguez	Phillipsita, Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Limonita	25·80	0·040
250	—	—	Malaquita, Calcosina	4·514	0·040
251	—	Cerro Medianito	Cerusa	—	0·040
252	—	—	Cerusa	—	—
253	—	Cerro Blanco	Limonita, Calcosina, Malaquita	8·546	0·0 4
254	—	—	Limonita, Calcosina, Malaquita	—	—

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganesio	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	18·0	64·51	—	1·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·6	19·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4·4	15·76	—	0·44	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7·6	27.23	—	1·76	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6·0	21·50	—	0·60	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5·6	20·07	—	0·56	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	4·4	15·76	—	0·44	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	11·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14.33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·6	12·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	8·0	286·72	—	0·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	4·8	17·20	—	0·48	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·6	22·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	3·6	12·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6·0	21·50	—	0·60	—	
—	—	—	—	—	—	5·6	20·07	—	0·56	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4·8	17·20	—	0.48	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6·0	21·50	—	0·60	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4·4	15·76	—	0·41	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
255	Cata'arca	Aguado Dionisia Sto. Domingo	Limonita, Calcosina, Malaquita	13·837	0·320
256	—	—	Ocre, Malaquita	—	—
257	—	—	Galena granuda	—	0·072
258	—	—	Galena granuda	—	0·280
259	—	—	Galena granuda	—	0·160
260	—	—	Galena granuda	—	0·044
261	—	—	Galena granuda	—	0·060
262	—	—	Oligista	—	—
263	—	—	Magnetita	—	—
264	—	—	Galena granuda, Pirita	—	—
265	—	—	Galena granuda	—	0·056
266	—	Estancia del Durazno	Cuarzo, Granato, Azurita, Malaquita	0·322	0·028
267	—	—	Cuarzo, Granato, Azurita, Malaquita	—	—
268	—	—	Cuarzo, Granato cristalizada, Malaquita, Ematita	—	—
269	—	—	Cuarzo, Granato cristalizada, Malaquita, Azurita	—	—
270	—	—	Galena granuda	—	0·028
271	—	Griselda	Cuarzo, Galena granuda, Malaquita	6·123	0·030
272	—	—	Blenda, Galena, Calcopirita	4·192	—
273	—	Concepcion	Phillipsita, Calcopirita, Malaquita	32·25	0·256
274	—	Corro Poinada S. Francisco	Calcita, Malaquita	3·870	0·040
275	—	—	Calcita, Malaquita	—	—
276	—	—	Calcosina, Malaquita	42·891	0·180
277	—	—	Bornita, Calcosina, Malaquita, Cuprita	34·507	0·028
278	—	Buena Esperanza	Malaquita, Calcosina, Ocre	13·545	0·440
279	—	Rosario	Cuarzo, Malaquita	5·643	0·400
280	—	—	Anhidrita, Malaquita	—	—
281	—	Vidal	Galena, Calcopirita	1·935	0·300
282	—	Descubridora	Calcopirita, Cobre gris, Malaquita, Azurita	24·026	0·600
283	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Azurita, Malaquita	9·675	0·188
284	—	—	Cobre gris, Azurita, Malaquita, Limonita	15·480	0·038
285	—	—	Limonita, Calcopirita, Phillipsita, Malaquita	14·028	0·098
286	—	—	Calcopirita, Cuprita (óxido negro), Malaquita	7·417	0·090
287	—	—	Calcopirita, Azurita, Malaquita. Limonita	14·028	0·040
288	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Azurita, Malaquita	13·222	0·094
289	—	—	Limonita, Azurita, Malaquita	15·157	0·038
290	—	Quintanilla	Galena, Cobre gris, Calcopirita. Cuarzo	4·837	0·040
291	—	—	Cuarzo, Malaquita	1·773	0·050
292	—	—	Cuarzo ferruginoso, Azurita	2·580	—
293	—	San Ramon	Cobre gris, Malaquita	3·870	0·164
294	—	Retamos	Magnetita	—	0·020
595	—	—	Cobre gris, Galena, Malaquita, Azurita	33·510	0·280
296	—	(Cerro Nogro) Puerto	Calcosina, Bornita, Malaquita	10·390	—
297	—	—	Bornita, Calcopirita, Calcosina, Limonita, Malaquita	21·930	0·060
298	—	—	Estibina	—	—
299	—	—	Estibina	—	—
300	—	—	Estibina	—	—
301	—	Cerca Hualfin	Tierra ocrosa aurífera	—	—
302	—	Restauradora	Cuprita (óxido negro), Cobre gris en descomposicion, Mal[illegible]	50·995	0·030
303	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Calcita espáctica manganecífera	—	—
304	—	—	Blenda cristalizada, Pirita	—	0·028
305	—	—	Cuprita mamelonar (óxido rojo). Malaquita, Azurita	—	—

POR %						Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros						
—	—	—	—	—	—	32·0	114·68	—	3·20	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7·2	25·80	—	0·72	—	
—	—	—	—	—	—	28·0	100·34	—	2·80	—	
—	—	—	—	—	—	16·0	57·54	—	1·60	—	
—	—	—	—	—	—	4·4	15·76	—	0·44	—	
—	—	—	—	—	—	6·0	21·50	—	0·60	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5·6	20·07	—	0·56	—	
—	—	—	—	—	—	2·8	10·04	—	0·23	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2·8	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	3·0	10·75	—	0·03	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	256·0	917·5	—	2·56	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0.40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	18·0	64·51	—	1·80	—	
—	—	—	—	—	—	2·8	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	44·0	157·69	—	4·40	—	
—	—	—	—	—	—	40·0	143·36	—	4·00	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	30·0	107·52	—	3·00	—	
—	—	—	—	—	—	6·0	21·50	—	6·00	—	
—	—	—	—	—	—	18·8	67·37	—	1·88	—	
—	—	—	—	—	—	3·8	13·61	—	0·38	—	
—	—	—	—	—	—	9·8	34·62	—	0·98	—	
—	—	—	—	—	—	9·0	32·25	—	0·90	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	9·4	33·68	—	0·94	—	
—	—	—	—	—	—	3·8	13·61	—	0·38	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	5·0	17·92	—	0·50	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	16·4	58·77	—	1·64	—	
—	—	—	—	—	—	2·0	14·33	—	0·20	—	
—	—	—	—	—	—	28·0	100·35	—	2·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6·0	21·50	—	0·60	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·0	10·75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2·8	10·04	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
306	Cata'arca	Restauradora	Cianosita	—	—
307	—	—	Blenda, Calcopirita, Phillipsita, Cobre gris	11·932	0·030
308	—	—	Cobre gris, Pirita	0·000	—
309	—	—	Uranonita, Pirita	1·290	0·020
310	—	—	Escoria de Cobre mezclado con Blenda	—	—
311	—	—	Cobre gris, Blenda, Bornita, Calcopirita	—	—
312	—	—	Escoria de mineral de Cobre	—	—
313	—	—	Escoria de mineral de Cobre	—	—
314	—	Pique Milagro, Argentina	Blenda, Cobre gris, Pirita, Malaquita	8·062	0·100
315	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Bornita	15·802	0·090
316	—	—	Galena, Pirita, Blenda, Calcopirita	1·773	0·052
317	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Calcosina	12·900	0·340
318	—	Cerro Modianito	Calcita cristalizada	—	—
319	—	Santa María	Cobre gris, Calcopirita, Calcosina	18·566	0·040
320	—	Santa Clara	Cobre gris, Bornita	17·576	0·040
321	—	Carranza	Eje de Cobre	27·727	0·256
322	—	Estancia S. Francisco	Calcosina, Malaquita, Cuarzo	—	—
323	—	La Catam'rca	Cuarzo aurífero, Limonita	—	0·020
324	—	—	Cuarzo aurífero, Limonita	—	—
325	—	—	Cuarzo aurífero, Limonita	—	—
326	—	Rosario	Cuarzo aurífero, Ematita	—	0·020
327	—	—	Cuarzo aurífero, Ematita	—	—
328	—	—	Cuarzo aurífero, Ematita	—	—
329	—	La Anciana	Limonita aurífera, Pirita	—	—
330	—	—	Cuarzo aurífero, Limonita	—	—
331	—	—	Cuarzo aurífero, Limonita	—	—
332	—	—	Cuarzo aurífero, Limonita	—	—
333	—	Concepcion	Cuarzo, Malaquita, Limonita		
334	—	—	Cuarzo, Malaquita	4·837	—
335	—	—	Cuarzo, Limonita, Calcopirita		
336	—	Aguado Dionisia Sto. Domingo	Galena, Yeso	—	—
337	—	Panchita	Stromeyerita, Cuprita, Malaquita, Limonita	40·96	1·02
338	—	—	Cobre gris, Phillipsita, Calcopirita, Cuprita, Calcosina	12·143	7·868
339	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Phillipsita, Calcosina	14·286	0·98
340	—	—	Stromeyerita, Cobre gris, Limonita, Malaquita	37·857	0·82
341	—	—	Galena, Cobre gris, Malaquita, Argentita (negrillos), Azurita	30·476	0·38
342	—	—	Cobre gris, Bornita, Stromeyerita, Calcosina, Malaquita	31·429	1·51
343	—	—	Phillipsita, Stromeyerita, Malaquita	41·429	6·85
344	—	—	Stromeyerita, Calcosina, Cuprita, Calcopirita, Phillipsita, Malaquita	22·857	0·75
345	—	—	Phillipsita, Stromeyerita, Calcosina, Cuprita, Azufre	24·476	7·61
346	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Phillipsita, Galena, Argentita, Malaquita	12·619	0·33
347	—	—	Stromeyerita, Cuprita, Malaquita, Limonita	23·095	0·92
348	—	—	Calcosina, Crisocolo, Malaquita	23·810	0·92
349	—	—	Stromeyerita, Malaquita, Calcosina, Ocre rojo	59·525	0·56
350	—	—	Stromeyerita, Calcosina, Cuprita, Malaquita	19·048	0·64
351	—	—	Phillipsita, Stromeyerita, Calcosina, Malaquit	45·715	0·82
352	—	—	Galena, Argentita (negrillos), Calcopirita, Malaquita, Azurita	13·809	0·59
353	—	—	Calcosina, Malaquita	11·19	0·24
354	—	—	Calcopirita, Stromeyerita, Phillipsita, Malaquita	25·476	0·204
355	—	—	Stromeyerita, Malaquita	25·238	0·290
356	—	—	Malaquita, Stromeyerita	4·523	0·19

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·0	10·75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2.0	14·33	—	0·20	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10·0	35 84	—	1·00	—	
—	—	—	—	—	—	9·0	32·26	—	0·90	—	
—	—	—	—	—	—	5·2	18·63	—	0·52	—	
—	—	—	—	—	—	34·0	121·85	—	3·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	25·6	91·75	—	2·56	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2·0	14·33	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2·0	14·33	—	0·20	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2·52	—	—	—	102·00	365·56	—	10·20	—	
—	—	—	—	—	—	786·00	2817·02	—	78·60	—	
—	—	—	—	—	—	98·00	351·23	—	9·80	—	
—	—	—	—	—	—	82·00	293·88	—	8·20	—	
—	—	—	—	—	—	38·00	136·19	—	3·80	—	
—	—	—	—	—	—	151·00	541·18	—	15·10	—	
—	—	—	—	—	—	685·00	2455·04	—	68·50	—	
—	—	—	—	—	—	75·00	268·80	—	7·50	—	
—	—	—	—	—	—	761·00	2727·42	—	76·1	—	
—	—	—	—	—	—	33·00	118·27	—	3·30	—	
—	—	—	—	—	—	92·00	331·16	—	9·20	—	
—	—	—	—	—	—	92·00	331·16	—	9·20	—	
—	—	—	—	—	—	56·00	200·70	—	5·60	—	
—	—	—	—	—	—	64·00	229·37	—	6·40	—	
—	—	—	—	—	—	82·00	293·88	—	8·20	—	
—	—	—	—	—	—	59·00	211·45	—	5·90	—	
—	—	—	—	—	—	24·00	86·01	—	2·40	—	
—	—	—	—	—	—	20·40	73·11	—	2·04	—	
—	—	—	—	—	—	29·00	103·93	—	2·90	—	
—	—	—	—	—	—	19·00	68·09	—	1·90	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
357	Cata'arca	Panchíta	Stromeyerita, Bornita, Crisocolo	23·144	0·68
358	—	—	Bornita, Stromeyerita, Crisocolo, Malaquita	—	—
359	—	—	Bornita, Calcosina, Cuprita, Crisocolo	—	—
360	—	—	Stromeyerita, Crisocolo, Malaquita	—	—
361	—	—	Calcopirita, Phillipsita, Stromeyerita, Cuprita, Crisocolo	25·788	1·70
362	—	—	Stromeyerita, Malaquita	—	—
363	—	—	Stromeyerita, Crisocolo, Malaquita	—	—
364	—	—	Stromeyerita, Crisacolo, Malaquita	32·349	0·67
365	—	—	Stromeyerita, Cuprita, Criscocolo, Malaquita	—	—
366	—	—	Calcosina, Argentita, Galena, Cerusa, Malaquiia	6·135	—
367	—	—	Calcopirita, Calcosina, Galena, Argentita, Stromeyerita, Phillipsita, Cuprita, Cobre gris	11·589	—
368	—	—	Stromeyerita, Limonita, Crisocolo, Malaquita	6·817	1·853
369	—	—	Galena, Argentita, Cuprita, Malaquita, Cerusa	8·408	—
370	—	—	Calcopirita, Phillipsita, Calcosina, Stromeyerita, Cobre gris, Cuprita, Galena	18·634	4·889
371	—	—	Comun (Phillipsita, Galena, Calcosina, Argentita, Cobre gris, Malaquita)	29·876	—
372	—	—	Cobre nativo, Cuprita, Malaquita, Espacto calcáreo	—	—
373	—	Rosario	Celmanita, (Ocre rojo, Stromeyerita, Crisocolo, Malaquita)	9·731	1·088
374	—	—	Celmanita, (Phillipsita, Stromeyerita, Crisocolo, Malaquita)	12·098	1·234
375	—	—	Celmanita, (Stromeyerita, Calcosina, Malaquita)	42·08	3·48
376	—	—	Celmanita, (Calcopirita, Stromeyerita, Phillipsita, Crisocolo, Malaquita)	—	—
377	—	—	Celmanita, (Phillipsita, Stromeyerita, Calcopirita, Crisocolo)	23·933	3·72
578	—	—	Celmanita, (Ocre rojo, Stromeyerita. Calcosina, Crisocolo, Malaquita)	41·028	2·988
379	—	—	Celmanita, (Ocre rojo, Phillipsita, Stromeyerita, Crisocolo, Malaquita)	11·572	—
380	—	—	Cuprita, Malaquita, Calcopirita, Calcosina, Cobre nativo	6·732	0·034
381	—	—	Galena, Argentita, Crisocolo, Malaquita, Calcosina	7·364	0.716
382	—	—	Calcosina, Galena, Cuprita, Crisocolo, Malaquita	3·945	2·356
383	—	—	Stromeyerita, Ocre, Malaquita	42.080	0·68
384	—	—	Celmanita, (Stromeyerita, Calcosina, Ocre rojo, Crisocolo)	20·77	8·760
385	—	—	Phillipsita, Calcopirita, Limonita, Malaquita	20·256	1·404
386	—	—	Cobre gris, Calcosina, Stromeyerita, Malaquita	19·725	0·420
387	—	—	Stromeyerita, Barita, Calcopirita, Malaquita	8·153	2·250
388	—	—	Celmanita, (Stromeyerita, Ocre rojo, Crisocolo)	44·184	0·980
389	—	—	Phillipsita, Stromeyerita, Galena, Calcosina	29·35	1·958
390	—	—	Stromeyerita, Malaquita, Ocre	9·468	2·490
391	—	—	Stromeyerita, Cobre gris, Galena	10·783	2·160
392	—	—	Celmanita, (Stromeyerita, Bornita, Ocre rojo, Crisocolo)	28·881	0·370
393	—	—	Celmanita, (Stromeyerita, Bornita, Ocre rojo, Calcopirita, Malaquita)	25·788	0·754
394	—	—	Stromeyerita, Calcosina, Cuprita	27·352	0·058
395	—	—	Celmanita, (Strdmeyerita, Ocre rojo, Crisocolo)	26·14	0.400
396	—	—	Celmanita, (Calcosina, Ocre rojo, Crisocolo)	—	—
397	—	—	Celmanita, (Ocre rojo, Bornita, Stromeyerita, Crisocolo)	35·51	3·356
398	—	—	Stromeyerita, Cobre gris, Crisocolo. Bornita	30·508	10·180
399	—	—	Celmanita, (Stromeyerita, Ocre rojo, Crisocolo)	49·97	1·108
400	—	—	Cobre nativo, Cuprita, Stromeyerita, Malaquita	95·92	—
401	—	—	Calcosina, Stromeyerita, Crisocolo	42·50	—
402	—	—	Bornita	57·334	0·402
403	—	—	Stromeyerita, Cuprita, Malaquita	—	7·876
404	—	—	Malaquita, Limonita	—	—
405	—	—	Cobre gris, Calcosina, Stromeyerita, Malaquita	9·888	9·148
406	—	—	Stromeyerita, Malaquita	19·199	0·060
407	—	—	Cobre gris, Calcosina, Stromeyerita, Malaquita, Azurita	22·881	1·626

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganesie	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	68·00	243·71	—	6·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	170·00	609·28	—	17·00	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	67·00	240·12	—	6·70	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0006	—	—	—	—	—	185·30	664·11	0·215	18·53	60·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·003	—	—	—	—	—	488·90	1754·21	1·075	48·89	30·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	108·80	389·93	—	10.88	—	
—	—	—	—	—	—	123·40	442·26	—	12·34	—	
—	—	—	—	—	—	348·0	1247·23	—	34·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	372·00	1333·24	—	37·12	—	
—	—	—	—	—	—	298·80	1070·90	—	29·88	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·40	12·18	—	0·34	—	
—	—	—	—	—	—	71·60	256·61	—	7·16	—	
—	—	—	—	—	—	235·60	844·39	—	23·56	—	
—	—	2·10	—	—	—	68·80	243·71	—	6·88	—	
—	—	—	—	—	—	876.0	3139·58	—	87·60	—	
—	—	—	—	—	—	140·40	502·79	—	14·04	—	
—	—	—	—	—	—	42·00	150·52	—	4·20	—	
—	—	—	—	—	—	225·0	806·40	—	22·50	—	
—	—	—	—	—	—	98·00	351·23	—	9·80	—	
—	—	—	—	—	—	195·80	701·75	—	19·58	—	
—	—	—	—	—	—	249·0	892·41	—	21·90	—	
—	—	—	—	—	—	216·0	774·14	—	21·60	—	
—	—	—	—	—	—	37·00	132·60	—	3·70	—	
—	—	—	—	—	—	75·40	270·23	—	7·54	—	
—	—	—	—	—	—	5·80	20·78	—	0·58	—	
—	—	—	—	—	—	40·00	143·36	—	4·00	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	335·0	1202·79	—	33·56	—	
—	—	—	—	—	—	1018·0	3648·51	—	101·80	—	
—	—	—	—	—	—	110·8	397·10	—	11·08	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	40·20	144·07	—	4·02	—	
—	—	—	—	—	—	787·60	2822·75	—	78·76	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	914·80	3278·64	—	91·48	—	
—	—	—	—	—	—	6.00	21·50	—	0·60	—	
—	—	—	—	—	—	162·60	582·75	—	16·26	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR	
				Cobre	Plata
408	Cata'arca	Rosario	Argentita, Plata nativa, Oligista	0·783	4·560
409	—	—	Stromeyerita	47·497	0·404
410	—	—	Limonita, Calcopirita, Malaquita	44·991	0·292
411	—	—	Hoyadita	11·49	0·568
412	—	Santa Clara	Atacamita	—	—
413	—	Romay	Limonita, Ematita	—	—
414	—	—	Limonita, Ematila	—	—
415	—	—	Limonita, Ematita	—	—
416	—	—	Limonita riñonosa y compacta	—	—
417	—	—	Limonita, Ematita	—	—
418	—	—	Oligista, Ilmenita	—	—
419	—	—	Oligista, Ilmenita	—	—
420	—	—	Ilmenita cristalizada	—	—

POR %						Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganesie	Anti-monio	Otros						
—	—	—	—	—	—	456·0	1634·30	—	45·60	—	
—	—	—	—	—	—	40·00	114·79	—	4·09	—	
—	—	—	—	—	—	29·20	101·65	—	2·92	—	
0·032	—	0·60	—	1·32	—	—	183·55	10·45	5·68	320·0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	48·25	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	52·00	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SECCIÓN Nº 4.

La Rioja

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
1.*a*	La Rioja	Sto. Domingo	Plata nativa, Oro nativo, Argentita, Siderita, Cuarzo	—	70·0
2.*a*	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Argentita, Calcopirita, Cuarzo	—	30·0
3.*a*	—	—	Plata nativa, Blenda, Argentita, Oro nativo, Plata Córnea	—	25·0
4.*a*	—	—	Plata nativa, Blenda, Argentita cristalizada y amorfa, Calcopirita, Cuarzo	—	20·0
5.*a*	—	—	Plata nativa, Blenda, Argentita cristalizada y amorfa, Oro nativo, Pirargirita, Cuarzo	—	25·0
6.*a*	—	San Pedro del Puerto	Plata nativa, Blenda, Siderita	—	5·0
7.*a*	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Aagentita, Plata córnea, Cloro-bromuro, Bromuro, Ocre, Siderita	—	10·0
8.*a*	—	—	Plata nativa, Argentita, Plata córnea, Cloro-bromuro, Ocre, Siderita	—	10·0
9.*a*	—	San Miguel	Plata nativa, *Argentarseniquel*	—	22·0
10.*a*	—	Sta. Bárbara	Plata nativa, Blenda, Argentita, Plata córnea, Yodita	—	12·0
11.*a*	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Blenda, Argentita, Plata córnea, Ocre, Cuarzo	—	21·0
12.*a*	—	—	(3) Plata nativa, Blenda, Argentita, Pirargirita, Pirita	—	14·0
13.*a*	—	—	(3) Plata nativa, Plata córnea, Argentita, Ematita	—	12·0
14.*a*	—	—	Plata nativa, Plata córnea, Argentita, Ematita, Cuarzo	—	15·0
15.*a*	—	Aragonesa	Plata nativa, Blenda, Siderita	—	9·0
16.*a*	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Blenda, Argentita, Pirita, Cuarzo, Siderita	—	30·0
17.*a*	—	—	Plata nativa, Blenda, Argentita, Pirita, Cuarzo, Kaolin	—	30·0
18.*a*	—	Infierno	Plata nativa, Blenda, Argentita, Pirita, Cuarzo	—	16·0
19.*a*	—	Aragonesa	(3) Plata nativa, Blenda, Argentita, Plata córnea, Ematita, Cuarzo	—	10·0
20.*a*	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Plata córnea, Cloro-bromuro, Ematita	—	12·0
21.*a*	—	—	Plata nativa, Blenda, Argentita, Ematita, Cuarzo	—	35·0
22.*a*	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	18·0
23.*a*	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Blenda, Plata córnea, Phillipsita, Calcopirita	—	45·0
24.*a*	—	Aragonesa	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	12·0
25.*a*	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Plata córnea, Ocre	—	65·0
26.*a*	—	—	Plata nativa, Plata córnea, Blenda, Ematita, Limonita	—	10·0
27.*a*	—	—	Plata nativa, Argentita, Blenda, Plata córnea, Siderita	—	28·0
28.*a*	—	—	Plata nativa, Blenda, Argentita, Plata córnea, Cuarzo	—	30·0
29.*a*	—	—	Plata nativa, Blenda, Cuarzo	—	31·0
30.*a*	—	Cortadera	Plata nativa, Argentita, Plata córnea, Cloro-bromuro, Blenda	—	33·0
31.*a*	—	Blanca	Plata nativa filiforme, Argentita, Yodita, Siderita	—	40·0
1	—	—	Plata nativa, Blenda, Argentita, Plata córnea, Esquisto, Siderita	—	13·50
2	—	—	Plata nativa, Blenda, Plata córnea, Argentita, Cloro-bromuro, Ocre, Siderita	—	15·75
3	—	—	Plata nativa, Blenda, Plata córnea, Argentita, Bornita, Ocre, Siderita	—	16·25
4	—	—	Plata nativa, Blenda, Argentita, Plata córnea, Siderita	—	6·20
5	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Argentita, Plata córnea, Pirita, Cuarzo	—	50·15
6	—	Buena Esperanza	Plata nativa, Blenda, Argentita, Pirita, Plata córnea, Cuarzo	—	12·30
7	—	San Andrés	Plata nativa, Blenda, Plata córnea, Bornita, Siderita	—	14·10
8	—	—	Plata nativa, Blenda, Plata córnea, Argentita, Siderita	—	11·30
9	—	Rodado de Quiroga	Plata nativa, Blenda, Plata córnea, Argentita, Calcopirita, Phillipsita, Cuarzo	—	10·80
10	—	Aragonesa	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	3·20
11	—	San Pedro del Puerto	Plata nativa, Blenda, Argentita, Plata córnea, Siderita	—	2·40
12	—	Cortadera y Rosario (Rodado de Cabrera)	(5) Plata nativa, Blenda, Argentita, Plata córnea, Siderita	—	19·20
13	—	San Pedro (Caldera)	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	11·10
14	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Siderita	—	11·20
15	—	—	Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo	—	15·40
16	—	Atalhualpa	Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo	—	17·30

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	7000·0	25088·0	—	700·0	—	
—	—	—	—	—	—	3000·0	10752·0	—	300·0	—	
—	—	—	—	—	—	2500·0	8960·0	—	250·0	—	
—	—	—	—	—	—	2000·0	7168·0	—	200·0	—	
—	—	—	—	—	—	2500·0	8960·0	—	250·0	—	
—	—	—	—	—	—	500·0	1792·0	—	50·0	—	
—	—	—	—	—	—	1000·0	3584·0	—	100·0	—	
—	—	—	—	—	—	1000·0	3584·0	—	100·0	—	
—	—	—	—	—	—	2200·0	7884·8	—	220·0	—	
—	—	—	—	—	—	1200·0	4300·8	—	120·0	—	
—	—	—	—	—	—	2100·0	7526·4	—	210·0	—	
—	—	—	—	—	—	1400·0	5017·6	—	140·0	—	
—	—	—	—	—	—	1200·0	4300·8	—	120·0	—	
—	—	—	—	—	—	1500·0	5376·0	—	150·0	—	
—	—	—	—	—	—	900·0	3225·0	—	90·0	—	
—	—	—	—	—	—	3000·0	10752·0	—	300·0	—	
—	—	—	—	—	—	3000·0	10752·0	—	300·0	—	
—	—	—	—	—	—	1600·0	5734·0	—	160·0	—	
—	—	—	—	—	—	1000·0	3584·0	—	100·0	—	
—	—	—	—	—	—	1200·0	4300·8	—	120·0	—	
—	—	—	—	—	—	3500·0	12544·0	—	350·0	—	
—	—	—	—	—	—	1800·0	6451·2	—	180·0	—	
—	—	—	—	—	—	4500·0	16128·0	—	450·0	—	
—	—	—	—	—	—	1200·0	4300·8	—	120·0	—	
—	—	—	—	—	—	6500·0	23296·0	—	650·0	—	
—	—	—	—	—	—	1000·0	3584·0	—	100·0	—	
—	—	—	—	—	—	2800·0	10035·0	—	280·0	—	
—	—	—	—	—	—	3000·0	10752·0	—	300·0	—	
—	—	—	—	—	—	3100·0	11110·4	—	310·0	—	
—	—	—	—	—	—	3300·0	11827·2	—	330·0	—	
—	—	—	—	—	—	4000·0	14336·0	—	400·0	—	
—	—	—	—	—	—	1350·0	4838·4	—	135·0	—	
—	—	—	—	—	—	1575·0	5914·8	—	157·5	—	
—	—	—	—	—	—	1625·0	5824·0	—	162·5	—	
—	—	—	—	—	—	620·0	2222·08	—	62·0	—	
—	—	—	—	—	—	5015·0	17973·76	—	501·5	—	
—	—	—	—	—	—	1230·0	4408·32	—	123·0	—	
—	—	—	—	—	—	1410·0	5053·44	—	141·0	—	
—	—	—	—	—	—	1430·0	5125·12	—	143·0	—	
—	—	—	—	—	—	1080·0	3870·72	—	108·0	—	
—	—	—	—	—	—	320·0	1146·88	—	32·0	—	
—	—	—	—	—	—	240·0	860·16	—	24·0	—	
—	—	—	—	—	—	1020·0	3655·58	—	102·0	—	
—	—	—	—	—	—	1110·0	3978·24	—	111·0	—	
—	—	—	—	—	—	1420·0	5089·28	—	142·0	—	
—	—	—	—	—	—	1540·0	5519·36	—	154·0	—	
—	—	—	—	—	—	1730·0	6200·32	—	173·0	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
17	La Rioja	Sombra	(3) Plata nativa, Argentita, Plata córnea, Siderita	—	17·20
18	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Cuarzo	—	21·60
19	—	Aragonesa (Caldera)	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	4·10
20	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Blenda, Siderita	—	23·90
21	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	13·60
22	—	Atahualpa	Plata nativa, Blenda, Argentita cristalizada, Pirita, Cuarzo	—	10·70
23	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Argentita, Pirita, Cuarzo, Siderita	—	12·30
24	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Blenda, Cuarzo, Siderita	—	31·20
25	—	Aragonesa	Plata nativa, Blenda, Argentita, Ocre, Cuarzo, Siderita	—	2·00
26	—	Blanca	Plata nativa, Blenda, Siderita	—	19·20
27	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo, Siderita	—	8·40
28	—	—	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	28·20
29	—	Rodado de Quiroga	Plata nativa, Blenda, Argentita, Bornita, Pirita, Siderita	—	10·90
30	—	San Pedro (Caldera)	Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo, Siderita	—	3·20
31	—	Puerto (Cerro Negro)	(4) Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo, Siderita	—	16·90
32	—	Sto. Domingo (Cerro Negro)	Plata nativa, Blenda, Siderita	—	27·70
33	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo	—	33·45
34	—	Atahualpa	Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo	—	14·70
35	—	Cortadera	Plata nativa, Blenda, Argentita, Ocre, Calcopirita, Cuarzo, Siderita	—	2·10
36	—	Sto. Domingo	(2) Plata nativa, Blenda, Oro nativo, Cuarzo, Siderita	—	13·95
37	—	Cortadera	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	3·55
38	—	San Pedro del Puerto	Plata nativa, Blenda, Siderita	—	2·00
39	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Blenda, Argentita, Yodita, Siderita	—	13·25
40	—	Atahualpa	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	2·35
41	—	Cortadera	Plata nativa, Blenda, Argentita, Cloro-bromuro, Ocre, Siderita	—	11·22
42	—	San Pedro (Caldera)	(3) Plata nativa, Argentita, Cuarzo	—	28·35
43	—	Aragonesa	(3) Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo, Siderita	—	35·25
44	—	Socorro	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo	—	15·92
45	—	Rodado de Quiroga	Plata nativa, Blenda, Argentita, Calcopirita, Phillipsita, Cuarzo	—	11·45
46	—	Puerto	Plata nativa, Blenda, Galena, Argentita, Siderita	—	7·25
47	—	San Pedro (Caldera)	Plata nativa, Argentita, Yodita, Blenda, Siderita	—	55·95
48	—	—	Plata nativa, Blenda, Siderita	—	8·25
49	—	Socorro	Plata nativa, Blenda, Argentita, Pirita, Cuarzo	—	7·24
50	—	Cortadera	(3) Plata nativa, Argentita, Blenda, Pirargirita, Pirita, Plata córnea, Oligista, Malaquita	—	35·25
51	—	—	Plata nativa, Oro nativo, Blenda, Pirargita, Cloro-bromuro, Siderita	—	42·29
52	—	Aragonesa (Caldera)	(3) Plata nativa, Blenda, Miargirita, Cuarzo	—	27·37
53	—	—	(3) Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo	—	12·10
54	—	San Andrés	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita, Plata córnea, Cloro-bromuro, Ocre, Siderita	—	10·25
55	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Plata córnea, Blenda, Cuarzo	—	32·45
56	—	San Pedro del Puerto	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	7·25
57	—	Cortadera (Cerro negro)	(2) Plata nativa, Argentita, Cloro-bromuro, Ocre, Blenda, Siderita	—	45·35
58	—	San Miguel	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo, Siderita	—	31·15
59	—	David	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	5·00
60	—	San Miguel	Plata nativa, *Argentarseniquel*	—	65·93
61	—	Cortadera	Plata nativa, Blenda, Oro nativo, Siderita	—	35·29
62	—	Aragonesa y Cortadera	(2) Plata nativa, *Argentarseniquel*, Plata córnea ocrosa, Siderita	—	31·10
63	—	Sto. Domingo	(5) Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo	—	25·95
64	—	—	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo, Yodita, Siderita	—	35·50

POR %						Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros						
—	—	—	—	—	—	1720·0	6164·48	—	172·0	—	
—	—	—	—	—	—	2160·0	7741·44	—	216·0	—	
—	—	—	—	—	—	410·0	1469·44	—	41·0	—	
—	—	—	—	—	—	2390·0	8565·76	—	239·0	—	
—	—	—	—	—	—	1360·0	4874·24	—	136·0	—	
—	—	—	—	—	—	1070·0	3834·88	—	107·0	—	
—	—	—	—	—	—	1230·0	4408·32	—	123·0	—	
—	—	—	—	—	—	3120·0	11182·08	—	312·0	—	
—	—	—	—	—	—	200·0	716·00	—	20·0	—	
—	—	—	—	—	—	1920·0	6881·88	—	192·0	—	
—	—	—	—	—	—	840·0	3010·56	—	84·0	—	
—	—	—	—	—	—	2830·0	10142·72	—	283·0	—	
—	—	—	—	—	—	1090·0	3906·56	—	109·0	—	
—	—	—	—	—	—	320·0	1146·88	—	32·0	—	
—	—	—	—	—	—	1690·0	6056·96	—	169·0	—	
—	—	—	—	—	—	2770·0	9927·68	—	277·0	—	
—	—	—	—	—	—	3345·0	11988·48	—	334·5	—	
—	—	—	—	—	—	1470·0	5268·48	—	147·0	—	
—	—	—	—	—	—	210·0	752·64	—	21·0	—	
—	—	—	—	—	—	1395·0	4999·68	—	139·5	—	
—	—	—	—	—	—	355·0	1272·32	—	35·50	—	
—	—	—	—	—	—	200·0	716·80	—	20·0	—	
—	—	—	—	—	—	1325·0	4748·80	—	132·5	—	
—	—	—	—	—	—	235·0	842·24	—	23·5	—	
—	—	—	—	—	—	1122·0	4021·24	—	112·2	—	
—	—	—	—	—	—	2835·0	10160·64	—	283·50	—	
—	—	—	—	—	—	3525·0	12633·60	—	352·5	—	
—	—	—	—	—	—	1592·0	5705·72	—	159·2	—	
—	—	—	—	—	—	1145·0	4103·68	—	114·5	—	
—	—	—	—	—	—	725·0	2598·40	—	72·5	—	
—	—	—	—	—	—	5595·0	2005·24	—	559·5	—	
—	—	—	—	—	—	825·0	2956·80	—	82·5	—	
—	—	—	—	—	—	724·0	2594·81	—	72·4	—	
—	—	—	—	—	—	3525·0	12633·50	—	352·50	—	
—	—	—	—	—	—	4229·0	15156·73	—	422·90	—	
—	—	—	—	—	—	2737·0	9809·40	—	273·70	—	
—	—	—	—	—	—	1210·0	4336·64	—	121·00	—	
—	—	—	—	—	—	1025·0	3673·60	—	102·50	—	
—	—	—	—	—	—	3245·0	11630·08	—	324·50	—	
—	—	—	—	—	—	725·0	2598·40	—	72·50	—	
—	—	—	—	—	—	4535·0	16253·44	—	453·50	—	
—	—	—	—	—	—	3115·0	11164·16	—	311·50	—	
—	—	—	—	—	—	500·0	1792·00	—	50·00	—	
—	—	—	—	—	—	6593·0	23629·31	—	659·30	—	
—	—	—	—	—	—	3529·0	12647·93	—	352·90	—	
—	—	—	—	—	—	3110·0	11146·24	—	311·00	—	
—	—	—	—	—	—	2595·0	9300·48	—	259·50	—	
—	—	—	—	—	—	3550·0	12723·20	—	355·0	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
65	La Rioja	Sto. Domingo	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita, Bromuro, Yodita, Sidreita	—	35·39
66	—	Aragonesa	Plata nativa, Blenda, Cuarzo, Siderita	—	7·20
67	—	S. Pedro (Cerro negro)	Plata nativa, Blenda, Argentita, Yodita, Siderita	—	10·20
68	—	San Pedro del Puerto	Plata nativa, Blenda, Argentita, Yodita, Siderita	—	9·25
69	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Blenda, Plata córnea, Argentita, Ematita, Cloro-bromuro, Siderita	—	33·29
70	—	David	(3) Plata nativa, Plata córnea, Argentita, Bornita, Ocre, Cuarzo	—	65·35
71	—	S. Miguel, Quiroga y Aragonesa	(3) Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo, Anhidrita	—	15·20
72	—	San Lorenzo	(4) Plata nativa filiforme y laminar, Argentita, Cuarzo, Siderita	—	15·29
73	—	Charancilla (C. negro)	Plata nativa, Plata córnea terrosa, Arcilla, Siderita	—	38·25
74	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Cuarzo	—	25·20
75	—	San Lorenzo	Plata nativa, Argentita, Ematita, Blenda, Baritina	—	11·35
76	—	Cortadera	Plata nativa. Blenda, Cloro-bromuro, Ocre, Siderita	—	6·35
77	—	—	Plata nativa, Blenda, Plata córnea, Cloro-bromuro, Oro nativo, Ematita, Siderita	—	4·37
78	—	San Pedro (Caldera)	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo, Siderita	—	38·49
79	—	Peregrina	(4) Plata nativa, Argentita, Blenda, Pirita, Siderita	—	23·25
80	—	Aragonesa (Caldera)	(5) Plata nativa, Argentita, Pirargirita, Blenda, Siderita	—	48·36
81	—	Aragonesa (Caldera) y S. Andrés (C. negro)	(4) Plata nativa, Blenda, Argentita, Bromuro, Ocre, Siderita	—	10·15
82	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo	—	31·95
83	—	—	Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo, Siderita	-	25·34
84	—	Aragonesa	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita, Calcopirita, Bornita, Calcosina, Siderita	—	4·20
85	—	San Pedro (Caldera)	Plata nativa, Blenda, Argentina, Ocre, Siderita	—	10·00
86	—	Cortadera	(4) Plata nativa, Blenda, Argentita, Plata córnea, Ocre, Oro nativo, Siderita	—	11·19
87	—	Aragonesa (Caldera)	(6) Plata nativa, Blenda, Argentita, Pirita, Siderita	—	20·00
88	—	Sto. Domingo	(3) Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo	—	18·97
89	—	San Pedro del Puerto	Plata nativa, Blenda, Siderita	—	0·25
90	—	—	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	1·50
91	—	S. Andrés y S. Pedro (Caldera)	(4) Plata nativa, Blenda, Argentita, Ocre, Cuarzo, Siderita	—	3·50
92	—	San Pedro (Caldera)	Plata nativa, Blenda, Cuarzo, Siderita	—	3·25
93	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo	—	24·25
94	—	Sombra	Plata nativa, Blenda, Siderita	—	4·00
95	—	Peregrina	(4) Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo	—	11·25
96	—	David	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo, Siderita	—	9·30
97	—	Blanca	(3) Plata nativa, Blenda, Bromuro, *Argentarseniquel*	—	12·20
98	—	San Miguel	(3) Plata nativa, Blenda, Argentita, Yodita, Cuarzo	—	30·50
99	—	Infierno	(3) Plata nativa, Blenda, Argentita, Cuarzo	—	10·35
100	—	Blanca (Caldera)	Plata nativa filiforme, Blenda, Siderita	—	40·00
101	—	Cortadera y S. Lorenzo	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	13·95
102	—	Blanca	(2) Plata nativa filiforme, Blenda, Bromuro, *Argentarseniquel*, Siderita	—	30·00
103	—	San Pedro	(2) Plata nativa filiforme, Blenda, Argentita, Calcopirita, Bornita, Galena, Siderita	—	6·50
104	—	San Andrés	(2) Plata nativa filiforme, Argentita, Siderita	—	25·30
105	—	San Pedro del Puerto	Plata nativa. Blenda, Siderita	—	0·50
106	—	San Andrés	(7) Plata nativa, Blenda, Argentita, Calcopirita, Bornita, Siderita	—	9·20
107	—	—	Plata nativa, Blenda, Siderita	—	4·45
108	—	Blanca	Plata nativa, *Argentarseniquel*, Bromuro, Siderita cristalizada, Blenda	—	5·[illegible]0
109	—	Sto. Domingo	(3) Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	12·20

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	3539·0	12683·77	—	353·90	—	
—	—	—	—	—	—	720·0	2580·18	—	72·00	—	
—	—	—	—	—	—	1020·0	3655·68	—	102·00	—	
—	—	—	—	—	—	925·0	3315·20	—	92·50	—	
—	—	—	—	—	—	3329·0	11931·13	—	332·90	—	
—	—	—	—	—	—	6535·0	23457·28	—	653·50	—	
—	—	—	—	—	—	1520·0	5447·68	—	152·00	—	
—	—	—	—	—	—	1529·0	5479·93	—	152·90	—	
—	—	—	—	—	—	3825·0	13708·80	—	382·50	—	
—	—	—	—	—	—	2520·0	9031·68	—	252·00	—	
—	—	—	—	—	—	1135·0	4067·84	—	113·50	—	
—	—	—	—	—	—	635·0	2275·84	—	63·50	—	
—	—	—	—	—	—	437·0	1566·20	—	43·70	—	
—	—	—	—	—	—	3849·0	13794·81	—	384·90	—	
—	—	—	—	—	—	2325·0	8332·80	—	232·50	—	
—	—	—	—	—	—	4836·0	17332·22	—	483·60	—	
—	—	—	—	—	—	1015·0	3637·76	—	101·50	—	
—	—	—	—	—	—	3195·0	11450·88	—	319·50	—	
—	—	—	—	—	—	2534·0	9081·85	—	253·40	—	
—	—	—	—	—	—	420·0	1505·28	—	42·00	—	
—	—	—	—	—	—	1000·0	3584·0	—	100·00	—	
—	—	—	—	—	—	1119·0	4010·49	—	111·90	—	
—	—	—	—	—	—	2000·0	7168·00	—	200·00	—	
—	—	—	—	—	—	1897·0	6798·84	—	189·70	—	
—	—	—	—	—	—	25·0	89·60	—	2·50	—	
—	—	—	—	—	—	150·0	537·60	—	15·00	—	
—	—	—	—	—	—	350·0	1254·40	—	35·00	—	
—	—	—	—	—	—	325·0	1164·80	—	32·50	—	
—	—	—	—	—	—	2425·0	8691·20	—	242·50	—	
—	—	—	—	—	—	400·0	1433·60	—	40·00	—	
—	—	—	—	—	—	1125·0	4032·00	—	112·50	—	
—	—	—	—	—	—	930·0	3333·12	—	93·00	—	
—	—	—	—	—	—	1220·0	4372·48	—	122·00	—	
—	—	—	—	—	—	3050·0	10931·20	—	305·00	—	
—	—	—	—	—	—	1035·0	3709 44	—	103·50	—	
—	—	—	—	—	—	4000·0	14336·00	—	400·00	—	
—	—	—	—	—	—	1395·0	4999·68	—	139·50	—	
—	—	—	—	—	—	3000·0	10732·00	—	300·00	—	
—	—	—	—	—	—	650·0	2329·60	—	65·00	—	
—	—	—	—	—	—	2530·0	9667·52	—	253·00	—	
—	—	—	—	—	—	50·0	179·20	—	5·00	—	
—	—	—	—	—	—	920·0	3297·28	—	92·00	—	
—	—	—	—	—	—	415·0	161·28	—	41·50	—	
—	—	—	—	—	—	530·0	1899·52	—	53·00	—	
—	—	—	—	—	—	1220·0	4372·48	—	122·00	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
110	Rioja	Aragonesa (Caldera)	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	4·20
111	—	Cortadera	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita, Malaquita, Ocre	—	25·30
112	—	Aragonesa	(5) Plata nativa, Blenda, Cuarzo	—	25·10
113	—	San Andrés	Plata nativa, Blenda, Calcopirita, Siderita	—	2·75
114	—	Puerto (Cerro negro)	Plata nativa, Blenda, Argentita, Ocre, Siderita	—	3·50
115	—	San Pedro del Puerto	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita, Bornita, Ocre, Siderita	—	6·50
116	—	Blanca (Caldera)	Plata nativa filiforme, *Argentarseniquel*, Bromuro, Siderita, Blenda	—	30·25
117	—	—	(2) Plata nativa, *Argentarseniquel*, Blenda, Bromuro, Siderita	—	10·00
118	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Pirita, Cuarzo	—	10·35
119	—	Blanca (Caldera)	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	21·34
120	—	Aragonesa (Caldera)	(3) Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	3·26
121	—	Esperanza (Caldera)	Plata nativa, Blenda, Bornita, Argentita, Siderita	—	8·10
122	—	San Miguel	Plata nativa. Argentita, Pirita, Siderita	—	2·50
123	—	—	Plata nativa, Argentita, Siderita	—	3·10
124	—	Blanca (Caldera)	Plata nativa filiforme, *Argentarseniquel*, Blenda, Bromuro, Siderita	—	32·40
125	—	Blanca	Plata nativa filiforme, Blenda, *Argentarseniquel*, Bromuro, Siderita	—	15·20
126	—	—	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	5·00
127	—	—	Plata nativa, *Argentarseniquel*, Blenda, Bromuro, Siderita	—	6·25
128	—	Esperanza (Caldera)	Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	0·25
129	—	San Andrés	(5) Plata nativa, Galena, Cerusa, Argentita (negrillos), Plata córnea, Ocre, Siderita	—	11·25
130	—	San Miguel	Plata nativa, Blenda, Pirita, Siderita	—	0·25
131	—	San Pedro del Puerto	(2) Plata nativa filiforme, Blenda, Argentita, Siderita	—	5·25
132	—	Blanca (Caldera)	Plata nativa filiforme, *Argentarseniquel*, Bromuro, Blenda	—	35·50
133	—	—	Plata nativa filiforme, Blenda, Argentita, Yoduro, Bromuro, Siderita	—	11·25
134	—	—	Plata nativa, Blenda, Yoduro, Bromuro, *Argentarseniquel*, Siderita	—	9·45
135	—	—	(2) Plata nativa, Blenda, Argentita cristalizada, Yoduro, Bromuro, Siderita	—	4·25
136	—	—	Plata id, *Argentarseniquel*, Blenda, Bromuro, Yoduro, Siderita	—	10·25
137	—	Sto. Domingo (Cerro negro)	Plata nativa, Argentita, Calcopirita, Siderita	—	1·25
138	—	Blanca (Caldera)	(5) Plata nativa filiforme, *Argentarseniquel*, Siderita	—	22·34
139	—	San Pedro del Puerto	Plata nativa, *Argentarseniquel*, Blenda, Bromuro, Pirita, Bornita, Siderita	—	1·38
140	—	Blanca (Caldera)	Plata nativa filiforme, *Argentarseniquel*, Blenda, Argentita cristalizada, Bromuro, Yoduro, Siderita	—	15·25
141	—	—	Plata nativa filiforme, Blenda, Argentita, Bromuro, Siderita	—	3·25
142	—	—	Plata nativa filiforme, Blenda, Argentita, Bromuro, Siderita	—	6·44
143	—	—	Plata id. filiforme, *Argentarseniquel*, Bromuro. Yoduro, Blenda, Siderita	—	48·29
144	—	—	(2) Plata nativa filiforme, *Argentarseniquel*, Yoduro, Bromuro, Siderita	—	36·42
145	—	Socorro	Plata nativa, Blenda, Argentita, Pirita, Cuarzo	—	14·35
146	—	Blanca (Caldera)	(5) Plata nativa filiforme y laminar, *Argentarseniquel*, Siderita, Blenda	—	30·25
147	—	—	Plata id. filiforme, Bromuro, *Argentarseniquel*, Siderita	—	14·26
148	—	Bª. Esperanza (Caldera)	Plata id, *Argentarseniquel*, Yoduro, Calcopirita, Siderita	—	7·25
149	—	Blanca (Caldera)	Plata nativa, Niquelina, Bromuro, Yoduro, Blenda, Calcopirita, Siderita	—	10·75
150	—	—	(2) Plata nativa filiforme, *Argentarseniquel*, Bromuro. Yoduro, Siderita	—	25·30
151	—	—	(2) Plata nativa filiforme, Blenda, Yoduro, Bromuro, Siderita	—	31·42
152	—	Bª. Esperanza (Caldera)	(2) Plata nativa filiforme, *Argentarseniquel*, Pirita, Siderita	—	29·45
153	—	David	Plata nativa laminar filiforme, Blenda, Yoduro, Argentita, Siderita	—	31·55

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	420·0	1505·28	—	42·00	—	
—	—	—	—	—	—	2530·0	9067·52	—	253·00	—	
—	—	—	—	—	—	2540·0	9103·36	—	254·00	—	
—	—	—	—	—	—	275·0	985·60	—	27·50	—	
—	—	—	—	—	—	350·0	1254·40	—	35·00	—	
—	—	—	—	—	—	650·0	2329·60	—	65·00	—	
—	—	—	—	—	—	3025·0	1164·80	—	302·50	—	
—	—	—	—	—	—	1000·0	3584·00	—	100·00	—	
—	—	—	—	—	—	1035·0	3769·44	—	103·50	—	
—	—	—	—	—	—	2134·0	7648·25	—	213·40	—	
—	—	—	—	—	—	326·0	1168·38	—	32·60	—	
—	—	—	—	—	—	810·0	2903·04	—	81·00	—	
—	—	—	—	—	—	250·0	896·00	—	25·00	—	
—	—	—	—	—	—	310·0	1111·04	—	31·00	—	
—	—	—	—	—	—	3240·0	11612·16	—	324·00	—	
—	—	—	—	—	—	1520·0	5447·68	—	152·00	—	
—	—	—	—	—	—	500·0	1792·00	—	50·00	—	
—	—	—	—	—	—	625·0	2246·00	—	62·50	—	
—	—	—	—	—	—	25·0	89·60	—	2·50	—	
—	—	—	—	—	—	1125·0	4032·00	—	112·50	—	
—	—	—	—	—	—	25·0	89·60	—	2·50	—	
—	—	—	—	—	—	525·0	1881·60	—	52·50	—	
—	—	—	—	—	—	3550·0	12723·20	—	355·00	—	
—	—	—	—	—	—	1125·0	4032·00	—	112·50	—	
—	—	—	—	—	—	945·0	3386·88	—	94·50	—	
—	—	—	—	—	—	425·0	1523·20	—	42·50	—	
—	—	—	—	—	—	1025·0	3673·60	—	102·50	—	
—	—	—	—	—	—	125·0	448·00	—	12·50	—	
—	—	—	—	—	—	2234·0	8006·65	—	223·4	—	
—	—	—	—	—	—	138·0	494·59	—	13·80	—	
—	—	—	—	—	—	1525·0	5465·60	—	152·50	—	
—	—	—	—	—	—	325·0	1164·80	—	32·50	—	
—	—	—	—	—	—	644·0	2308·09	—	64·40	—	
—	—	—	—	—	—	4829·0	17307·13	—	482·90	—	
—	—	—	—	—	—	3642·0	13052·80	—	364·20	—	
—	—	—	—	—	—	1435·0	5143·14	—	143·50	—	
—	—	—	—	—	—	3025·0	1164·80	—	302·50	—	
—	—	—	—	—	—	1426·0	5110·78	—	142·60	—	
—	—	—	—	—	—	725·0	2598·40	—	72·50	—	
—	—	—	—	—	—	1075·0	3852·80	—	107·50	—	
—	—	—	—	—	—	2530·0	90675·52	—	253·00	—	
—	—	—	—	—	—	3142·0	11260·92	—	314·20	—	
—	—	—	—	—	—	2945·0	10554·88	—	294·50	—	
—	—	—	—	—	—	3155·0	11307·52	—	315·50	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
154	La Rioja	Santa Teresa	Yoduro, Bromuro, Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	13·24
155	—	—	Yoduro, Bromuro, Blenda, Argentita, Calcopirita, Ematita, Galena, Siderita	—	8·10
156	—	Sto. Domingo	Yoduro, Bromuro, Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	6·109
157	—	Santa Teresa	Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Calcopirita, Siderita	—	8·94
158	—	—	Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Siderita	—	10·65
159	—	Sto. Domingo	Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Siderita	—	13·24
160	—	Santa Teresa	Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Calcopirita, Siderita	—	9·34
161	—	—	Yoduro, Bromuro, Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	12·65
162	—	Sto. Domingo	Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Siderita	—	5·14
163	—	—	Yoduro, Bromuro, Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	3·21
164	—	—	Yoduro, Bromuro, Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	5·28
165	—	Santa Teresa	Yoduro, Bromuro, Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	2·24
166	—	—	Yoduro, Bromuro, Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	6·25
167	—	Cortadera	Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Galena, Siderita	—	2·25
168	—	Aragonesa (Caldera)	(5) Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Plata nativa, Siderita	—	0·25
169	—	David	Yoduro, Bromuro, Plata nativa, Argentita, Blenda, Siderita	—	1·24
170	—	Sto. Domingo	Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Siderita	—	3·10
171	—	Infierno	(2) Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Siderita	—	4·25
172	—	Sto. Domingo	Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Siderita	—	7·27
173	—	—	Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Siderita	—	5·65
174	—	Santa Teresa	Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Siderita	—	3·25
175	—	—	Yoduro, Bromuro, Argentita, Plata nativa, Blenda, Ematita, Siderita	—	5·65
176	—	—	(2) Yoduro, Bromuro, Plata nativa, Blenda, Argentita, Siderita	—	6·24
177	—	—	(3) Yoduro, Bromuro, Argeniita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	8·00
178	—	—	Yoduro, Bromuro, Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	3.20
179	—	Infierno	Bromuro, Argentita, Blenda, Siderita	—	4·00
180	—	—	Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Siderita	—	3·20
181	—	—	(3) Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Siderita	—	12·30
182	—	—	(2) Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Siderita	—	11·077
183	—	Santa Teresa	(4) Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Plata nativa, Siderita	—	8·20
184	—	—	Yoduro, Bromuro, Argentita, Blenda, Calcopirita, Siderita	—	2·20
185	—	—	(2) Yoduro, Bromuro, Argentita, Calcopirita, Blenda, Siderita	—	1·24
186	—	—	(3) Yoduro, Bromuro, Plata nativa filiforme, Argentita, Blenda, Siderita	—	9·35
187	—	Sto. Domingo	(4) Yoduro, Bromuro, Plata nativa filiforme, Argentita, Blenda, Calcopirita, Siderita	—	9·61
188	—	—	(3) Yoduro, Bromuro, Argentiia, Blenda, Pirita, Siderita	—	5·20
189	—	San Miguel	(4) Pirargirita, Blenda, Pirita, Argentita, Siderita	—	12·24
190	—	Sto. Domingo	Pirargirita, Siderita	—	22·40
191	—	Aragonesa (Caldera)	Pirargirita, Blenda, Argentita, Pirita, Plata nativa, Galena, Esquisto, Siderita	—	5·20
192	—	Sto. Domingo	Miargirita, Pirargirita, Plata nativa, Argentiia, Blenda, Siderita	—	12·24
193	—	—	Miargirita, Argentita, Bromuro, Pirita, Blenda, Siderita	—	35·26
194	—	San Miguel	Miargirita, Siderita	—	28·60
195	—	Puerto (Cerro negro)	(2) Miargirita, Argentita, Plata nativa, Bromuro, Pirita, Blenda, Siderita	—	31.42
196	—	Peregrina	Pirargirita, Miargirita, Galena, Argentita, Plata córnea, Bromuro, Pirita, Blenda, Siderita	—	37·97
197	—	San Miguel (Tigre)	(2) Pirargirita, Estefanita, Cuarzo	—	15·00
198	—	San Miguel	Miargirita, Argentita, Pirita, Malaquita, Siderita	—	48·25
199	—	—	Pirargirita, Pirita, Siderita	—	22·26
200	—	—	(4) Pirargirita, Prustita, Yoduro, Bromuro, Pirita, Blenda, Siderita	—	47·97
201	—	Sto. Domingo	Prustita, Pirargirita, Argentita, Blenda, Siderita	—	6·25

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros	Marcos de Plata por cajón de 53 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	1324·0	4745·21	—	132·40	—	
—	—	—	—	—	—	810·0	2903·01	—	81·00	—	
—	—	—	—	—	—	610·9	2189·46	—	61·09	—	
—	—	—	—	—	—	894·0	3201·09	—	89·40	—	
—	—	—	—	—	—	1065·0	3816·96	—	106·50	—	
—	—	—	—	—	—	1324·0	4745·21	—	132·40	—	
—	—	—	—	—	—	934·0	3347·45	—	93·40	—	
—	—	—	—	—	—	1265·0	4533·76	—	126·50	—	
—	—	—	—	—	—	514·0	1842·17	—	51·40	—	
—	—	—	—	—	—	321·0	1157·53	—	32·10	—	
—	—	—	—	—	—	528·0	1892·35	—	52·80	—	
—	—	—	—	—	—	224·0	802·81	—	22·40	—	
—	—	—	—	—	—	625·0	2240·00	—	62·50	—	
—	—	—	—	—	—	225·0	806·40	—	22·50	—	
—	—	—	—	—	—	25·0	89·60	—	2·50	—	
—	—	—	—	—	—	124·0	444·41	—	12·40	—	
—	—	—	—	—	—	310·00	1111·04	—	31·00	—	
—	—	—	—	—	—	425·00	1523·20	—	42·50	—	
—	—	—	—	—	—	727·00	2605·56	—	72·70	—	
—	—	—	—	—	—	565·00	2024·96	—	56·50	—	
—	—	—	—	—	—	325·00	1164·80	—	32·50	—	
—	—	—	—	—	—	565·00	2024·96	—	56·50	—	
—	—	—	—	—	—	624·00	2236·41	—	62·40	—	
—	—	—	—	—	—	800·00	2867·20	—	80·00	—	
—	—	—	—	—	—	320·00	1046·88	—	32·00	—	
—	—	—	—	—	—	400·00	1433·60	—	40·00	—	
—	—	—	—	—	—	320·00	1146·88	—	32·00	—	
—	—	—	—	—	—	1230·00	4408·32	—	123·00	—	
—	—	—	—	—	—	1107·70	3967·48	—	110·77	—	
—	—	—	—	—	—	820·00	2938·88	—	82·00	—	
—	—	—	—	—	—	220·00	788·48	—	22·00	—	
—	—	—	—	—	—	124·00	444·41	—	12·40	—	
—	—	—	—	—	—	935·00	5351·04	—	93·50	—	
—	—	—	—	—	—	961·00	3444·22	—	96·10	—	
—	—	—	—	—	—	520·00	1863·68	—	52·00	—	
—	—	—	—	—	—	1224·00	4386·81	—	122·40	—	
—	—	—	—	—	—	2240·0	8028·16	—	224·00	—	
—	—	—	—	—	—	520·0	1863·68	—	52·00	—	
—	—	—	—	—	—	1224·0	4386·81	—	122·40	—	
—	—	—	—	—	—	3526·0	12637·18	—	352·60	—	
—	—	—	—	—	—	2860·0	10250·24	—	286·00	—	
—	—	—	—	—	—	3142·0	11260·92	—	314·20	—	
—	—	—	—	—	—	3797·0	13608·44	—	379·70	—	
—	—	—	—	—	—	1500·0	5376·00	—	150·00	—	
—	—	—	—	—	—	4825·0	17292·80	—	482·50	—	
—	—	—	—	—	—	2226·0	7977·98	—	222·60	—	
—	—	—	—	—	—	4797·0	17192·44	—	479·70	—	
—	—	—	—	—	—	625·0	2240·00	—	62·50	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
202	La Rioja	San Pedro del Puerto	(2) Prustita, Pirargirita, Galena, Blenda, Pirita, Argentita, Siderita.....	—	12·32
203	—	Puerto (Cerro negro)	Miargirita, Argentita, Plata nativa, Bromuro, Pirita, Blenda, Siderita...	—	3·22
204	—	San Miguel	Pirargirita, Prustita, Argentita, Bromuro, Blenda, Pirita, Siderita.....	—	15·25
205	—	Sto. Domingo	Miargirita, Argentita, Plata nativa, Bromuro, Pirita, Siderita.....	—	10·45
206	—	Cortadera y San Miguel	(2) Pirargirita, Miargirita, Yodita, Argentita, Blenda, Siderita.....	—	0·52
	—			—	54·00
207	—	S. Miguel, Cortadera y Sto. Domingo	(3) Miargirita, Pirargirita, Prustita, Argentita, Yoduro, Bromuro, Blenda, Pirita, Siderita.....	—	55·29
				—	15·39
				—	25·35
208	—	San Miguel	Pirargirita, Pirita, Siderita.....	—	25·36
209	—	Sto. Domingo y Sta. Rosa	(2) Pirargirita, Pirita, Plata nativa, Blenda, Cuarzo, Siderita.....	—	35·29
				—	6·00
210	—	Sto. Domingo	(2) Prustita riñonosa, Pirargirita, Siderita.....	—	68·20
				—	37·29
211	—	Peregrina	Pirargirita, Prustita, Argentita, Blenda, Siderita.....	—	24·36
212	—	Rosario (Cerro negro)	Miargirita, Pirita, Siderita.....	—	31·42
213	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Pirita, Blenda, Bornita, Siderita.....	—	0·25
214	—	—	(2) Miargirita, Argentita, Bromuro, Pirita, Blenda, Siderita.....	—	5·25
215	—	Sto. Domingo	Pirargirita, Yoduro, Plata córnea, Bromuro, Ematita, Blenda, Siderita..	—	32·94
216	—	San Pedro	Pirargirita, Prustita, Argentita, Yoduro, Bromuro, Blenda, Pirita, Siderita.	—	8·46
217	—	Sto. Domingo y S. Miguel	(2) Pirargirita, Prustita, Argentita, Bromuro, Yoduro, Blenda, Siderita.	—	23·46
				—	0·005
218	—	Sto. Domingo	(2) Miargirita, Pirargirita, Plata nativa, Yoduro, Bromuro, Ematita, Ocre, Pirita, Blenda, Siderita.....	—	5·26
				—	0·25
219	—	Rodado del Quiroga	Miargirita, Pirita, Siderita.....	—	0·25
220	—	Sto. Domingo	Pirargirita, Blenda, Pirita, Cuarzo, Siderita.....	—	0·25
221	—	San Miguel	Pirargirita, Pirita, Siderita.....	—	5·84
222	—	San Pedro del Puerto	(4) Miargitita, Yoduro, Bromuro, Argentita, Pirita, Blenda, Siderita....	—	5·25
223	—	Atahualpa (Tigre)	(2) Miargirita, Argentita, Bromuro, Blenda.....	—	16·24
224	—	San Miguel	Miargirita, Bromuro. Argentita, Pirita.....	—	32·56
225	—	—	(3) Miargirita, Pirargirita, Argentita, Bromuro, Siderita.....	—	38·29
226	—	—	(2) Pirargirita, Miargirita, Pirita, Siderita.....	—	40·60
				—	0·005
227	—	San Pedro del Puerto	Miargirita, Argentita, Pirargirita, Blenda, Siderita.....	—	2·35
228	—	San Miguel	Pirargirita, Argentita, Yoduro, Siderita.....	—	12·24
229	—	San Pedro del Puerto	Pirargirita, Prustita, Argentita, Bromuro, Pirita, Blenda, Siderita.....	—	7·84
230	—	San Miguel	(3) Pirargirita, Prustita, Miargirita, Argentita, Pirita, Blenda.....	—	58·29
231	—	Sto. Domingo	(4) Pirargirita, Prustita, Pirita, Siderita.....	—	48·67
232	—	San Miguel	Prustita. Pirargirita. Pirita, Cuarzo, Siderita.....	—	6·28
233	—	—	(4) Prustita, Pirargirita, Pirita.....	—	18·24
234	—	—	Pirargirita, Prustita, Argentita, Pirita, Cuarzo.....	—	41·64
235	—	—	(3) Pirargirita cristalizada, Prustita, Blenda, Cuarzo, Siderita.....	—	45·65
236	—	—	Miargirita, Argentita, Pirita.....	—	18·40
237	—	San Pedro del Puerto	(3) Pirargirita, Miargirita, Argentita, Blenda, Pirita, Siderita.....	—	8·73
238	—	Sto. Domingo	Miargirita, Argentita, Bromuro, Pirita, Siderita.....	—	34.25
239	—	San Miguel	Pirargirita, Miargirita, Argentita, Pirita, Plata nativa, Siderita.....	—	7·19
240	—	—	Pirargirita, Argentita, Pirita, Cuarzo, Siderita.....	—	3·24
241	—	Sto. Domingo	(2) Pirargirita, Argentita cristalizada, Bromuro, Pirita, Blenda, Siderita..	—	4·20
242	—	Puerto	(3) Pirargirita, Argentita, Pirita, Blenda, Kaolin, Siderita.....	—	1·50
				—	14·00
				—	46·00

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	1232·0	4415·48	—	123·20	—	
—	—	—	—	—	—	322·0	1153·44	—	32·20	—	
—	—	—	—	—	—	1525·0	5465·60	—	153·50	—	
—	—	—	—	—	—	1045·0	3745·28	—	104·50	—	
—	—	—	—	—	—	52·0	182·78	—	5.20	—	
—	—	—	—	—	—	5400·0	19353·60	—	540·00	—	
—	—	—	—	—	—	5529·0	19615·93	—	552·90	—	
—	—	—	—	—	—	1539·0	9099·77	—	153·90	—	
—	—	—	—	—	—	2535·0	9085·44	—	253·50	—	
—	—	—	—	—	—	2536·0	9089·02	—	253·60	—	
—	—	—	—	—	—	3529·0	12647·93	—	352·90	—	
—	—	—	—	—	—	600·0	2150·40	—	60·00	—	
—	—	—	—	—	—	6820·0	24442·88	—	682·00	—	
—	—	—	—	—	—	3729·0	13364·73	—	372·90	—	
—	—	—	—	—	—	2436·0	8370.62	—	243·60	—	
—	—	—	—	—	—	3142·0	11260·92	—	314·20	—	
—	—	—	—	—	—	25·0	89·60	—	2·50	—	
—	—	—	—	—	—	525·0	1881·60	—	52·50	—	
—	—	—	—	—	—	3294·0	11805·69	—	329·40	—	
—	—	—	—	—	—	846·0	3032·06	—	84·60	—	
—	—	—	—	—	—	2346·0	8408·06	—	234·60	—	
—	—	—	—	—	—	0·5	1·79	—	0·05	—	
—	—	—	—	—	—	526·0	1885·18	—	52·60	—	
—	—	—	—	—	—	25·0	89·60	—	2·50	—	
—	—	—	—	—	—	25·0	89·60	—	2·50	—	
—	—	—	—	—	—	25·0	89·60	—	2·50	—	
—	—	—	—	—	—	584·0	2093·05	—	58·40	—	
—	—	—	—	—	—	525·0	1881·60	—	52·50	—	
—	—	—	—	—	—	1624·0	5820·41	—	162·40	—	
—	—	—	—	—	—	3256·0	11669·50	—	325·60	—	
—	—	—	—	—	—	3829·0	13726·13	—	382·90	—	
—	—	—	—	—	—	4060·0	14551·04	—	406·00	—	
—	—	—	—	—	—	0·5	1·79	—	0·05	—	
—	—	—	—	—	—	235·0	842·24	—	23·50	—	
—	—	—	—	—	—	1224·0	4386·81	—	122·40	—	
—	—	—	—	—	—	784·0	559·85	—	78·40	—	
—	—	—	—	—	—	5829·0	20891·13	—	582·90	—	
—	—	—	—	—	—	4867·0	17443.32	—	486·70	—	
—	—	—	—	—	—	628·0	2250·75	—	62·80	—	
—	—	—	—	—	—	1824·0	6537·21	—	182·40	—	
—	—	—	—	—	—	4164·0	14924·79	—	416·40	—	
—	—	—	—	—	—	4565·0	16360·96	—	456·50	—	
—	—	—	—	—	—	1840·0	6594·56	—	184.00	—	
—	—	—	—	—	—	873·0	3128·83	—	87·30	—	
—	—	—	—	—	—	3425·0	12275·20	—	342·50	—	
—	—	—	—	—	—	719·0	2576·89	—	71·90	—	
—	—	—	—	—	—	324·0	1161·21	—	32·40	—	
—	—	—	—	—	—	420·0	1505·28	—	42·00	—	
—	—	—	—	—	—	150·0	537·60	—	15·00	—	
—	—	—	—	—	—	1400·0	5017·60	—	140·00	—	
—	—	—	—	—	—	4600·0	16486·40	—	460·00	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
243	La Rioja	Trinidad	(4) Pirargirita, Prustita, Pirita, Siderita	—	4·30
				—	10·20
				—	6 25
				—	67·49
244	—	San Miguel	Pirargirita, Prustita, Pirita, Siderita	—	3·29
245	—	—	Pirargirita, Prustita, Pirita, Siderita	—	25·25
246	—	San Andrés	Pirargirita, Miargirita, Argentita, Pirita, Blenda, Siderita,	—	2·00
247	—	San Lorènzo	(4) Prustia, Pirargirita, Plata córnea, Plata nativa, Bromuro, Ematita, Blenda, Siderita	—	4·00
248	—	Famatina	Pirargirita, Prustita, Galena, Yoduro, Pirita	—	36·42
249	—	Cortadera	Pirargirita, Plata nativa, Bromuro, Argentita, Blenda, Pirita, Siderita	—	2·00
250	—	San Miguel	(2) Argentita, Plata nativa, Pirita, Blenda. *Argentarseniquel*, Siderita.	—	8·00
251	—	—	Arqentita cristalizada, Plata nativa, Pirita, Blenda cristalizada, Cuarzo.	—	10·00
252	—	Puerto	Argentita, Plata nativa, Pirargirita. Blenda, Siderita	—	8·00
253	—	San Miguel	Argentita, Blenda, Pirita, Siderita	—	10·00
254	—	Puerto	Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	7·00
255	—	Sto. Domingo	Argentita, Plata nativa, Yoduro, Bromuro, Blenda, Ocre, Cuarzo, Siderita.	—	6·00
256	—	Infierno	(2) Argentita, Estefanita, Blenda, Cuarzo	—	13·45
257	—	—	Argentita, Plata córnea, Ematita, Ocre amarillo, Bromuro	—	7·25
				—	3·60
258	—	Sto. Domingo	(4) Argentita, Plata nativa, Plata córnea, Bromuro	—	71·25
				—	26·24
				—	70·25
				—	69·45
259	—	—	Argentita, Pirita, Blenda, Siderita	—	39·64
260	—	—	Argentita, Blenda, Bromuro, Plata nativa, Siderita	—	5·25
261	—	Puerto	(2) Plata córnea, Plata nativa, Argentita, Cuarzo, Siderita	—	10·00
262	—	—	(2) Plata córnea, Argentita, Plata nativa, Cuarzo	—	5·00
				—	10·20
263	—	Sto. Domingo	(4) Plata córnea, Yoduro, Ocre, Cuarzo	—	4·00
				—	60·00
				—	71·35
264	—	Famatina	Plata córnea, Plata nativa, Yoduro	—	45·20
265	—	—	Yoduro, Plata córnea	—	6·40
265a	—	—	Plata córnea, Bromuro, Argentita, Ematita	—	—
266	—	Puerto (Cerro Negro)	Argentita, Plata nativa, Pirita, Blenda, Galena, Siderita	—	8·91
267	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Ioduro, Cloruro ocroso, Blenda, Siderita	—	4·36
268	—	San Miguel (Tigre)	Argentita, Plata nativa, Blenda, Pirita, Cuarzo	—	0·84
269	—	Trinidad (Cerro Negro)	Argentita, Plata nativa, Yoduro. Bromuro, Calcopirita, Blenda. Siderita, Esquisto	—	5·072
270	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Yoduro, Bromuro, Blenda, Galena. Siderita, Esquisto	—	7·80
271	—	Sombra	Argentita, Plata nativa, Cloruro ocroso, Yoduro, Bromuro, Ematita, Limonita, Blenda, Siderita	—	2·04
272	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Blenda, Cuarzo, Siderita	—	7.00
273	—	—	Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	4·836
274	—	Sto. Domingo	Argentita, Plata nativa, Calcopirita, Blenda, Cuarzo, Siderita	—	4·232
275	—	San Miguel (Tigre)	Argentita, Plata nativa, Blenda, Cuarzo, Siderita	—	9·832
276	—	Puerto	Argentita, Plata nativa, Pirita, Blenda, Siderita	—	1·44
277	—	Esperanza (Caldera)	Argentita. Plata nativa, Pirargirita, Blenda, Siderita	—	1.20
278	—	San Lorenzo	Argentita, Plata nativa, Blenda, Cuarzo, Siderita	—	2·25
279	—	Puerto	Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	4·16
280	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Blenda. Siderita	—	4·156

POR %						Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otroo						
—	—	—	—	—	—	430·0	465·92	—	43·00	—	
—	—	—	—	—	—	1020·0	3655·68	—	102·00	—	
—	—	—	—	—	—	625·0	2240·00	—	62·50	—	
—	—	—	—	—	—	6749·0	24188·41	—	674·90	—	
—	—	—	—	—	—	329·0	1179·13	—	32.90	—	
—	—	—	—	—	—	2525·0	9049·60	—	252·50	—	
—	—	—	—	—	—	200·0	716·80	—	20·00	—	
—	—	—	—	—	—	400.0	1433·60	—	40·00	—	
—	—	—	—	—	—	3642·0	13052·92	—	364·20	—	
—	—	—	—	—	—	200·0	716·80	—	20·00	—	
—	—	—	—	—	—	800·0	2867·20	—	80·00	—	
—	—	—	—	—	—	1000·0	3584·00	—	100·00	—	
—	—	—	—	—	—	800·0	2867·20	—	80·00	—	
—	—	—	—	—	—	1000·0	3584·00	—	100·00	—	
—	—	—	—	—	—	700·0	2508·80	—	70·00	—	
—	—	—	—	—	—	600·0	2150·00	—	60·00	—	
—	—	—	—	—	—	1345·0	2420·48	—	134·50	—	
—	—	—	—	—	—	725·0	2598·40	—	72·50	—	
—	—	—	—	—	—	360·0	1290·24	—	36·00	—	
—	—	—	—	—	—	7125·0	25536·00	—	712·50	—	
—	—	—	—	—	—	2624·0	9405·01	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7025·0	25177·60	—	702·50	—	
—	—	—	—	—	—	6945·0	24890·88	—	694·50	—	
—	—	—	—	—	—	3964·0	14206·97	—	396·40	—	
—	—	—	—	—	—	525·0	1881·60	—	52·50	—	
—	—	—	—	—	—	1000·0	3584·00	—	100·00	—	
—	—	—	—	—	—	500·0	1792·00	—	50·00	—	
—	—	—	—	—	—	1020·0	3655·68	—	102·00	—	
—	—	—	—	—	—	400·0	1433·60	—	40·00	—	
—	—	—	—	—	—	6000·0	21504·00	—	600·00	—	
—	—	—	—	—	—	7135·0	25571·84	—	713·50	—	
—	—	—	—	—	—	4520·0	16199·68	—	452·00	—	
—	—	—	—	—	—	640·0	2293·76	—	64·00	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	891·0	3193·34	—	89·10	—	
—	—	—	—	—	—	436·0	1562·62	—	43·60	—	
—	—	—	—	—	—	84·0	301·05	—	8·40	—	
—	—	—	—	—	—	507·2	1817·79	—	50·72	—	
—	—	—	—	—	—	780·0	2795·52	—	78·00	—	
—	—	—	—	—	—	204·0	731·13	—	20·40	—	
—	—	—	—	—	—	700·0	2508·80	—	70·00	—	
—	—	—	—	—	—	483·6	1733·22	—	48·36	—	
—	—	—	—	—	—	423·2	1516·74	—	42·23	—	
—	—	—	—	—	—	983·2	3523·78	—	98·32	—	
—	—	—	—	—	—	144·0	516·09	—	14·40	—	
—	—	—	—	—	—	120·0	430·08	—	12·00	—	
—	—	—	—	—	—	225·0	806·40	—	22·50	—	
—	—	—	—	—	—	416·0	1490·94	—	41·60	—	
—	—	—	—	—	—	415·6	1489·51	—	41·56	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
281	La Rioja	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	9·08
282	—	Puerto	Argentita, Plata nativa, Blenda, Esquisto, Siderita	—	6·12
283	—	San Miguel (Tigre)	Argentita, Malaquita, Siderita	—	1·38
284	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Blenda, Siderita	—	6·64
285	—	—	Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	3·20
286	—	—	Argentita, Plata nativa, Blenda, Bromuro, Siderita	—	3·36
287	—	Puerto	Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	3·23
288	—	—	Argentita, Plata nativa, Blenda, Bromuro, Siderita	—	8·66
289	—	Infierno	Argentita, Plata nativa, Niquelina, Siderita	—	7.32
290	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Pirargirita, Blenda, Siderita	—	3.40
291	—	—	Argentita, Plata nativa, Bromuro, Blenda, Siderita	—	18·33
292	—	Atahualpa del Puerto	Argentita, Pirargirita, Plata nativa, Blenda, Calcopirita, Bornita	—	0·248
293	—	David	Argentita, Plata nativa, Prustita, Blenda, Siderita	—	3·28
294	—	San Miguel (Tigre)	Argentita, Plata nativa, Blenda, Cuarzo	—	1·36
295	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Blenda, Pirita, Siderita	—	5·48
296	—	Aragonesa	Argentita, Plata nativa, Bromuro, Iodita, Pirita, Blenda, Bornita, Cuarzo	—	3·20
297	—	Infierno	Argentita, Plata nativa, Blenda, Pirita	—	3·96
298	—	S. Zacarias	Argentita, Plata nativa, Pirita, Calcopirita, Iodita, Bromuro, Siderita	—	4·20
290	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Bromuro, Siderita, Baritina	—	1·25
300	—	Cortadera	Argentita, Iodita, Bromuro, Pirita, Blenda	—	2·10
301	—	Puerto	Argentita, Estefanita, Calcopirita, Blenda, Siderita	—	7·08
302	—	(Rodado de Cabrera) Rosario	Argentita, Plata nativa, *Argentarseniquel*, Blenda, Siderita	—	15·472
303	—	San Pedro	Plata nativa, Plata córnea ocrosa, Bromuro, Limonita	—	7·20
304	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Blenda, Cuarzo	—	4·88
305	—	Esperanza (Caldera)	Argentita, Plata nativa, Blenda, Caja	—	12·00
306	—	San Andrés	Argentita, Plata nativa, Pirita, Blenda, Cuarzo	—	4·74
307	—	San Miguel (Tigre)	Argentita, Plata nativa, Blenda, Cuarzo, Siderita	—	4·36
308	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	5·76
309	—	—	Argentita, Plata nativa, Bromuro, Blenda, Pirita, Siderita	—	11·25
310	—	David	Argentita, Bromuro, Blenda, Cuarzo	—	4·70
311	—	Sto. Domingo	Argentita, Plata nativa, Blenda, Cuarzo, Siderita	—	5·16
312	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	0·75
313	—	Infierno	Plata nativa, Blenda, Calcopirita	—	0·25
314	—	David	Argentita, Bromuro, Blenda, Cuarzo	—	—
315	—	San Miguel	Argentita, Plata nativa. Bromuro, Blenda, Siderita	—	1·25
316	—	San Pedro	Argentita, Estefanita, Blenda, Baritina, Siderita	—	5·48
317	—	Tránsito	Argentita (negrillos), Cloruro ocroso, Iodita, Bromuro, Ematita, Blenda, Siderita	—	4·62
318	—	San Andrés	Argentita, Plata nativa, Blenda, Ocre, Cuarzo	—	4·20
319	—	Rosario (Cerro negro)	Argentita, Bromuro, Blenda, Siderita	—	5·38
320	—	Sto. Domingo	Argentita, Pirargirita, Iodita, Bromuro, Blenda	—	2·64
321	—	—	Argentita, Plata nativa, Plata córnea ocrosa, Pirita, Blenda, Siderita	—	2·446
322	—	—	Argentita, Plata nativa, Bromuro, Iodita, Blenda, Siderita	—	1.74
323	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Blenda, Calcopirita, Bornita, Siderita	—	—
324	—	Sto. Domingo	Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	—
325	—	—	Argentita (negrillos), Plata nativa, Plata córnea ocrosa, Ematita, Siderita.	—	3·156
326	—	—	Argentita, Iodita, Bromuro, Blenda, Cuarzo, Siderita	—	2·14
327	—	—	Residuos	—	0·248
328	—	—	Plata córnea. Plata nativa, Argentita, Limonita	—	3·156
329	—	—	Argentita, Prustita, Blenda, Calcrpirita, Siderita	—	—
330	—	—	Plata córnea, Plata nativa, Bromuro, Limonita, Cuarzo, Siderita	—	0·360

POR %						Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros						
—	—	—	—	—	—	908·0	3254·27	—	90·80	—	
—	—	—	—	—	—	612·0	2193·40	—	61·20	—	
—	—	—	—	—	—	138·0	494·59	—	13·80	—	
—	—	—	—	—	—	664·0	2379·79	—	66·40	—	
—	—	—	—	—	—	320·0	1146·88	—	32·00	—	
—	—	—	—	—	—	336·0	1204·22	—	33·60	—	
—	—	—	—	—	—	323·0	1161·21	—	32·30	—	
—	—	—	—	—	—	866·0	3103·74	—	86·60	—	
—	—	—	—	—	—	732·0	2623·48	—	73·20	—	
—	—	—	—	—	—	340·0	1218·56	—	34·00	—	
—	—	—	—	—	—	1833·0	6569·47	—	183·30	—	
—	—	—	—	—	—	24·8	88·88	—	2·48	—	
—	—	—	—	—	—	328·0	1175·55	—	32·80	—	
—	—	—	—	—	—	136·0	487·82	—	13·60	—	
—	—	—	—	—	—	548·0	1964·03	—	54·80	—	
—	—	—	—	—	—	320·0	1146·88	—	32·00	—	
—	—	—	—	—	—	396·0	1419·26	—	39·60	—	
—	—	—	—	—	—	420·0	1505·28	—	42.00	—	
—	—	—	—	—	—	125·0	448·00	—	12·15	—	
—	—	—	—	—	—	210·0	752·69	—	21·00	—	
—	—	—	—	—	—	708·0	2538·90	—	70·80	—	
—	—	—	—	—	—	1547·2	5545·16	—	154·72	—	
—	—	—	—	—	—	720·0	2580·48	—	72·00	—	
—	—	—	—	—	—	488·0	1748·99	—	48·80	—	
—	—	—	—	—	—	1200·0	4300·80	—	120·00	—	
—	—	—	—	—	—	474·0	1698·81	—	47·40	—	
—	—	—	—	—	—	436·0	1562·62	—	43·60	—	
—	—	—	—	—	—	576·0	2064·38	—	57·60	—	
—	—	—	—	—	—	1125·0	4032·00	—	112·50	—	
—	—	—	—	—	—	470·0	1684·48	—	47·00	—	
—	—	—	—	—	—	516·0	1849·34	—	51·60	—	
—	—	—	—	—	—	75·0	268·80	—	7·50	—	
—	—	—	—	—	—	25·0	89·60	—	2·50	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	125·0	448·00	—	12·50	—	
—	—	—	—	—	—	548·0	1964·03	—	54·80	—	
—	—	—	—	—	—	462·0	1655·80	—	46·20	—	
—	—	—	—	—	—	420·0	1505·28	—	42·00	—	
—	—	—	—	—	—	538·0	1928·19	—	53·80	—	
—	—	—	—	—	—	264·0	946·17	—	26·40	—	
—	—	—	—	—	—	244·6	876·64	—	24·46	—	
—	—	—	—	—	—	174·0	623·61	—	17·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	315·6	1131·11	—	31·56	—	
—	—	—	—	—	—	214·0	766·97	—	21·40	—	
—	—	—	—	—	—	24·8	88·88	—	2·48	—	
—	—	—	—	—	—	315·6	1131·11	—	31·56	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	36·00	129·02	—	3·60	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
331	Rioja	Sto. Domingo	Argentita, Plata nativa, Iodita, Bromuro, Cloruro, Calcopirita, Blenda, Siderita	—	4·64
332	—	Aragonesa	Argentita, Plata córnea, Bromuro, Iodita, Limonita, Blenda	—	9·64
333	—	San Miguel	Argentita, Plata nativa, Blenda, Cuarzo	—	3·25
334	—	Puerto	Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	1·95
335	—	San Pedro del Puerto	Argentita. Plata nativa, Iodita, Bromuro, Ocre, Blenda, Siderita	—	1·55
336	—	Puerto	Argentita, Plata nativa, Blenda, Pirargirita, Siderita	—	4·76
337	—	San Miguel	Argentita, Plata nativa, Blenda, Cuarzo, Siderita	—	2·25
338	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Bromuro, Blenda, Siderita	—	3·20
339	—	Rodado de Cabrera Rosario	Argentita, Blenda, Pirita, Siderita	—	2·00
340	—	San Miguel	Argentita, Calcopirita, Phillipsita, Blenda, Cuarzo	—	0·65
341	—	San Pedro (Caldera)	Argentita, Plata nativa, Blenda, Cuarzo	—	2·50
342	—	Sombra	Argentita, Plata nativa, Bromuro, Iodita, Blenda, Ocre, Siderita	—	6·20
343	—	—	Argentita, Calcoptrita, Galena, Blenda, Cuarzo, Siderita	—	17·35
344	—	Trinidad	Argentita, Plata nativa, Iodita, Bromuro, Calcopirita, Phillipsita, Cobre gris, Blenda, Cuarzo	—	3·50
345	—	Rodado del Quiroga	Argentita, Calcopirita, Pirita, Blenda, Iodita, Bromuro, Cuarzo	—	1·25
346	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Pirita, Galéna, Blenda, Baritina	—	7·35
347	—	San Miguel	Argentita, Plata nativa, Bromuro, Calcopirita, Blenda, Siderita	—	4·20
348	—	Aragonesa (Caldera)	Argentita, Plata nativa, Iodita, Bromuro, Oro nativo, Ocre, Blenda, Cuarzo	—	0·25
349	—	San Miguel	Argentita, Plata nativa, Blenda, Baritina, Siderita	—	1·20
350	—	Sto. Domingo	Argentita, Plata nativa, Pirita, Calcopirita, Blenda, Siderita	—	3·50
351	—	—	Argentita, Plata nativa, Pirargirita, Calcopirita, Blenda, Siderita	—	3·53
352	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Calcopirita, Pirita, Blenda, Siderita	—	4·24
353	—	—	Argentita, Plata nativa, Pirargirita, Calcoqirita, Pirita, Blenda Cuarzo, Siderita	—	2·50
354	—	San Pedro (Caldera)	Argentita, Plata nativa, Galena, Blenda, Siderita	—	3·00
355	—	San Lorenzo	Argentita, Blenda, Siderita	—	1·50
356	—	San Miguel	Argentita. Plata nativa filiforme, Blenda, Siderita	—	3·10
357	—	Atahualpa	Argentita, Blenda, Galena, Pirita, Calcopirita, Phillipsita, Baritina	—	0·25
358	—	Esperanza (Caldera)	Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	1·00
359	—	—	Argentita, Plata nativa, Calcopirita, Blenda, Siderita	—	0·25
360	—	Sombra (Cerro negro)	Argentita, Plata nativa, Iodita, Blenda, Siderita	—	3·50
361	—	Victoria (Cerro negro)	Argentita, Estefanita, Pirita, Cuarzo	—	4·20
362	—	Cortadera	Argentita, Iodita, Blenda, Calcopirita, Limonita	—	6·35
363	—	—	Argentita, Calcopirita, Blenda, Cuarzo, Siderita	—	45·58
364	—	—	Argentita (negrillos), Estefanita, Iodita, Cloruro, Bromuro, Pirita, Calcopirita, Limonita, Blenda, Cuarzo	—	5·24
365	—	San Zacarías	Cuprita (óxido rojo), Azurita crtstalizada, Malaquita, Limonita	—	—
366	—	San Lorenzo	Argentita, Plata nativa, cloruro, Bromuro, Blenda, Ematita, Siderita	—	3·47
367	—	Cortadera	Argentita, Pirita, Blenda, Ocre	—	18·57
368	—	—	Argentita, Estefanita, Iodita, Bromuro, Blenda, Calcopirita, Pirita, Ocre.	—	5·096
369	—	San Nicolás	Argentita, Plata córnea ocrosa, Plata nativa, Bromuro, Limonita, Cuarzo	—	0·32
370	—	San Zacarías	Plata córnea ocrosa, Plata nativa, Argentita, Ocre amarillo	—	17·476
371	—	Sto. Domingo	Argentita, Plata nativa, Plata córnea, Blenda, Ematita, Cerusa, Galena, Cuarzo	—	6·00
372	—	India (Cinega)	Argentita, Plata córnea ocrosa, Pirita, Limonita, Ematita	—	8·00
373	—	Cortadera	Plata nativa, Plata córnea ocrosa, Blenda, Ocre amarillo	—	25·35
374	—	Famatina	Arsénico nativo riñonoso	—	—
375	—	—	Arsénico nativo compacto	—	—
376	—	—	Cinábrio, Pirita, Ocre, Cuarzo	—	—
377	—	San Pedro del Puerto	Limonita, Plata córnea ocrosa	—	8·04

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	464·0	2007·04	—	46·4	—	
—	—	—	—	—	—	964·0	3454·97	—	96·40	—	
—	—	—	—	—	—	325·0	1164·90	—	32·50	—	
—	—	—	—	—	—	195·0	698·88	—	19·50	—	
—	—	—	—	—	—	155·0	555·52	—	15·50	—	
—	—	—	—	—	—	476·0	1705·98	—	47·60	—	
—	—	—	—	—	—	225·0	806·40	—	22·50	—	
—	—	—	—	—	—	320·0	1146·88	—	32·00	—	
—	—	—	—	—	—	200·0	716·80	—	20·00	—	
—	—	—	—	—	—	65·0	232·96	—	6·50	—	
—	—	—	—	—	—	250·0	896·00	—	25·00	—	
—	—	—	—	—	—	620·0	2222·08	—	62·00	—	
—	—	—	—	—	—	1735·0	6218·24	—	173·50	—	
—	—	—	—	—	—	350·0	1254·40	—	35·00	—	
—	—	—	—	—	—	125·0	448·00	—	12·50	—	
—	—	—	—	—	—	735·0	2634·24	—	73·50	—	
—	—	—	—	—	—	420·0	1505·28	—	42·00	—	
—	—	—	—	—	—	25·0	89·60	—	2·50	—	
—	—	—	—	—	—	120·0	430·08	—	12·00	—	
—	—	—	—	—	—	350·0	1254·40	—	35·00	—	
—	—	—	—	—	—	353·0	1265·15	—	35·30	—	
—	—	—	—	—	—	424·0	1519·60	—	42·40	—	
—	—	—	—	—	—	250·0	896·00	—	25·00	—	
—	—	—	—	—	—	300·0	1175·20	—	30·00	—	
—	—	—	—	—	—	150·0	537·60	—	15·00	—	
—	—	—	—	—	—	310·0	1111·04	—	31·00	—	
—	—	—	—	—	—	25·0	89·60	—	2·50	—	
—	—	—	—	—	—	100·0	358·00	—	10·00	—	
—	—	—	—	—	—	25·0	89·60	—	2·50	—	
—	—	—	—	—	—	350·0	1254·40	—	35·00	—	
—	—	—	—	—	—	420·0	1505·28	—	42·00	—	
—	—	—	—	—	—	635·0	2275.84	—	63·50	—	
—	—	—	—	—	—	4558·0	16334·87	—	455·80	—	
—	—	—	—	—	—	524·0	1878·01	—	52·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	347·0	1243·64	—	34·70	—	
—	—	—	—	—	—	1857·0	6655·48	—	185·70	—	
—	—	—	—	—	—	509·6	1826·40	—	50·96	—	
—	—	—	—	—	—	32·0	114·68	—	3·20	—	
—	—	—	—	—	—	1747·6	6263·39	—	174·76	—	
—	—	—	—	—	—	600·0	2150·40	—	60·00	—	
—	—	—	—	—	—	800·0	2867·20	—	80·00	—	
—	—	—	—	—	—	2535·0	9085·44	—	253.50	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	804·0	2881·53	—	80·40	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
378	La Rioja	San Lorenzo	Plata nativa, Plata córnea, Bromuro, Argentita, Blenda, Limonita.....	—	6·26
379	—	S. Zacarias (Cinega)	Plata córnea ocrosa, Plata nativa, Argentita, Limonita, Blenda, Cuarzo	—	3·56
380	—	San Podro del Puerto	Plata córnea ocrosa, Argentita, Limonita.....	—	11·42
381	—	San Andrés	Plata córnea ocrosa, Bromuro, Argentita, Limonita, Cuarzo, Siderita...	—	—
382	—	San Pedro del Puerto	Plata córnea ocrosa, Argentita, Limonita.....	—	—
383	—	San Andrés	Plata córnea ocrosa, Limonita, Argentita, Bromuro.....	—	—
384	—	—	Plata nativa, Argentita, Blenda, Limonita, Ematita..... ..	—	25·728
385	—	San Pedro del Puerto	Plata córnea ocrosa, Plata nativa, Limonita.....	—	—
386	—	San Andres	Plata córnea ocrosa, Bromuro, Iodita, Argentita, Limonita, Ematita....	—	18·88
387	—	San Zacarías	Plata córnea ocrosa, Argentita, Limonita, Ematita..... ...	—	—
388	—	Puerto	Argentita, Iodita, Bromuro, Pirita, Blenda; Limonita.....	—	4·12
389	—	San Podro del Puerto	Plata nativa, Argentita, Cloruro, Bromuro, Iodita, Blenda, Limonita...	—	15·40
390	—	San Andres	Plata nativa, Argentita, Cloruro, Bromuro, Blenda, Limonita, Ematita..	—	5.88
391	—	—	Cloruro y Bromuro ocrosos, Argentita, Limonita, Ematita.....	—	15·90
392	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Argentita, Cloruro, Bromuro, Blenda, Limonita, Siderita..	—	3·728
393	—	San Lorenzo	Plata nativa, Cloruro y Bromuro ocrosos, Argentita, Blenda, Siderita...	—	30·00
394	—	Cortadera	Plata nativa, Cloruro y Bromuro ocrosos, Argentita, Blenda, Limonita, Siderita.....	—	12·24
395	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Cloruro ocroso, Argentita, Blenda, Limonita.....	—	—
396	—	Cortadera	Cloruro de plata ocroso, Iodita, Bromuro, Argentita, Plata nativa, Blenda, Limonita.....	—	6·64
397	—	San Andres	Cloruro, Bromuro, Limonita, Cuarzo.....	—	2·00
398	—	—	Argentita, Cloruro, Iodita, Bromuro, Limonita, Cuarzo.....	—	0·50
399	—	Puerto	Cloruro de plata ocroso, Limonita.....	—	1·60
400	—	San Andres	Comun (Cloruro de plata ocroso, Argentita, Plata nativa, Limonita, Siderita).....	—	2·40
401	—	Judia	Comun (Cloruro de plata ocroso, Agentita, Blenda, Limonita, Siderita)...	—	3·11
402	—	San Lorenzo	Cloruro de plata ocroso, Limonita, Blenda, Cuarzo, Siderita.....	—	1·20
403	—	Judía	Comun (Cloruro de plata ocroso, Iodita, Bromuro, Plata nativa, Limonita, Blenda)	—	4·20
404	—	—	Cloruro de plata ocroso, Argentita, Limonita, Ematita.....	—	4·13
405	—	Española	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Blenda, Ematita, Limonita....	—	0·09
406	—	Judía	Comun (Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Limonita).....	—	1·00
407	—	Sombra	Comun (Cloruro de plata ferruginoso, Plata nativa, Limonita).....	—	1·50
408	—	—	Cloruro de plata ferruginoso, Plata nativa, Argentita, Ematita.....	—	4·36
409	—	Sto. Domingo	Galena, Argentita, Bromuro, Blenda, Ocre.....	—	7·276
410	—	Judía	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Blenda, Limonita.....	—	4·13
411	—	—	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Blenda, Limonita.....	—	4·13
412	—	San Andres	Cloruro de plata ferruginoso, Plata nativa, Iodita, Bromuro, Argentita, Limonita, Cuarzo.....	—	34·688
413	—	San Podro del Puerto	Cloruro y Bromuro de plata ferruginosos, Argentita, Limonita, Siderita..	—	3·00
414	—	—	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Limonita.....	—	2·10
415	—	—	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Limonita, Blenda.....	—	1·45
416	—	Cortadera	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Limonita, Blenda.....	—	4·00
417	—	—	Cloruro de plata ferruginoso, Limonita.....	—	0·80
418	—	—	Cloruro de plata ferruginoso, Limonita.....	—	0·35
419	—	—	Plata nativa, Cloruro, Bromuro, Iodita, Argentita, Blenda, Siderita.....	—	3·46
420	—	Aragonesa (Caldera)	Argentita, Cloruro, Pirita, Blenda, Limonita, Cuarzo, Siderita.....	—	0·55
421	—	San Andres	Plata nativa, Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Blenda, Ocre rojo y amarillo, Siderita.....	—	5·00
422	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Cloruro, Bromuro, Argentita, Limonita.....	—	12·00
423	—	Aragonesa	Argentita, Cloruro de plata ferruginoso, Blenda, Limonita.....	—	5·00
424	—	S.Pedro (Corro Negro)	Argentita, Cloruro de Plata ferruginoso, Limonita, Siderita.....	—	1·50

POR %						Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros						
—	—	—	—	—	—	626·0	2243·58	—	62·60	—	
—	—	—	—	—	—	356·0	1275·90	—	35.60	—	
—	—	—	—	—	—	1142·0	4092·92	—	114·20	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2572·8	9220·91	—	257·28	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1888·0	6766·59	—	188·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	412·0	1476·60	—	41·20	—	
—	—	—	—	—	—	1540·0	5519·36	—	154·00	—	
—	—	—	—	—	—	588·0	2107·39	—	58·80	—	
—	—	—	—	—	—	1590·0	5698·56	—	159·00	—	
—	—	—	—	—	—	372·8	1336·10	—	37·28	—	
—	—	—	—	—	—	3000·0	10752·00	—	300·00	—	
—	—	—	—	—	—	1224·0	4386·81	—	122·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	664·0	2379·77	—	66·40	—	
—	—	—	—	—	—	200·0	716·80	—	20.00	—	
—	—	—	—	—	—	50·0	179·20	—	5·00	—	
—	—	—	—	—	—	160·0	573·44	—	16·00	—	
—	—	—	—	—	—	240·0	860·16	—	24·00	—	
—	—	—	—	—	—	311·0	1114·62	—	31·10	—	
—	—	—	—	—	—	120·0	430·00	—	12·00	—	
—	—	—	—	—	—	420·0	1505·28	—	42·00	—	
—	—	—	—	—	—	413·0	1480·19	—	41·30	—	
—	—	—	—	—	—	9·0	32·25	—	0·90	—	
—	—	—	—	—	—	100·0	358·40	—	10·00	—	
—	—	—	—	—	—	150·0	537·60	—	15·00	—	
—	—	—	—	—	—	436·0	1562·62	—	43·60	—	
—	—	—	—	—	—	727·6	2607·71	—	72·76	—	
—	—	—	—	—	—	413·0	1480·19	—	41·30	—	
—	—	—	—	—	—	413·0	1480·19	—	41·30	—	
—	—	—	—	—	—	3468·8	12432·17	—	346·88	—	
—	—	—	—	—	—	300·0	1075·20	—	30·00	—	
—	—	—	—	—	—	210·0	752·64	—	21·00	—	
—	—	—	—	—	—	145·0	519·68	—	14·50	—	
—	—	—	—	—	—	400·0	1433·60	—	40·00	—	
—	—	—	—	—	—	80·0	286·72	—	8·00	—	
—	—	—	—	—	—	35·0	125·44	—	3·50	—	
—	—	—	—	—	—	346·0	1240·06	—	34.60	—	
—	—	—	—	—	—	55.0	197·12	—	5·00	—	
—	—	—	—	—	—	500·0	1792·00	—	50·00	—	
—	—	—	—	—	—	1200·0	4300·80	—	120·00	—	
—	—	—	—	—	—	500·0	1792.00	—	50·00	—	
—	—	—	—	—	—	150·0	537·60	—	15·00	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
425	La Rioja	San Zacarías	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Plata nativa, Limonita, Siderita..	—	2·24
426	—	San Lorenzo	Cloruro de plata ferruginoso, Plata nativa, Argentita, Ematita, Limonita, Siderita.....	—	35·00
427	—	San Andrés	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Pirita, Blenda, Limonita.....	—	2·20
428	—	Sombra	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Limonita, Siderita.....	—	10·20
429	—	Sto. Domingo	Cloruro de plata ferruginoso, Plata nativa, Argentita, Bromuro, Limonita, Cuarzo.....	—	12·00
430	—	San Andrés	Cloruro de plata ferruginoso, Plata nativa, Argentita, Blenda, Limonita, Siderita.....	—	0·55
431	—	San Pedro del Puerto	Cloruro de plata ferruginoso, Plata nativa, Blenda, Argentita, Limonita.	—	27·35
332	—	Cortadera	Cloruro de plata ferruginoso. Plata nativa, Argentita, Blenda, Malaquita, Ocre, Siderita.....	—	5·00
433	—	San Andrés	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Limonita.....	—	3·20
434	—	—	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Plata nativa, Blenda, Limonita, Cuarzo	—	9·20
435	—	San Pedro del Puerto	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Plata nativa, Blenda, Limonita, Siderita.....	—	12·20
436	—	San Andrés	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Plata nativa, Limonita.....	—	3·00
437	—	San Zacarías	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Plata nativa, Limonita.....	—	3·25
438	—	—	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Plata nativa, Limonita.....	—	3·00
439	—	San Andrés	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Limonita.....	—	2·20
440	—	San Pedro del Puerto	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Plata nativa. Limonita.....	—	1·20
441	—	San Zacarías	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Plata nativa, Limonita, Baritina	—	1·75
442	—	San Andrés	Cloruro y Bromuro de plata ferruginoso, Argentita, Limonita, Cuarzo, Siderita.....	—	0·99
413	—	San Pedro del Puerto	Argentita, Plata nativa, Cloruro y bromuro de plata ferruginoso, Oligista, Limonita.....	—	6·20
444 / 444a	—	Sto. Domingo	Argentita, Pirargirita, Cloruro, Bromuro, Blenda, Pirita, Limonita.....	—	5·64
445	—	San Andrés	Cloruro de plata ferruginoso, Plata nativa, Argentita, Limonita.....	—	3·24
446	—	Aragonesa (Caldera)	Plata nativa, Plata córnea, Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Blenda, Limonita, Siderita.....	—	14·20
447	—	San Andrés	Argentita, Cloruro, Bromuro, Blenda, Limonita, Siderita.....	—	1·10
448	—	San Pedro del Puerto	Plata nativa, Cloruro, Bromuro, Argentita, Blenda, Limonita, Siderita..	—	12·29
449	—	Cortadera	Plata nativa, Plata córnea, Argentita, Limonita, Siderita.....	—	8·24
450	—	—	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Limonita, Blenda, Cuarzo.....	—	4·20
451	—	San Andrés	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Limonita, Cuarzo.....	—	2·20
452	—	Judía	Cloruro de plata ferruginoso, Argentita, Plata nativa, Blenda, Limonita	—	6·25
453	—	Aragonesa (Caldera)	Plata nativa, Argentita, Limonita, Blenda, Siderita.....	—	2·34
454	—	Upulungus	Enargita, Famatinita, Malaquita, Phillipsita; Cuarzo.....	—	—
455	—	—	Enargita, Famatinita, Malaquita, Calcopirita, Phillipsita.....	—	—
456	—	—	Enargita, Famatinita, Malaquita, Calcopirita. Phillipsita.....	—	—
457	—	—	Enargita, Famatinita, Malaquita, Calcopirita, Phillipsita.....	—	—
458	—	—	Enargita, Malaquita, Calcopirita, Phillipsita, Cuarzo.....	—	—
459	—	—	Enargita, Malaquita, Famatinita, Phillipsita, Cuarzo.....	—	—
460	—	—	Pirita cristalizada, Cuarzo.....	—	—
461	—	—	Enargita, Famatinita, Calcopirita, Phillipsita, Malaquita, Cuarzo.....	—	—
462	—	—	Enargita, Famatinita, Phillipsita.....	40·0	0·25
463	—	—	Phillipsita, Famatinita, Malaquita, Enargita.....	35·0 40·0	3·00
464	—	—	Enargita, Famatinita, Malaquita, Phillipsita.....	—	—
465	—	—	Enargita, Pirita, Calcopirita, Phillipsita.....	—	—
466	—	Fdicion de Tilimuque	Eje de fundicion.....	63·0	0·80

POR %											OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	
—	—	—	—	—	—	224·0	802·81	—	22·40	—	
—	—	—	—	—	—	3500·0	12544·00	—	350·00	—	
—	—	—	—	—	—	220·0	788·46	—	22·00	—	
—	—	—	—	—	—	1020·0	3655·68	—	102·00	—	
—	—	—	—	—	—	1200·0	4300·00	—	120·00	—	
—	—	—	—	—	—	55·0	197·12	—	5·50	—	
—	—	—	—	—	—	2735·0	9802·21	—	273·50	—	
—	—	—	—	—	—	500·0	1792·00	—	50·00	—	
—	—	—	—	—	—	320·0	1146·88	—	32·00	—	
—	—	—	—	—	—	920·0	3297·28	—	92·00	—	
—	—	—	—	—	—	1220·0	4372·48	—	122·00	—	
—	—	—	—	—	—	300·0	1075·20	—	30·00	—	
—	—	—	—	—	—	325·0	1164·80	—	32·50	—	
—	—	—	—	—	—	300·0	1075·20	—	30·00	—	
—	—	—	—	—	—	220·0	788·46	—	22·00	—	
—	—	—	—	—	—	120·0	430.00	—	12·00	—	
—	—	—	—	—	—	175·0	627·20	—	17·50	—	
—	—	—	—	—	—	99.0	354·81	—	9·90	—	
—	—	—	—	—	—	620·0	2222·08	—	62·00	—	
—	—	—	—	—	—	564·0	2021·37	—	56·40	—	
—	—	—	—	—	—	324·0	1161·21	—	32·40	—	
—	—	—	—	—	—	1420·0	5089·28	—	142·00	—	
—	—	—	—	—	—	110·0	394·24	—	11·00	—	
—	—	—	—	—	—	1229.0	4404·73	—	122·90	—	
—	—	—	—	—	—	824·0	2958·21	—	82·40	—	
—	—	—	—	—	—	420·0	1505·28	—	42·00	—	
—	—	—	—	—	—	220·0	788·46	—	22·00	—	
—	—	—	—	—	—	625·0	2240·00	—	62·50	—	
—	—	—	—	—	—	234·0	838·65	—	23.40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	25·0	89·60	—	2·50	—	
—	—	—	—	—	—	300·0	1075·00	—	30·00	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	80·0	286·72	—	8·00	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
467	La Rioja	Upuiungus	Enargita, Calcopirita, Pirita, Famatinita, Phillipsita	—	—
468	—	Fd'cion de Tilimuquo	Eje de primer fuego	50·0	0·59
469	—	—	Eje refinado de primera calidad	66·0	0·837
470	—	—	Eje rehnado de primera calidad	66·0	0·837
471	—	—	Eje refinado de primera calidad	66·0	0·837
472	—	Upulungus	Enargita, Cobre gris, Pirita, Baritina	—	—
473	—	—	Phillipsita, Enargita, Famatinita, Pirita, Cuprita (óxido negro)	—	—
474	—	—	Phillipsita, Enargita, Famatinita, Calcopirita	—	—
475	—	F'dicion de Tilimuque	Eje refinado de primera calidad	66·0	0·837
476	—	—	Lingote obtenido por medio de la calcinacion al aire libre	—	—
477	—	—	Eje de primer fuego	65·0	0·837
478	—	—	Lingote obtenido por medio de la calcinacion al aire libre	—	—
479	—	Upulungus	Enargita cristalizada y amorfa, Calcopirita, Pirita, Phillipsita, Cuarzo	—	—
480	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Cuarzo	—	—
481	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Famatinita, Calcopirita	—	—
482	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Oro nativo, Malaquita, Cuarzo	—	—
483	—	F'dicion de Tilimuquo	Enargita cristalizada y amorfa, Oro nativo, Calcopirita	30·0 35·0	0·20
484	—	—	Eje refinado	60·0	1·73
485	—	—	Pirita cristalizada	—	—
486	—	Verdiona	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Phillipsita	—	—
487	—	Upulungus	Enargita, Famatinita, Pirita, Cuarzo	—	—
488	—	—	Enargita, Famatinita, Calcopirita, Phillipsita, Malaquita, Cuarzo	—	—
489	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Cobre gris, Famatinita, Pirita, Cuarzo	20·0	0·36
490	—	—	Phillipsita, Calcopirita, Pirita, Cuarzo	—	—
491	—	Verdiona	Famatinita, Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Calcopirita, Phillipsita	—	—
492	—	Upulungus	Enargita cristalizada y amorfa, Calcopirita, Pirita, Cuprita (oxido negro)	—	—
493	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita	—	—
494	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Calcopirita	—	—
495	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Malaquita, Cuarzo	24·0	0·56
496	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Famatinita	24·0	0·742
497	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Famatinita, Covelina, Pirita, Cuarzo	16·0	0·25
498	—	Fundicion Capallan	Eje refinado	71·20	0·022
499	—	—	Enargita cristalizada	—	—
500	—	Upulungus	Famatinita, Enargita cristalizada, Calcopirita, Phillipsita, Pirita, Malaquita	30·0 40·0	0·35
501	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Famatinita, Phillipsita, Malaquita	30·0 40·0	0·35
502	—	Verdiona	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Calcopirita, Phillipsita, Cuarzo	—	0·20
503	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Oro nativo, Pirita, Calcopirita, Malaquita, Cuarzo	25·0	0.30
504	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Famatinita, Pirita, Calcopirita	18·0	0·25
505	—	Upulungus	Enargita, Cobre gris, Pirita, Covelina, Cuarzo	35·0	0·25
506	—	—	Pirita, Blenda, Calcopirita, Cuarzo	—	0·24
507	—	—	Enargita, Cobre gris, Pirita, Calcopirita	20·6	0·318
508	—	Fundicion Tilimuque	Eje refinado	65·0	0·837
509	—	Verdiona	Enargita cristalizada y amorfa, Famatinita, Pirita, Covelina	24·24	0·466
510	—	Upulungus	Blenda, Pirita, Cuarzo	0·00	0·038
511	—	—	Marcasita, Cuarzo	0·757	0·036
512	—	Fundicion Tilimuque	Eje refinado	50·00	0·59
513	—	—	Eje refinado	66·00	0·837

POR %						Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0099	—	—	—	—	—	59·0	211·45	3·58	5·90	99·00	
0·016	—	—	—	—	—	837·0	300·00	6·00	8·37	160·00	
0·016	—	—	—	—	—	837·0	300·00	6·00	8·37	160·00	
0·016	—	—	—	—	—	837·0	300·00	6·00	8·37	160·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·016	—	—	—	—	—	837·0	300·00	6·00	8·37	160·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·016	—	—	—	—	—	837·0	300·00	6·00	8·37	160·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	20·0	71·68	—	2·00	—	
0·015	—	—	—	—	—	173·0	640·00	5·38	17·30	150·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·024	—	—	—	—	—	36·0	129·14	8·96	3·60	240·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0024	—	—	—	—	—	56·0	200·85	0·89	5·60	24·00	
0·011	—	—	—	—	—	74·2	266·00	4·00	7·42	110·00	
0·0031	—	—	—	—	—	25·0	89·68	1·12	2·50	31·00	
0·006	—	—	—	—	—	2·2	7·88	1·61	0·22	60·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0062	—	—	—	—	—	35·0	125·44	2·24	3·50	62·00	
0·0062	—	—	—	—	—	35·0	125·44	2·24	3·50	62·00	
0·0049	—	—	—	—	—	20.0	71·68	1·79	2·00	49·00	
0·0099	—	—	—	—	—	30·0	107·52	3·58	3·00	99·00	
0·0049	—	—	—	—	—	25·0	89·60	1·79	2·50	49·00	
0·0037	—	—	—	—	—	25·0	89·60	1·34	2·50	37·00	
—	—	—	—	—	—	2·4	8·60	—	0·24	—	
0·006	—	—	—	—	—	31·8	113·97	1·612	3·18	60·00	
0·016	—	—	—	—	—	83·7	300·00	6·00	8.37	160·00	
0·006	—	—	—	—	—	46·6	167·01	1·612	4·66	60·00	
—	—	—	—	—	—	3·8	13·61	—	0·38	—	
—	—	—	—	—	—	3·6	12·90	—	0·36	—	
0·009	—	—	—	—	—	59·00	211·45	3·58	5·90	90·00	
0·016	—	—	—	—	—	83·70	300·00	6·00	8·37	160·00	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
51	La Rioja	Verdiona	Enargita, Phillipsita, Calcopirita, Cobre gris, Pirita, Malaquita, Cuarzo.	24·391	0·576
51	—	Upulungus	Cobre gris, Enargita, Phillipsita, Cuarzo	14·00	0·28
51	—	San Pedro	Famatina, Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Cuarzo	25·00	0·30
51	—	—	Famatinita, Enargita, Pirita, Cuarzo	13·483	—
81	—	—	Enargita, Pirita	21·967	0·06
51	—	—	Enargita, Phillipsita, Calcopirita, Cuarzo	20·00	0·35
52	—	—	Enargita, Cobre gris, Phillipsita, Pirita, Cuarzo	5·454	0·202
521	—	Verdiona	Cobre gris, Enargita, Phillipsita, Calcopirita, Pirita, Cuarzo	14·00	0·40 á 1·00
522	—	San Pedro	Enargita, Famatinita, Oro nativo, Phillipsita, Calcopirita, Malaquita, Cuarzo	30·0	0·60
523	—	Upulungus	Enargita, Phillipsita, Calcopirita, Malaquita, Cuarzo	30·0	0·55
524	—	—	Enargita, Pirita, Calcopirita, Malaquita, Phillipsita, Cuarzo	18·0	0·45
525	—	Verdiona	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Cuarzo	8·0	0·20
526	—	San Pedro (Mejicana)	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Calcopirita, Malaquita, Cuarzo	32·0	0·58
527	—	Verdiona	Cobre gris, Pirita, Blenda, Covelina, Phillpsita	7·575	0·100
528	—	Compañía	Pirita, Calcopirita, Enargita, Cobre gris, Phillipsita, Baritina	5·151	0·100
529	—	Verdiona	Enargita, Pirita, Cuarzo	30·0	0·20
530	—	—	Enargita, Pirita, Calcopirita	30·0	0·20
531	—	San Pedro (Mejicana)	Phillipsita, Enargita, Cobre gris, Pirita, Calcopirita	40·0	0·05
532	—	Compañía	Enargita, Famatinita, Cobre gris, Pirita, Calcopirita, Phillipsita, Malaquita, Cuarzo	25·0	0·65
533	—	Verdiona	Enargita, Pirita, Calcopirita, Cuarzo	18·0	0·50
534	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Calcopirita, Phillipsita, Cuarzo	20·0	0·45
535	—	—	Enargita, Famatinita, Pirita	15.0	0·45
536	—	—	Enargita, Pirita, Calcopirita, Phillipsita, Cuarzo	12·0	0·20
537	—	Compañía	Cobre gris, Pirita, Blenda, Phillipsita, Cuarzo	7·575	0·800
538	—	Placillas	Enargita, Pirita, Calcopirita, Cuarzo	20·0	0·35
539	—	Verdiona	Enargita, Pirita, Famatina, Cuarzo	14·0	0·08
540	—	—	Pirita, Covelina	10·0	0·20
541	—	Upulungus	Famatinita, Phillipsita, Calcopirita, Pirita, Malaquita	22·0	0·55
542	—	San Pedro	Enargita, Pirita, Covelina	12·0	0·42
543	—	Verdiona	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Phillipsita, Malaquita, Cuarzo.	22·0	0·25
544	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Phillipsita, Calcopirita, Cuarzo.	25·0	0·54
545	—	Compañía	Enargita, Pirita, Famatinita, Cuarzo	8·0	0·10
546	—	Verdiona	Pirita, Enargita, Cuarzo	4·0	0·10
547	—	—	Enargita, Famatinita, Pirita, Cuarzo	12·0	0·20
548	—	San Pedro	Cobre gris, Pirita. Calcopirita, Phillipsita	10·0	0·15
549	—	Plazilla	Enargita, Pirita, Calcoptrita, Phillipsita	18·0	0·60
550	—	Upulungus	Enargita cristalizada y amorfa, Calcopirita, Pirita, Malaquita, Phillipsita, Cuarzo	18·0	0·48
551	—	Compañía	Cobre gris, Pirita, Enargita, Cuarzo	5·0	0·10
552	—	Verdiona	Enargita, Pirita, Calcopirita, Cuarzo	18·0	0·30
553	—	—	Enargita, Pirita, Calcopirita, Cobre gris, Cuarzo	16·0	0·19
554	—	—	Enargita, Pirita, Cuarzo	20·0	0·25
555	—	Plazilla	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Calcopirita, Malaquita. Cuarzo.	20·0	0·30
556	—	—	Phillipsita, Enargita, Calcopirita, Pirita, Malaquita, Cuprita (oxido negro), Cuarzo	25·0	0·60
557	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Famatinita, Calcopirita, Pirita, Phillipsita, Malaquita, Cuarzo	25·0	0·60
558	—	—	Enargita, Calcopirita, Pirita, Phillipsita, Malaquita, Cuarzo	30·0	0·40
559	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Calcopirita, Cuarzo	25·0	0·40

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otroo	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	OBSERVACIONES
0·002	—	—	—	—	—	57·6	206·43	0·537	5·76	20·00	
0·0037	—	—	—	—	—	28·00	100·35	1·34	2·80	37·00	
0·0062	—	—	—	—	—	30·00	143·36	2·24	3·00	62·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6·00	21·5	—	0·6	—	
0·0049	—	—	—	—	—	35·00	125·44	1·79	3·50	49·00	
0·002	—	—	—	—	—	20.20	72·39	0·537	2·02	20·00	
0·0049	—	—	—	—	—	70·00	250·88	1·79	7·00	49·00	
0.012	—	—	—	—	—	60·00	215·04	4·48	6·00	120·00	
0·0024	—	—	—	—	—	55·00	197·00	0·89	5·50	24·00	
0·0074	—	—	—	—	—	45·00	161·28	2·68	4·50	74·00	
0·0043	—	—	—	—	—	20·00	71·68	1·56	2·00	43·00	
0·0075	—	—	—	—	—	58·00	207·87	2·70	5·80	75·00	
—	—	—	—	—	—	—	35·84	—	10·00	100·00	
—	—	—	—	—	—	—	35·84	—	10·00	100·00	
0·0062	—	—	—	—	—	20·0	71·68	2·24	2·00	62·00	
0·0062	—	—	—	—	—	20·0	71·68	2·24	2·00	62·00	
0.0008	—	—	—	—	—	5·0	17·92	0·44	0·50	8·00	
0·0053	—	—	—	—	—	65·0	232·96	1·81	6·50	53·00	
0·0037	—	—	—	—	—	50·0	179·20	1·34	5·20	37·00	
0·0037	—	—	—	—	—	45·0	161·28	1·34	4·50	37·00	
0·0074	—	—	—	—	—	45·0	161·28	2·68	4·50	74·00	
0·0062	—	—	—	—	—	20·0	71·68	2·24	2·00	62·00	
—	—	—	—	—	—	—	286·72	—	80·00	800·00	
0·0062	—	—	—	—	—	35·0	125·44	2·24	3·50	62·00	
0·0074	—	—	—	—	—	8·0	28·67	2·68	0·80	74·00	
0·0037	—	—	—	—	—	20·0	71·68	1·34	2·00	37·00	
0·00033	—	—	—	—	—	55·0	197·12	0·12	5.50	33·00	
0·0024	—	—	—	—	—	42·0	150·52	0·88	4·20	24·00	
0·0049	—	—	—	—	—	25·0	89·60	1·79	2·50	49·00	
0·0037	—	—	—	—	—	54·0	193·53	1·34	5.40	37·00	
0·003	—	—	—	—	—	10·0	35·84	1·10	1·00	30·00	
0.0024	—	—	—	—	—	10.0	35·84	0·88	1·00	24·00	
0·0062	—	—	—	—	—	20·0	71·68	2·24	2·00	62·00	
0·00027	—	—	—	—	—	15·0	53·76	0·10	1·50	20·70	
0·0085	—	—	—	—	—	60·0	215·04	3·08	6·00	85·90	
0·0022	—	—	—	—	—	48·0	172·03	0·80	4·80	22·00	
0·0016	—	—	—	—	—	10·0	35·84	0·60	1·00	16·00	
0·0046	—	—	—	—	—	30·0	107·52	1·68	3.00	46·00	
0·0027	—	—	—	—	—	19·0	68·09	1·00	1·90	27·00	
0·0037	—	—	—	—	—	25·0	89·60	1·34	2·55	37·00	
0·0074	—	—	—	—	—	30·0	107·52	2·68	3·00	74·00	
0·0074	—	—	—	—	—	60·0	215·04	2·68	6·00	74·00	
0·0074	—	—	—	—	—	60·0	215.04	2·68	6·00	74·00	
0·0124	—	—	—	—	—	40.0	143·36	4·48	4·00	124·00	
0·0037	—	—	—	—	—	40·0	143·36	1·34	4·00	37·00	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
560	La Rioja	San Pedro	Enargita cristalizada y amorfa, Pirita, Calcopirita, Phillipsita, Cuarzo.	30·0	0·15
561	—	Plazilla	Enargita cristalizada y amorfa, Calcopirita, Pirita, Phillipsita, Malaquita, Cuarzo	15·0	0·20
562	—	Verdiona	Famatinita, Pirita, Enargita, Phillipsita, Cuarzo	14·0	0·43
563	—	Plazilla	Pirita, Blenda, Calcopirita, Phillipsita, Cuarzo	14·0	0·30
564	—	Piedras Grandes	Pirita, Cuarzo	0·0	0·08
565	—	Plazilla	Enargita, Pirita, Phillipsita, Cuarzo	20·0	0·15
566	—	Sto. Toribio	Enargita, Pirita, Cuarzo	18·0	0·70
567	—	—	Famatinita, Enargita, Pirita	18·0	0·70
568	—	Plazilla	Enargita cristalizada y amorfa, Famatinita, Pirita, Cuarzo	24·0	0·27
569	—	—	Cobre gris, Famatinita, Enargita, Calcopirita, Cuarzo	15·0	0·40
570	—	—	Enargita, Pirita	25·0	0·20
571	—	—	Enargita, Pirita, Malaquita, Cuarzo	20·0	0·30
572	—	—	Cobre gris, y Calcopirita, Pirita, Blenda, Enargita, Cuarzo	8·0	0·15
573	—	Verdiona	Cobre gris, Oro nativo, Pirita, Calcopirita, Cuarzo	10·0	0·60
574	—	Sto. Toribio	Pirita, Blenda	18·0	0·70
575	—	Plazilla	Cobre gris, Famatinita, Pirita, Enargita	8·0	0·35
576	—	—	Cobre gris, Phillipsita, Cuprita (oxido negro), Pirita, Cianosa, Cuarzo.	30·0	0·45
577	—	—	Enargita, Phillipsita, Calcopirita, Cuarzo	18·0	0·20
578	—	—	Pirita, Blenda, Covelina	14·0	0.25
579	—	Los Llanos	Calcopirita, Malaquita, Ematita, Calcita	15·0	0·30
580	—	Verdiona	Perita, Phillipsita, Oro nativo, Cuarzo	12·0	0·35
580a	—	Upulungus	Enargita, Oro nativo, Phillipsita, Pirita, Malaquita, Cuarzo	25·0	0·30
581	—	Veta mejicana (Verdiona)	Cobre gris, Pirita, Blenda, Cianosa, Calcita	10·0	0·50
582	—	Verdiona	Enargita, Pirita, Phillipsita	25·0	0·25
583	—	Plazilla	Pirita, Famatinita, Cuarzo	5·0	0·20
584	—	—	Enargita, Pirita, Cobre gris, Blenda, Cuarzo	21·0	0·15
585	—	—	Enargita, Cobre gris, Pirita, Calcopirita	5·0	0·20
586	—	—	Enargita, Pirita, Cuarzo	18·0	0·25
587	—	—	Cobre gris, Blenda, Calcopirita, Pirita	12·0	0·50
588	—	S. Tomás del Espino	Phillipsita, Enargita	20·0	0·65
589	—	San Diego, (El Oro)	Oligista, Cuarzo	—	—
590	—	Cortadera (C. negro)	Cobre gris, Calcopirita, Cianosa	10·0	1·00
591	—	Verdiona	Enargita, Famatinita, Pirita, Calcopirita, Cuarzo	12·0	0·65
592	—	—	Enargita, Famatinita, Phillipsita, Pirita, Calcopirita	20·0	0·42
593	—	Veta mejicana (Verdiona)	Enargita, Pirita, Phillipsita, Cuarzo	20·0	0·30
594	—	Socavon Esperanza	Cobre gris, Blenda, Cuarzo	—	—
595	—	Verdiona	Enargita, Cobre gris, Calcopirita, Pirita	25·0	0·40
596	—	Veta mejicana (Verdiona)	Enargita, Cobre gris, Phillipsita, Calcopirita, Pirita, Cuarzo	48·0	0·35
597	—	—	Enargita cristalizada y amorfa, Phillipsita, Pirita, Calcopirita, Cuarzo	13·0	0·40
598	—	—	Enargita, Pirita, Cuarzo	13·0	0·40
599	—	—	Enargita, Pirita, Calcopirita, Phillipsita	16·0	0·40
600	—	Veta Virgen	Malaquita, Limonita, Ematita	8·123	0·070
601	—	—	Malaquita, Ematita, Limonita, Calcopirita	6·457	0·068
602	—	D. Guillermo, (El Oro)	Cobre gris, Calcopirita, Pirita, Ocre, Cuarzo	—	0·31
603	—	Quiroga (Fiambala)	Phillipsita, Limonita, Malaquita, Calcopirita	9·79	0·03
604	—	Distrito (El Oro)	Oligista, Ematita, Limonita, Malaquita	3·749	0·06
605	—	D. Diego (El Oro)	Oligista, Cuarzo	—	—
606	—	El Oro	Malaquite, Limonita, Ematita, Calcopirita	3·939	0·22
607	—	D. Diego (El Oro)	Cuprita, Oligista, Malaquita, Cuarzo	26·361	—

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Granos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
0·0016	—	—	—	—	—	15·0	53·76	0·60	1·50	16·00	
0·0037	—	—	—	—	—	20·0	89·60	1·34	2·00	37·00	
0·0037	—	—	—	—	—	43·0	154·11	1·34	4·30	37·00	
0.0037	—	—	—	—	—	30·0	107·52	1·34	3·00	37·00	
0·0043	—	—	—	—	—	8·0	28·67	1·56	0·80	43·00	
0·0037	—	—	—	—	—	15·0	53·76	1·34	1·50	37·00	
0·0099	—	—	—	—	—	70·0	250·80	3·58	7·00	99·00	
0·0099	—	—	—	—	—	70·0	250·80	3·58	7·00	99·00	
0·0049	—	—	—	—	—	27·0	96·76	1·79	2·70	49·00	
0·0187	—	—	—	—	—	40·0	143·36	6·72	4.00	187·00	
0·0022	—	—	—	—	—	20·0	89·60	0·80	2·00	22·00	
0·0061	—	—	—	—	—	30·0	107·52	2·20	3·00	61·00	
0·0062	—	—	—	—	—	15·0	53·76	2·24	1·50	62·00	
0·2499	—	—	—	—	—	60·0	215·04	89·60	6·00	2499·00	
0·0099	—	—	—	—	—	70·0	250·80	3·58	7·00	99·00	
0·0022	—	—	—	—	—	55·0	197·12	0·80	5·50	22·00	
0·0027	—	—	—	—	—	45·0	161·28	1·00	4·50	27·00	
0·0011	—	—	—	—	—	20·0	71·60	0·40	2·00	11·00	
0·0027	—	—	—	—	—	25·0	89·60	1·00	2·50	27·00	
0·0083	—	—	—	—	—	30·0	107·52	3·00	3·00	83·00	
0·0124	—	—	—	—	—	35·0	125·44	4·48	3·50	124·00	
0·0066	—	—	—	—	—	30·0	107·52	2·40	3·00	66·00	
0·0016	—	—	—	—	—	50·0	179·20	0·60	5·00	16·00	
0·0044	—	—	—	—	—	25·0	89·60	1·60	2·50	44·00	
0·0043	—	—	—	—	—	20·0	71·68	1·56	2·00	43·00	
0·0022	—	—	—	—	—	15·0	53·76	0·80	1·50	22·00	
0·0037	—	—	—	—	—	20·0	71·68	1·34	2·00	37·00	
0.0062	—	—	—	—	—	25·0	89·60	2·24	2·50	62·00	
0·0066	—	—	—	—	—	50·0	179·20	2·40	5·00	66·00	
0·0027	—	—	—	—	—	65·0	232·96	1·00	6·50	27·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0037	—	—	—	—	—	100·0	358·40	1·34	10.00	37·00	
0·0037	—	—	—	—	—	65·0	232·96	1·34	6·50	37·00	
0·0027	—	—	—	—	—	42·0	150·52	1·00	4·20	27·00	
0·0037	—	—	—	—	—	30·0	107·52	1·34	3·00	37·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0099	—	—	—	—	—	40·0	143·36	3·58	4·00	99·00	
0·0012	—	—	—	—	—	35·0	125·44	2·44	3·50	12·00	
0·0074	—	—	—	—	—	40·0	143·36	2·68	4·00	74·00	
0·0049	—	—	—	—	—	40·0	143·36	1·79	4·00	49·00	
0·0086	—	—	—	—	—	40·0	143·36	3·10	4·00	86·00	
0·005	—	—	—	—	—	7·00	25·08	1·344	0·70	50·00	
0·002	—	—	—	—	—	6·80	24·37	0·537	0·68	20·00	
0·09	—	—	—	—	—	3·10	11·11	2·419	0·31	90·00	
0·07	—	—	—	—	—	0·6	2·15	1·881	0·06	0·70	
—	—	—	—	—	—	0·6	2·15	—	0·06	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·11	—	—	—	—	—	2·20	7·88	2·956	0·22	110·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
608	La Rioja	D. Diego (El oro)	Cuprita, Oligista, Malaquita, Cuarzo	33·536	—
609	—	Exelcior (Mejicana)	Arcilla silícea ocrosa aurífera	—	—
610	—	—	Arcilla silícea ocrosa aurífera	—	—
611	—	Distrito (El Oro)	Calcopirita, Oligista, Pirita, Cuarzo	3·666	0·06
612	—	—	Oligista, Pirita	—	—
613	—	D. Guillermo (El Oro)	Oligista, Cuarzo, Calcosina	0·606	—
614	—	—	Oligista, Cuarzo	—	—
615	—	—	Oligista, Pirita, Cuarzo	0·455	—
616	—	—	Comun (Oligista, Pirita, Calcopirita, Cuarzo)	—	—
617	—	El Oro	Oligista, Limonita, Ematita, Calcopirita, Malaquita, Cuarzo	2·878	—
618	—	Los Llanos	Eje refinado	—	—
619	—	Humango (Vinchina)	Cobre gris, Calcosina, Malaquita, Cuarzo	11·111	0·062
620	—	—	Bornita, Cobre gris, Calcosina, Malaquita, Cuarzo	—	—
621	—	Valle de Vinchina	Calcosina, Cobre gris, Malaquita, Azurita	26·664	0·204
622	—	Humanago (Vinchina)	Malaquita, Pirita, Ematita, Limonita, Cuarzo	6·211	0·034
623	—	Vinchina	Oligista, Malaquita, Cuprite	10·302	0·092
624	—	Vetas Valle Hermoso	Malaquita, Oligista, Calcosina, Cobre gris	26·058	0·22
625	—	—	Phillipsita, Malaquita, Calcopirita, Cuarzo	34·996	0·04
626	—	—	Bornita, Malaquita, Cuarzo	20·452	0·04
627	—	—	Cobre gris, Calcosina, Malaquita, Ematita, Cuarzo	9·847	0·06
628	—	Vetas Valle Hermoso	Bornita, Calcopirita, Malaquita, Azurita, Cuarzo	22·725	0·152
629	—	Cerro de las Vetas	Bornita, Calcopirita, Malaquita, Cuarzo	—	—
630	—	Humango Vinchina	Malaquita, Cuarzo ferruginoso	—	—
631	—	Valle de Vinchina	Phillipsita, Cuprita (óxido rojo), Calcosina, Calcopirita, Malaquita, Baritina	12·12	0·04
632	—	Humango (Vinchina)	Malaquita, Limonita, Phillipsita, Calcosina, Baritina	—	—
633	—	Cerro de las Vetas	Cuprita (óxido rojo), Ematita, Malaquita, Cuarzo	1·212	0·03
634	—	—	Calcosina, Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Azurita, Ematita, Cuazo	12·12	0·23
635	—	Humango (Vinchina)	Calcosina, Malaquita, Azurita, Ematita, Baritina	19·089	0·522
636	—	Cerro de las Vetas	Cuprita (óxido rojo), Ematita, Malaquita, Baritina	3·957	0·038
637	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Azurita, Ematita, Cuarzo	13·539	0·066
638	—	Valle Hermoso (Vinchina)	Phillipsita, Calcosina, Malaquita, Cuarzo, Baritina	—	0·026
639	—	Cerro de las Vetas	Calcosina, Phillipsita, Calcopirita, Malaquita, Baritina	—	—
640	—	—	Malaquita, Cuarzo ferruginoso	16·872	0·056
641	—	Cerro de las Vetas (Vinchina)	Calcosina, Malaquita, Azurita, Ematita, Cuarzo	15·101	0·12
642	—	—	Malaquita, Cuprita (óxido rojo), Ematita, Cuarzo, Baritina	20·205	0·058
643	—	Cerro de las Vetas (Vinchina)	Calcosina, Malaquita, Ematita, Baritina	20·205	0·27
644	—	Humango (Vinchina)	Limonita, Cuarzo	—	0·026
645	—	Los Llanos	Oro nativo, Limonita, Malaquita, Cuarzo	—	—
646	—	—	Malaquita, Baritina, Cuarzo	—	—
647	—	Vinchina	Lignito	—	—
648	Entre La Rioja y San Juan	Veta Virgen	Calcosina, Malaquita	70·926	0·038
649	La Rioja	S. Fco. de la Espina	Cobre gris, Pirita	—	0·18
650	—	—	Cobre gris, Pirita		
651	—	Fierro (Paganzo)	Limonita cristalizada	—	—
652	—	—	Crisocolo, Cuarzo	—	—
653	—	Cuchillo del Cobre (Tigre)	Cobre nativo, Cuprita (óxido rojo), Kaolin	79·28	—
654	—	—	Cobre nativo, Cuprita (óxido rojo), Kaolin	73·00 90·00	—

POR %						Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·07	—	—	—	—	—	0·6	2·15	1·881	0·06	0·70	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6·20	22·23	—	0·62	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	20·40	73·11	—	2·04	—	
—	—	—	—	—	—	3·40	12·18	—	0·34	—	
—	—	—	—	—	—	9·20	32·97	—	0·92	—	
—	—	—	—	—	—	22·00	78·81	—	2·20	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14.33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	6·00	21·50	—	0·60	—	
—	—	—	—	—	—	15·20	54·47	—	1·52	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·00	10.75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	23·00	82·43	—	2·30	—	
—	—	—	—	—	—	52·20	187·08	—	5·22	—	
—	—	—	—	—	—	3·60	13·61	—	0·38	—	
—	—	—	—	—	—	6·80	23·65	—	0·66	—	
—	—	—	—	—	—	2·60	9·31	—	0·26	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5·60	20·07	—	0·56	—	
—	—	—	—	—	—	12·00	43·00	—	1·20	—	
—	—	—	—	—	—	5·80	20·78	—	0.58	—	
—	—	—	—	—	—	27·00	96·76	—	2·70	—	
—	—	—	—	—	—	2·60	9·31	—	0·26	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·80	13·61	—	0·38	—	
—	—	—	—	—	—	18·00	64·51	—	1·80	—	
—	—	63·25	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
655	Rioja	Cuchillo del Cobre (Tigre)	Cobre nativo, Cupriia (óxido rojo), Kaolin	89·00	—
656	—	—	Cobre nativo, Cuprita (óxido rojo), Kaolin	69·70	—
657	—	—	Cobre nativo, Cuprita (óxido rojo), Kaolin	69·70	—
658	—	—	Cobre nativo, Cuprita (óxido rojo), Kaolin	69·39	—
659	—	—	Crisocolo, Pirita, Anhidrita	—	—
660	—	—	Escoria arseniosa sulfurada	—	—
661	—	—	Niquelina	—	—
662	—	Nueva Veta (Sanagasta)	Calcosina, Ematita, Cuarzo	12·498	0·028
663	—	Fundicion Capollan	Eje refinado	—	0·04
664	—	—	Eje de 3.ª clase	—	—
665	—	—	Eje refinado, (Nineral obtenido de la Veta Verdiona)	—	0·154
666	—	—	Eje de primer fuego (mineral obtenido de la Veta Verdiona)	—	0·034
667	—	—	Eje de segunda clase	34·087	0·27
668	—	—	Blenda cristalizada	—	—
669	—	Famatina	Galena, Calcopirita, calcosina, Baritina	—	0·068
670	—	Los Llanos	Malaquita, Calcoprita, Phillipsita, Limonita	15·622	0·036
671	—	Piedras grandes	Conglomerado ferruginoso con oro á la vista	—	0·0047
672	—	Cerro (Mojicana)	Calcopirita, Calcosina, Azurita, Limonita, Baritina	—	—
673	—	Arauzanzu	Calcosina, Malaquita, Ematita, Cuarzo	—	—
674	—	—	Phillipsita, Calcopirita, Malaquita, Limonita	15·15	—
675	—	Valle Hermoso	Phillipsita, Limonita, Cuarzo	26·058	—
676	—	—	Escoria	—	—
677	—	—	Blenda, Calcopirita, Cuarzo	—	—
678	—	S. Andrés (C. negro)	Blenda, Galena, Siderita	—	0·03
679	—	Anda colla	Galena granuda	—	0·284
680	—	Arauzanzu	Cobre gris, Calcopirita, Calcosina, Malaquita, Azurita, Limonita	—	—
681	—	Los Llanos	Malaquita, Calcosina	—	—
682	—	Valle Vinchina	Galena granuda	—	0·20
683	—	Famatina	Calcopirita, Limonita	—	—
684	—	Los Llanos	Phillipsita, Calcopirita, Malaquita	—	—
685	—	Guandacol	Argentita, Galena, Piromorfita, Ocre amarillo	—	—
686	—	—	Argentita, Galena, Ocre	—	0·204
687	—	—	Cerusa, Galena	—	0·236
688	—	—	Galena, Argentita (negrillos)	—	—
689	—	Los Llanos	Malaquita, Ocres	—	—
690	—	Famatina	Calcopirita, Blenda, Phillipsita	—	—
691	—	Anda colla	Calcosina, Malaquita	—	—
692		Sto. Domingo	Blenda	—	—
693	—	Vinchina	Galena hojosa, Cerusa, Ocre	—	0·934
694	—	Guandacol	Galena granuda, Cerusa, Argentita (negrillos), Pirita, Ocres	—	0·462
695	—	—	Cerusa, Galena granuda, Argentita	—	0·09
695a	—	—	Eje de fundicion	54·078	0·682
696	—	—	Galena, Argentita, Bromuro	—	0·416
697	—	Paganzo	Oligisia fibrosa rayada	—	—
698	—	—	Oligista fibrosa rayada	—	—
699	—		Oligista fibrosa rayada	—	—
700	—	Mesa de los Indios	Lingote de Cobre	—	—
701	—	—	Cerusa, Cuarzo	—	0·116
702	—	Aragonesa (Caldera)	Plata nativa, Argentita, Bromuro, Blenda, Ocre, Cuarzo	—	—
703	—	Trinidad	Argentita, Plata nativa, Blenda, Pirita, Siderita	—	1·316
704	—	—	Argentita, Blenda, Pirita, Siderita	—	—

POR %						Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2·80	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	15·40	55·19	—	1·54	—	
—	—	—	—	—	—	3.40	11·46	—	0·34	—	
—	—	—	—	—	—	27·00	99·76	—	2·70	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6·80	24·37	—	0·68	—	
—	—	—	—	—	—	3·60	12·90	—	0·36	—	
0·7833	—	—	—	—	—	0.47	1·68	210·55	0·047	7833·0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·00	10·75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	28·40	101·78	—	2·84	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	20·00	71·68	—	2·00	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	20·40	73·11	—	2·04	—	
—	—	—	—	—	—	23·60	84·58	—	2·36	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	93·48	334·74	—	9·31	—	
—	—	—	—	—	—	46·20	165·58	—	4·62	—	
—	—	—	—	—	—	9·00	32·25	—	0·90	—	
0·004	—	—	—	—	—	68·20	244·42	1·06	6·82	40·00	
—	—	—	—	—	—	44·60	159·84	—	4·46	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	11·60	41·47	—	1·16	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	131·60	471·65	—	13·16	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR	
				Cobre	Plata
705	La Rioja	Aragonesa (Caldera)	Plata nativa, Argentita, Bromuro, Blenda, Siderita	—	16·117
706	—	—	Argentita, Plata nativa, Calcopirita, Blenda, Cuarzo	—	5·162
707	—	—	Plata nativa, Argentita, Blenda, Siderita	—	5·272
708	—	—	Plata nativa, Argentita, Blenda, Calcopirita, Cuarzo	—	3·445
709	—	Trinidad	Argentita, Plata nativa, Blenda, Siderita	—	6·091
710	—	Aragonesa (Caldera)	Argentita, Bromuro, Yodita, Blenda, Siderita	—	13·81
711	—	Blanca (Caldera)	Argentita, Cloro-Bromuro, Blenda, Pirita, Siderita	—	—
712	—	Sto. Domingo	Argentita, Plata nativa, Niquelina, Blenda, Siderita	—	8·871
713	—	—	Argentita, Blenda, Siderita	—	—
714	—	Anda colla	Phillipsita, Calcopirita	—	—
715	—	Sto. Domingo	Argentita, Pizargirita, Plata nativa, Calcopirita, Blenda, Siderita	—	—
716	—	Cortadera	Argentita, Blenda, Bromuro, Siderita	—	2·382
717	—	Sto. Domingo	Plata nativa, Argentita, Cloruro, Bromuro, Ocre, Blenda	—	—
718	—	—	Argentita, Plata nativa, Cloro-Bromuro, Blenda, Siderita	—	—
719	—	—	Argentita, Plata nativa, Cloro-Bromuro, Blenda, Ocre, Siderita	—	—
720	—	Santa Teresa	Argentita, Plata nativa, Yodita, Blenda, Siderita	—	4·64
721	—	Nonogasta	Granito granatifero	—	—
722	—	—	Hulla	—	—
723	—	Paganzo	Cobre nativo cristalizado	—	—
724	—	—	Cobre nativo cristalizado	—	—
725	—	—	Cobre nativo ramificado	—	—
726	—	—	Platino	—	—

POR %						Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españole	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros						
—	—	—	—	—	—	1611·7	5776·33	—	161·17	—	
0·004	—	—	—	—	—	516.20	1850·06	1·06	51·62	40·00	
—	—	—	—	—	—	527·20	1889·48	—	52·75	—	
—	—	—	—	—	—	344·50	1234·68	—	34·45	—	
0·001	—	—	—	—	—	609·10	2183·01	0·26	60·91	10·00	
—	—	—	—	—	—	1381·00	4949·50	—	138·10	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	9·999	—	($A^{b}s$)	3·844	887·10	3179·36	—	88·71	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	238·20	853·80	—	23·82	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	464·00	1662·97	—	46·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Carbon fijo 65·30—Materias valátiles 24·45.—Cenizas 1·70. — Poder calorífico 60·54.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SECCION Nº 5.

Provincia de Salta.

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR	
				Cobre	Plata
1	Salta	Esperanza	Cerusa, Galena, Pirita, Malaquita, Azurita	—	0·696
2	—	—	Cerusa, Galena, Azurita, Malaquita, Ocre	—	0·566
3	—	—	Cerusa, Galena, Ocre, Malaquita, Azurita	6·81	0·172
4	—	Corrieta	Galena Cerusa	—	0·178
5	—	—	Cerusa Galena	—	0·136
6	—	—	Galena Cerusa	—	0·300
7	—	—	Galena	—	0·460
8	—	—	Galena	—	0·696
9	—	—	Cerusa Galena	—	0·094
10	—	Libertad	Cobre gris, Pirita, Cuarzo, Calcopirita	4·13	0·256
11	—	—	Cobre gris, Pirita, Cuarzo	7·46	0·580
12	—	—	Calcopirita, Cuarzo	16·81	0·033
13	—	Dep'to. Iruga	Cobre gris, Calcosina, Phillipsita	13·96	0·108
14	—	—	Cobre gris, Calcopirita	14·60	4·652
15	—	Grevy	Blenda revestida de Pirita, Pegmatita	—	0·008
16	—	—	Pirita, Cobre gris, Calcopirita, Phillipsita	2·72	1·720
17	—	Concordia	Cobre gris, Cuprita	16·81	1·630
18	—	—	Blenda, Cobre gris, Pirita, Phillipsita	3·18	0·054
19	—	—	Blena, Galena, Cuarzo	—	9·800
20	—	Vírgen	Cobre gris, Pirita	1·81	0·140
21	—	—	Eje de fundicion (cobre)	10·43	0·892
22	—	Andalgala	Galena granuda	—	—
23	—	—	Galena ojosa	—	—
24	—	—	Galena Granuda	—	—
25	—	—	Bornita, Cobre gris, Calcosina	—	—
26	—	Chacabuco	Phillipsita, Calcosina	48·221	0·108
27	—	—	Phillipsita, Calcosina		
28	—	—	Calcosina, Pirita riñonosa, Cobre gris	3·234	·140
29	—	—	Calcosina, Malaquita	35·485	3·059
30	—	—	Calcosina, Malaquita	31·486	·079
31	—	—	Cobre nativo, Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Conglomerado	10·4	·062
32	—	—	Cobre nativo, Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Conglomerado	13·20	·064
33	—	—	Cobre nativo, Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Conglomerado		
34	—	—	Cobre nativo, Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Conglomerado	—	—
35	—	—	Cobre nativo, Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Conglomerado	—	—
36	—	Veta Vírgen	Estibina	—	—
37	—	Luisa	Estibina	—	—

POR %											OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros	Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	
—	62·50	—	—	—	—	69·60	219·41	—	6·96	—	
—	50·00	—	—	—	—	56·60	202·76	—	5·66	—	
—	—	—	—	—	—	17·20	61·64	—	1·72	—	
—	62·50	—	—	—	—	17·80	63 69	—	1·78	—	
—	65·00	—	—	—	—	13·60	48·74	—	1·36	—	
—	70·00	—	—	—	—	30·00	107·52	—	3·00	—	
—	72·50	—	—	—	—	46·00	164·86	—	4·60	—	
—	52·50	—	—	—	—	69·60	294·44	—	6·96	—	
—	—	—	—	—	—	9·40	33·68	—	0·94	—	
—	—	—	—	—	—	25·60	91·75	—	2·56	—	
—	—	—	—	—	—	58.00	207·87	—	5·80	—	
—	—	—	—	—	—	3·30	11·83	—	0·33	—	
—	—	—	—	—	—	10·80	38·70	—	1·08	—	
—	—	—	—	—	—	465·20	1667·27	—	46·52	—	
—	—	—	—	—	—	0·80	2·86	—	0.08	—	
—	—	—	—	—	—	172·00	616·44	—	17·20	—	
—	—	—	—	—	—	163·00	584·19	—	16·30	—	
—	—	—	—	—	—	5·40	19·35	—	0·54	—	
—	—	—	—	—	—	980·00	3512·32	—	98·00	—	
—	—	—	—	—	—	14·00	50·17	—	1·40	—	
—	—	—	—	—	—	89·20	319·49	—	8·92	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10·80	38·76	—	1·08	—	
—	—	—	—	—	—	14·00	50·17	—	1·40	—	
—	—	—	—	—	—	305·90	1096·34	—	30·59	—	
—	—	—	—	—	—	7·90	28·31	—	0·79	—	
—	—	—	—	—	—	6·20	22·22	—	0·62	—	
—	—	—	—	—	—	6·40	22·93	—	0·64	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SECCION N° 6.

Provincia de Jujuy.

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR	
				Cobre	Plata
1	Jujuy	—	Oligista	—	—
2	—	—	Cuarzo aurífero, Pirita	—	0·355
3	—	—	Comun (Galena, Cerusa)	—	0·753
4	—	—	Comun (Galena, Cerusa)	—	0·468
5	—	—	Cobre gris, Bornita, Calcosina	—	0·113
6	—	—	Bismuto fundido	—	—
7	—	—	Plata nativa, Argentita, Blenda	—	—
8	—	—	Blenda, Galena, Pirita, Cuarzo	—	—
9	—	—	Plata nativa, Argentita, Argentita, Cuarzo ferruginoso	—	—
10	—	—	Plata nativa, Argentita, Cuarzo ferruginoso	—	—

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·005	—	—	—	—	—	3·55	12·71	0·134	0·335	5·00	
—	—	—	—	—	—	75·20	269·87	—	7·53	—	
—	—	—	—	—	—	46·80	167·73	—	4·68	—	
—	—	—	—	—	—	11·30	40·49	—	1·13	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SECCION Nº 7.

Provincias de San Luis y Tucuman

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR	
				Cobre	Plata
1	San Luis	Carolina	Talco esquisto, Pirita aurífera,.....	—	—
2	—	—	Talco esquisto, Pirita aurífera cristalizada.....	—	—
3	—	—	Talco esquisto, Pirita aurífera cristalizada.....	—	—
4	—	—	Talco esquisto con incrustaciones de Pirita aurífera.....	—	—
5	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Phillipsita, Melaconita.....	—	—
1	Tucuman	—	Calcosina, Malachita.....	38·41	0·023
1ª	—	—	Cuarzo aurífero.....	—	0·0156
2ª	—	—	Cuarzo aurífero.....	—	0·0166
3ª	—	—	Cuarzo aurífero.....	—	0·0113
4ª	—	—	Cuarzo aurífero.....	—	0·0183

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0005	—	—	—	—	—	2·3	—	—	—	5·00	
0·0016	—	—	—	—	—	1·56	5·59	0·43	0·156	16·00	
0·0023	—	—	—	—	—	1·66	5·94	0·61	0·166	23·00	
0·0016	—	—	—	—	—	1·13	4·04	0·43	0·113	16·00	
0·0020	—	—	—	—	—	1·83	6·55	0·53	0·183	20·00	

COMISION CENTRAL DE MINAS

BUENOS AIRES

SECCION Nº 1.

Provicia de Catamarca.

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
1	Catamarca	Mina Grande	Cuprita (S, Fe, Cu, Si), Malaquita	49·76	0·016
2	—	—	Cuprita (S, Fe, Cu, Si), Malaquita	—	—
3	—	—	Cuprita (S, Fe, Cu, Si), Malaquita	—	—
4	—	—	Cuprita (S, Fe, Cn, Si), Malaquita	—	—
5	—	—	Cuprita (S, Fe, Cu, Si), Malaquita	30·72	0·018
6	—	—	Cuprita (S, Fe, Cu, Si), Malaquita	—	—
7	—	—	Limonita, Calcopirita, Cobre gris	—	—
8	—	—	Phillipsita, Calcopirita, Cobre gris, Limonita	31·28	0·168
9	—	—	Phillipsita, Calcopirita, Cobre gris, Limonita	40·72	0·116
10	—	—	Cuprita, Malaquita	70·91	0.003
11	—	—	Cuprita, Malaquita, Azurita cristalizada	61·34	0·0036
12	—	—	Cuprita, Malaquita, Azurita cristalizada	51·08	0·016
13	—	—	Malaquita, Azurita cristalizada, Cuprita, Ocre amarillo, Calcita	27.61	—
14	—	—	Ocre amarillo, Malaquita, Azurita	32·69	—
15	—	—	Ocre amarillo, Malaquita, Azurita	20·19	0·0072
16	—	—	Cuprita, Malaquita	59·32	0·018
17	—	—	Calcosina, Azurita cristalizada, Malaquita, Cuprita	52·88	0·0056
18	—	—	Malaquita, Azurita cristalizada, Ocre amarillo	44·61	0·001
19	—	—	Malaquita, Azurita cristalizada, Ocre amarillo, Cuprita	43·41	0·012
20	—	—	Malaquita, Azurita cristalizada, Ocre amarillo, Cuprita	—	—
21	—	Argentina	Blenda, Cuarzo, Pirita	4·57	0·084
22	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Blenda, Cuarzo	10·19	0·188
23	—	—	Blenda, Cobre gris, Cuarzo	9·62	3·320
24	—	Restauradora	Bornita, Calcopirita, Cobre gris	28·60	0·06
25	—	—	Bornita, Calcopirita, Calcosina	—	—
26	—	—	Bornita, Calcosina, Calcopirita	—	—
27	—	—	Bornira, Calcosina, Pirita, Cobre gris	35·09	0·036
28	—	—	Calcosina, Bornita, Melaconita, Calcopirita	—	—
29	—	—	Calcosina, Bornita, Calcopirita, Melaconita	—	—
30	—	—	Calcosina, Bornita, Calcopirita	—	—
31	—	—	Calcosina, Bornita	—	—
32	—	—	Cobre gris, Calcopirita	—	—
33	—	—	Cobre gris, Bornita, Calcopirita	—	—
34	—	—	Cobre gris, Bornita, Calcopirita, Dialogita, Cuarzo	16·63	0·062
35	—	—	Cobre gris, Dialogita, Calcopirita, Bornita	—	—
36	—	—	Cobre gris, Dialogita, Calcopirita, Bornita	—	—
37	—	—	Cobre gris, Dialogita	—	—
38	—	—	Cobre gris, Dialogita, Calcopirita	—	—
39	—	—	Bornita, Calcopirita	43·46	0·182
40	—	—	Bornita, Calcopirita	—	—
41	—	—	Cobre gris, Pirita	—	—
42	—	—	Cobre gris, Pirita, Cuarzo	—	—
43	—	—	Cobre gris, Dialogita, Pirita	4·04	0·098
44	—	—	Cobre gris, Pirita	—	—
45	—	—	Cobre gris, Pirita, Granito	27·88	0·088
46	—	—	Cobre gris, Pirita	—	—
47	—	—	Cobre gris	—	—
48	—	—	Cobre gris, Cuarzo	11·83	0·122
49	—	—	Cobre gris, Cuarzo, Ocre amarillo	—	—
50	—	—	Cobre gris, Malaconita	—	—
51	—	—	Cobre gris, Pirita	—	—
52	—	—	Cobre gris, Malaconita	—	—
53	—	—	Galena	—	0·04

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	1·60	5·73	—	0·16	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1·80	6·45	—	0·18	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	16·80	60·21	—	1·68	—	
—	—	—	—	—	—	11·60	41.57	—	1·16	—	
—	—	—	—	—	—	0·30	1·07	—	0·63	—	
—	—	—	—	—	—	0·36	1·28	—	0·03	—	
—	—	—	—	—	—	1·60	5·73	—	0·016	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0·72	2·57	—	0·072	—	
—	—	—	—	—	—	1·80	6·45	—	0·80	—	
—	—	—	—	—	—	0·56	2·00	—	0·05	—	
—	—	—	—	—	—	0·40	1·43	—	0·04	—	
—	—	—	—	—	—	4·20	15·05	—	0·42	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	8·40	30·10	—	0·84	—	
—	—	—	—	—	—	18·80	67·37	—	1·88	—	
—	—	—	—	—	—	32·00	114·66	—	3·20	—	
—	—	—	—	—	—	6·00	21·50	—	0·60	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	9·60	34·40	—	0·96	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6·20	22·22	—	0·62	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	18·20	59·22	—	1·82	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	9·80	35·20	—	0·98	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	8·80	31·53	—	0·88	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	12·20	43·72	—	1·22	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4·00	14·33	—	0·40	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
54	Cata'arca	Restauradora	Galena, Blenda	—	0·028
55	—	—	Galena, Blenda	—	—
56	—	—	Galena, Pirita, Calcoptrita, Blenda	3·71	0·030
47	—	—	Pirita, Cobre gris	—	0·034
58	—	—	Pirita, Cobre gris, Caolin	—	—
59	—	—	Pirita	—	—
60	—	—	Pirita	—	—
61	—	—	Bornita	61·54	0·278
62	—	—	Dialogita, Blenda	—	—
63	—	—	Dialogita, Blenda	—	—
64	—	—	Caolin	—	—
65	—	Ortiz	Limonita, Cuprita, Malaquita, Cuarzo	16·63	0·030
66	—	Panchita	Cuarzo, Galena, Malaquita, Azurita, Calcopirita	7·29	0·20
67	—	Vidal	Galena, Covelina, Calcopirita, Bornita	—	—
68	—	Concepcion	Cerusa, Malaquita, Galena	2·60	—
69	—	Veta nueva (Hoyada)	Calcosina, Malaquita, Ocre	37·70	—
70	—	—	Bornita, Malaquita, Calcopirita, Baritina	35·20	—
71	—	—	Malaquita, Cuprita (óxido rojo)	16·14	0·02
72	—	Cerro negro	Calcopirita, Limonita, Cuarzo	15·83	0·43
73	—	—	Hulla	—	—
74	—	—	Stromeyerita, Calcosina, Malaquita	36·45	—
75	—	—	Phillipsita, Calcopirita, Malaquita, Ocre	3·69	—
76	—	—	Malaquita, Ematita, Ocres, Cuarzo	6·29	—
77	—	—	Malaquita, Ematita, Ocres, Cuarzo	6·73	—
78	—	—	Malaquita, Ematita, Ocres	15·82	—
79	—	—	Malaquita, Ocres, Pirita	7·60	—
80	—	—	Pirita, Calcopirita, Cuarzo	—	—
81	—	—	Pirita, Yeso, Ocre	—	—
82	—	—	Galena ojosa	—	—
83	—	—	Pirita, Ematita, Limonita	—	—
84	—	—	Limonita aurífera	—	—
85	—	—	Ematita aurífera, Cuarzo	—	—
86	—	—	Cuarzo ocroso aurífero	—	—
87	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
88	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
89	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
90	—	—	Arena aurífera	—	—
91	—	—	Yeso critalizado	—	—
92	—	—	Yeso amorfo	—	—
93	—	Romay	Ilmenita	—	—

POR %						Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros						
—	—	—	—	—	—	2·80	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·00	10·75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	3·40	12·18	—	0·34	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	27·80	99·63	—	2·78	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·00	10·75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	30·00	107·52	—	3·00	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0·2	0·71	—	0·02	—	
—	—	—	—	—	—	4·30	15·41	—	0·43	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SECCION Nº 2.

Provincia de San Luis

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
1	San Luis	Viraoro	Pegmatita, Pirita, Cianosa	—	—
2	—	—	Pegmatita, Pirita, Cianosa	—	—
3	—	—	Ematita	—	—
4	—	—	Comun mineral en cancha	—	—
5	—	Carolina	Conglomerado ferruginoso	—	—
6	—	—	Talco esquisto con piritas auriferas, (Parte de la veta Carolina)	—	—
7	—	—	Talco esquisto con piritas auriferas, (Parte de la veta Carolina)	—	—
8	—	—	Talco esquisto con piritas auriferas, (Parte de la veta Carolina)	—	—
9	—	—	Pirita aurífera cristalizada	—	—
10	—	—	Pirita aurífera cristalizada	—	—
11	—	—	Pirita amorfa y cristalizada, aurífera, Talco esquista	—	—
12	—	—	Pirita amorfa y cristalizada aurífera, Talco esquista	—	—
13	—	—	Conglomerado, Pirita, Calcopirita	—	—
14	—	—	Talco asquista con pirita aurífera	—	—
15	—	—	Pirita cristalizada aurífera	—	—
16	—	—	Cuarzo, Pirita, Calcopirita	—	—
17	—	—	Talco esquisto, Pirita aurifera, (Común hecho en veta Carolina)	—	0·0136
18	—	Carolina y Glenerok	Comun (resíduos de las tablas durmientes enriquecidos en las canaletas)	—	0·0140
19	—	—	Comun (desechos provinientes de las tablas durmientes)	—	—
20	—	Cañada Honda	Comun (estracto vejetal superior, no aurífero)	—	—
21	—	—	Comun (arenas del estracto aurífero en explotacion)	—	—
22	—	—	Traquita (Caja de los reventaderos auriferos)	—	—
23	—	Corritos Blancos	Comun arenas de relaves antíguos	—	—
24	—	Molle	Comun mineral en cancha	—	—
25	—	Rincon	Comun mineral canchado	—	—
26	—	—	Cuarzo, Malaquita, Ematita, (S, Cu, Fe, Si), comunmente acerado)	—	—
27	—	—	Cuarro, Malaquita, Ematita, (S, Cu, Fe, Si), comunmente acerado)	—	—
28	—	—	Cuarzo, Malaquita, Ematita, (S, Cu, Fe, Si), comunmente acerado)	—	—
29	—	—	Cuarzo, Malaquita, Ematita, (S, Cu, Fe, Si), comunmente acerado)	—	—
30	—	—	Cuarzo, Malaquita, Ematita, (S, Cu, Fe, Si), comunmente acerado)	—	—
31	—	Encantadora	Cuarzo, Ematita, Calcopirita y Phillipsita auriferas	—	—
32	—	Descubridora	Comun hecho en varios puntos de la veta	—	—
33	—	Manganeso	Actinoto	—	—
34	—	—	Comun mineral en cancha	—	—
35	—	—	Pirolusita y Acerdesa	—	—
36	—	—	Actinoto y Acerdesa	—	—
37	—	—	Acerdesa	—	—
38	—	Angelita	Ematita, Acerado, Dioptasia	—	—
39	—	—	Ematita, Acerado Dioptasia	—	—
40	—	—	Comun mineral crudo, canchado	—	—
41	—	—	Comun mineral calcinado y canchado	—	—
42	—	Fortuna	Galena pobre	—	—
43	—	—	Comun Galena de 1ª	—	—
44	—	—	Cerusa Piromorfita	—	—
45	—	—	Cerusa	—	—
46	—	—	Cerusa	—	—
47	—	—	Cerusa	—	—
48	—	—	Comun, (Galena Cerusa etc.) mineral de 2ª canchado	—	0·080
49	—	—	Comun, (Galena Cerusa etc.) otra clasificacion de 2ª en cancha	—	0·022
50	—	—	Comun, Tierras ricas de 3ª	—	0·024
51	—	Tricolor	Comun mineral en cancha	—	0·053
52	—	—	Cerusa, Ematita	—	—
53	—	Piedras Bailas	Cuarzo, Cerusa	—	—

POR %						Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·047	—	—	—	—	—	—	—	12·63	—	470·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·0014	—	—	—	—	—	—	—	0·38	—	14·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
·001125	—	—	—	—	—	—	4·86	0·30239	—	—	
·00113	—	—	—	—	—	—	5·01	0·30374	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
54	San Luis	Piedras Bellas	Comun mineral en cancha	—	0·062
55	—	—	Cerusa	—	—
56	—	Constancia	Comun mineral en cancha	—	—
57	—	—	Cerusa, Cuarzo	—	—
58	—	Esperanza	Cerusa	—	—
59	—	—	Comun mineral en cancha	—	0·010
60	—	Huerta	Ematita, Ocre rojo	—	—
61	—	Alza	Ematita, Dioptasia (S, Cu, Fe, Si), comunmente acerado	—	—
62	—	—	Acerado, Calcopirita, Pirita, Cuarzo	—	—
63	—	Sala	Cerusa	—	—
64	—	Boca Mina (6a. Sala)	Comun mineral en cancha	—	0·065
65	—	—	Cerusa, Ematita	—	—
66	—	Carolina	Talco-esquista, Pirita y Calcopirita aurífera	—	—
67	—	—	Talco-esquista, Pirita cristalizada aurífera, Calcopirita	—	—
68	—	—	Talco-esquista, Pirita cristalizada aurífera	—	—

POR %						Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros						
—	42·00	—	—	—	—	6·20	29·22	—	0·03	—	
—	28·00	—	—	—	—	1·00	3·58	—	0·10	—	
—	21·00	—	—	—	—	6·50	22·50	—	0·05	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SECCION Nº 3.

Provincia de Salta

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
1	Salta	Bismark	Cerusita, Ocre amarillo, Malaquita	0·64	0·280
2	—	Gral. Güemes	Cobre gris, Calcopirita, Pirita Cuarzo	6·67	0·054
3	—	Esperanza	Galena, Cerusita, Ocre rojo, Calcopirita	1·40	0·182
4	—	Restituta	Cerusita, Ocre	0·64	0·104
5	—	Constancia	Cobre gris, Pirita	8·80	0·250
6	—	—	Galena, Cerusa	—	0·100
7	—	Sin nombre	Galena	—	0·009
8	—	Julia	Galena	—	0·176
9	—	—	Galena, Cuarzo	—	0·030
10	—	—	Galena, Cuarzo, Cerusa	—	0·124
11	—	—	Galena, Cuarzo,	—	1·858
12	—	—	Eje de Plata y Cobre	11·10	0·658
13	—	—	Eje de Plata y Cobre	10·43	0·556
14	—	—	Eje de Plata y Cobre	9·77	0·580
15	—	—	Polibasita, Pirita, Calcopirita	—	—
16	—	Grevy	Cerusa, Galena, Malaquita	—	—
17	—	—	Cerus, Malaquita	0·888	1·022
18	—	Famatina	Eje de Platay Cobre	—	0·718
19	—	—	Cobre gris, Pirita, Cuprita	10·43	0·069
20	—	Verde	Cuprita, Dioptasia	29.30	0·072
21	—	—	Cuprita, Dioptasia	—	—
22	—	Juarez Celman	Eje de Plata, Cobre y Oro	12·43	0·678
23	—	Proveedora	Pirita, Cobre gris, Malaquita	2·75	—
24	—	Mina Vieja	Pirita cristalizada	—	—
25	—	San Cárlos	Malaquita, Barita, Cuarzo	1·95	0·003
26	—	Quesera	Barita, Galena, Cuarzo, Malaquita	7·65	—
27	—	Osonay	Areolito	—	—
28	—	—	Areolito	—	—
29	—	Emilia	Galena, Barita	—	0·016
30	—	Chañi	Calcosina, Malaquita	43·90	0·013
31	—	Felicidad	Calcita, Malaquita, Cobre nativo, Cuprita	6·50	—
32	—	Esperanza	Cobre gris, Azurita	48·50	0·120
33	—	Candelaria	Ematita, Malaquita	10·00	—
34	—	Cadri	Galena, Calcopirita	—	—
35	—	Sto. Domingo	Malaquita, Azurita, Cuprita en pasta calcárea micácea	22·30	0·003
36	—	República	Pegmatita, Ematita, Malaquita, Cerusa	0·368	0·054
37	—	—	Cerusa, Malaquita	0·68	0·82
38	—	—	Cerusa, Malaquita	2·106	0·356
39	—	—	Galena, Cerusa	—	0·154
40	—	—	Eje de Cobre y Plata	0·158	0·068
41	—	—	Eje de Plata, Cobre y Oro	24·64	1·366
42	—	Cometa	Cerusa, Galena	—	0·208
43	—	—	Eje de Plata, Cobre y Oro	23·43	—
44	—	4 de Octubre	Silicato de hierro, Malaquita	2·37	0·017
45	—	Alicita	Estibina	—	—
46	—	—	Estibina	—	—
47	—	Concordia	Cobre gris, Pirita, Cuarzo	3·986	0·208
48	—	—	Ematita, Azurita, Malaquita	3·056	0·088
49	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Bornita	20·202	—
50	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Bornita, Cuprita	—	—
51	—	—	Cobre gris, Calcopirita	16·539	1·209
52	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Cuarzo	—	—
53	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Phillipsita, Cuarzo	—	—

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	OBSERVACIONES
—	60·00	—	—	—	—	23·00	100·35	—	2·80	—	
—	—	—	—	—	—	5·40	19·35	—	0·54	—	
—	65·00	—	—	—	—	18·20	65·22	—	1·82	—	
—	50·00	—	—	—	—	10·40	37·27	—	1·04	—	
—	—	—	—	—	—	25·00	89·60	—	2·50	—	
—	55·00	—	—	—	—	10·00	35·84	—	1·00	—	
—	—	—	—	—	—	0·90	3·37	—	0·09	—	
—	—	—	—	—	—	17·60	63·07	—	1·76	—	
—	—	—	—	—	—	3·00	10·75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	12·40	44·44	—	1·24	—	
—	—	—	—	—	—	185·80	665·90	—	18·58	—	
—	—	—	—	—	—	65·80	235·83	—	6.58	—	
—	—	—	—	—	—	55·60	199·27	—	5·56	—	
—	—	—	—	—	—	58·00	207·87	—	5·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	102·20	366·27	—	10·22	—	
—	—	—	—	—	—	71·80	257·33	—	7·18	—	
—	—	—	—	—	—	6·90	24·73	—	0·69	—	
—	—	—	—	—	—	7·20	25·80	—	0·72	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	67·80	242·98	—	6·78	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0·30	1·07	—	0·03	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1·60	5·73	—	0·16	—	
—	—	—	—	—	—	1·30	4·65	—	0·13	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	12·00	43·00	—	1·20	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0·32	1·79	—	0·032	—	
—	—	—	—	—	—	5·40	19·35	—	0·54	—	
—	—	—	—	—	—	8·20	29·38	—	8·20	—	
—	—	—	—	—	—	35·60	127·59	—	3·56	—	
—	—	—	—	—	—	15·40	55·19	—	1·54	—	
—	—	—	—	—	—	6·80	24·36	—	0·68	—	
—	—	—	—	—	—	136·60	489·57	—	13·66	—	
—	—	—	—	—	—	20·80	74·55	—	2·08	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1·70	6·10	—	0·17	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	74·55	—	2·08	—	
—	—	—	—	—	—	—	31·53	—	0·88	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	120·90	433·30	—	12·09	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
54	Salta	Concordia	Eje de Plata, Cobre y Oro	14·985	0·70
55	—	Milagro	Ematita, Malaquita, Calcopirita, Acerado (Si, Cu, S, Fe)	5·106	0·222
56	—	Esperanza	Galena Cerusa	—	0·23
47	—	—	Galena, Cerusa, Azurita, Ematita	6·66	0·76
58	—	—	Galena, Cerusa, Calcopirita	0·999	0·274
59	—	—	Galena, Cerusa	—	1·144
60	—	—	Galena, Cerusa, Azurita	0·999	1·892
61	—	—	Galena, Cerusa	—	—
62	—	Libertad	Cobre gris, Calcopirita, Cuarzo	4·272	0·354
63	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Cuarzo	—	—
64	—	Lamartine	Galena, Cerusa, Cuarzo	—	—
65	—	Chacabuco	Cobre gris, Bornita, Cuprita, Baritina	50·83	0·130
66	—	—	Cobre gris, Bornita, Pirita, Baritina	—	—
67	—	—	Steatita, Malaquita	0·70	—
68	—	—	Calcosina, Malaquita	33·70	—
69	—	—	Calcosina, Malaquita	—	—
70	—	—	Bismutina	—	—
71	—	—	Cuprita, Calcosina, Malaquita, Limonita	30·90	—
72	—	—	Cuprita, Calcosina, Limonita	—	—
73	—	—	Galena, Pirita	—	—
74	—	—	Galena, Cerusa	—	—
75	—	—	Calcosina, Malaquita, Azurita, (Cuprita, Limonita, Si)	34·50	—
76	—	—	Calcosina, Malaquita	40·60	—
77	—	—	Cobre de 1ª fundicion	—	—
78	—	—	Cobre de 1ª fundicion	—	—
79	—	Equinocio	Cuarzo ferruginoso, Malaquita, Azurita, Ocre	1·40	—
80	—	Cerro Blanco	Galena	—	—
81	—	Hércules	Cuarzo Cerusa	—	—
82	—	—	Phillipsita, Malaquita, Azurita, Calcosina	55·203	—
83	—	—	Phillipsita, Malaquita, Azurita, Calcosina	35·371	—
84	—	—	Phillipsita, Malaquita, Azurita, Calcosina	58·373	—
85	—	—	Oligista escamosa	—	—
86	—	—	Tierra aluvional aurífera	—	—
87	—	4 de Octubre	Crisocolo, Silicato de hierro	12·152	—
88	—	—	Silicato de hierro, Crisocolo	7·595	—
89	—	—	Crisocolo, Silicato de hierro	11·935	—
90	—	Libertad	Calcopirita, Cobre gris, Phillipsita	20·211	—
91	—	Esperanza	Galena, Cerusa	—	—
92	—	—	Galena, Cerusa, Argentita (negrillos)	—	—
93	—	Teresa	Estibina	—	—
94	—	—	Kerosene	—	—
95	—	—	Kerosene	—	—

POR %							Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros							
—	—	—	—	—	—		70·00	250·88	—	7·00	—	
—	—	—	—	—	—		22·20	79·56	—	2·22	—	
—	—	—	—	—	—		23·00	82·43	—	2·30	—	
—	—	—	—	—	—		76·00	272·33	—	7·60	—	
—	—	—	—	—	—		27·40	98·19	—	2·74	—	
—	—	—	—	—	—		114·40	410·00	—	11·44	—	
—	—	—	—	—	—		189·20	678·08	—	18·92	—	
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—		—	126·87	3·54	—	—	
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—		18·60	48·74	—	1·86	—	
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—		—	—	—	—

SECCION Nº 4.

Provicia de Jujuy.

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
1	Jujuy	Cerro Chañi	Barita, Galena, Piromorfita	0·714	0·0044
2	—	—	Barita, Galena, Cerusa	0·714	0·0044
3	—	—	Barita, Galena, Estromeyerita, Azurita	0·714	0·0044
4	—	Delfina	Malaquita, Azurita, Phillipsita, Calcosina, Ocre	13·808	0·0148
5	—	Abra de Tres Cruces	Acerado (S, Cu, Si, Fe), Malaquita, Cuarzo	2·618	—
6	—	Gueta Real	Ocre, Malaquita, Azurita	12·378	—
7	—	—	Galena	—	0·514
8	—	—	Tierra ferruginosa aurífera	—	—
9	—	Vizcachayo	Arena aurífera, (Fierro titánico magnético), Cuarzo	—	—
10	—	Angostura	Tierra aurífera	—	—
11	—	Vicuñayo	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
12	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
13	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
14	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
15	—	Ventanayo	Cuarzo aurífero, Ematita	—	—
16	—	Plaza Rinconada	Cuarzo aurífero	—	—
17	—	Pampa Coya	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
18	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
19	—	Blanca al N. E.	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
20	—	Chiricoya	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
21	—	—	Cuarzo, Pirita aurífera	—	—
22	—	Coroyo	Cuarzo aurífero	—	—
23	—	Antiguyo	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
24	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
25	—	—	Terras (Resíduos de la Mina)	—	—
26	—	Fundiciones	Cobre gris, Calcopirita, Pirita	7·379	0·598
27	—	Cabalonga	Tierra aurífera	—	—
28	—	Granadas	Pirita	—	—
29	—	Calle Principal N. S.	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
30	—	Alrededores del Pueblo	Comun mineral canchado	—	—
31	—	Falda Cerro Redondo	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
32	—	Cerro Redondo	Arena aurífera (Fierro titánico magnético), Cuarzo	—	—
33	—	Calanchayo	Arena aurífera (Fierro titánico, magnético), Cuarzo	—	—
34	—	Ajedrez	Arena aurífera (Fierro titánico, magnético), Cuarzo	—	—
35	—	La Perdida	Cuarzo aurífero con oro á la vista	—	—
36	—	—	Cuarzo aurífero	—	—
37	—	—	Cuarzo aurífero	—	—
38	—	—	Cuarzo aurífero	—	—
39	—	—	Cuarzo aurífero	—	—
40	—	Azules	Cuarzo con pirita aurífera	—	—
41	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífer.o	—	—
42	—	—	Cuarzo aurífero con oro á la vista	—	—
43	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
44	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
45	—	Timon Cruz	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
46	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
47	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
48	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
49	—	San Bernardo	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
50	—	La Ventura	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
51	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
52	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
53	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	0·44	1·576	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0·44	1·576	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	0·44	1·576	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1·480	4·241	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	51·40	184·21	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR	
				Cobre	Plata
54	Jujuy	La Ventura	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
55	—	S. Francisco	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
56	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
57	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero, Pirita	—	—
58	—	Cruz del Sud	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
59	—	Sta. Victoria	Bismuto	—	—
60	—	—	Galena, Pirita	—	1·806
61	—	Alrededores del Pueblo	Arena aurífera, resultante del lavado de las arenas	—	—
62	—	La Alianza	Proustita (rosicler), Blenda, Galena, Pirita	—	—
63	—	La Antigua Valiosa	Philipsita, Azurita	46·66	1·985
64	—	—	Calcosina, Philipsita, Malaquita	50·20	0·72
65	—	Herminia	Barita, Galena, Argentita (negrillos)	—	0·17
66	—	—	Sal gema	—	—
67	—	—	Sal gema	—	—

POR %											OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros	Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	180·60	647·27	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·005	—	—	—	—	—	19·85	71·13	1·34	1·985	5·00	
—	—	—	—	—	—	7·20	25·80	—	0·72	—	
—	—	—	—	—	—	1·70	6·09	—	0·17	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SECCION Nº 5.

Provicia de San Juan

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR	
				Cobre	Plata
1	San Juan	Jabaquinto	Cerusa, Galena, Ocre	5·83	0·042
2	—	Cajon de la Brea	Crisocolo	8·33	0·00
3	—	Carrachas	Galena, Cuarzo, Ocre amarillo, Cerusa	—	0·114
4	—	—	Galena, Cerusa	—	0·162
5	—	La Bonita	Cerusa, Malaquita, Plata nativa, Espato calcº, Cuarzo	2·50	2·2[illegible]
6	—	—	Ematita, Calcopirita, Malaquita, Cuarzo	2·70	0·2[illegible]
7	—	San Ramon	Cerusa	—	0·090
8	—	Fierro	Limonita, Cerusa, Cuarzo	—	0·070
9	—	Venus	Galena, Cerusa	—	0·494
10	—	Esperanza	Galena, Cerusa, Ocre	—	0·246
11	—	Restauradora	Galena, Cerusa	—	0·698
12	—	Condenada	Cerusa, Malaquita, Piromorfita	2·187	0·718
13	—	Descubridora	Galena, Cerusa, Cuarzo	—	—
14	—	—	Galena hojosa, Ocre	—	0·106
15	—	—	Galena, Cerusa, Piromorfita	—	0·790
16	—	—	Galena, Cerusa	—	0·486
17	—	Casualidad	Cerusa, Espato calcáreo	—	0·154
18	—	Felicidad	Galena granuda	—	0·610
19	—	—	Galena, Plata nativa, Argentita (negrillos)	—	1·918
20	—	Andacolla	Cerusa, Piromorfita, Ocre	—	0·142
21	—	Compañía	Cerusa, Limonita, Crocoita	—	0·054
22	—	San Juan	Ocre rojo y amarillo, Pirita	—	1·218
23	—	San José	Galena, Cerusa	—	0·018
24	—	Animas	Galena, Ematita, Crocoita	—	0·026
25	—	Bella Vista	Cerusa	—	0·000
26	—	Cruz	Cuarzo ocroso aurífero	—	0·038
27	—	Quebradita	Cuarzo ferruginoso, Pirita	—	0·186
28	—	Colorado	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	0·000
29	—	Colorado Oeste	Cuarzo, Pirita	—	0·046
30	—	Villareal	Cuarzo, Pirita, Ocre	—	0·058
31	—	Greda	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	0·28
32	—	Bronce	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	0·13
33	—	—	Cerusa, Cuarzo	—	0·89
34	—	Aminas	Cerusita, Calcita	—	0·12
35	—	Desengaño	Barritina, Pirita, Argentita	—	0·457
36	—	No me engañas	Cuarzo ocroso aurífero	—	0·22
37	—	Santa Rosa	Galena granuda	—	—
38	—	Blanca	Cerusa	—	0·012
39	—	Tres Arroyos	Cuarzo ocroso	—	—
40	—	—	Galena, Cerusa	—	0·23
41	—	Fierro	Limonita	—	—
42	—	Cortada	Baritina, Galena granuda	—	43·8
43	—	Vicuñitas	Crisocolo, Calcosina, Ematita	4·37	—
44	—	Sto. Domingo	Galena granuda, Cerusa	—	0·013
45	—	Aliste	Ematita, Cuprita, Malaquita	0·83	—
46	—	Calaguala	Ematita, Cuarzo, Calcopirita, Malaquita	13·22	0·023
47	—	Minitas	Limonita, Calcopirita, Malaquita	22·80	0·03
48	—	Aliste	Ematita, Phillipsita, Calcopirita, Malaquita	12·29	0·05
49	—	—	Ematita, Calcosina, Calcopirita, Malaquita	5·41	0·042
50	—	—	Calcosina, Ematita, Malaquita	22·91	0·116
51	—	Jofre	Oriscolo, Ematita	6·87	0·032
52	—	Quebrada de la Yegua	Cuarzo ocroso aurífero	—	—
53	—	José Cabello	Cuarzo ocroso, Galena	—	0·031
54	—	—	Cuarzo aurífero	—	0·03

POR %											OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	
0·002	—	—	—	—	—	4·2	15·05	0·537	0·42	20·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	11·4	40·85	—	1·14	—	
—	—	—	—	—	—	16·2	58·05	—	1·62	—	
—	—	—	—	—	—	223·00	849·23	—	22·3	—	
—	—	—	—	—	—	24·6	88·16	—	2·46	—	
—	—	—	—	—	—	9·00	32·25	—	0·9	—	
—	—	—	—	—	—	7·00	25·08	—	0·7	—	
—	—	—	—	—	—	49·04	177·04	—	4·94	—	
—	—	—	—	—	—	24·6	88·16	—	2·46	—	
—	—	—	—	—	—	69·8	250·16	—	6·98	—	
—	—	—	—	—	—	71·8	262·08	—	7·18	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10·6	37·99	—	1·06	—	
—	—	—	—	—	—	79·0	288.13	—	7·90	—	
—	—	—	—	—	—	48·6	182·18	—	4·86	—	
—	—	—	—	—	—	15·4	55·19	—	1·54	—	
—	—	—	—	—	—	61·0	219·62	—	6·10	—	
—	—	—	—	—	—	191·8	687·36	—	19·18	—	
—	—	—	—	—	—	14·2	50·89	—	1·42	—	
—	—	—	—	—	—	5·4	19·35	—	0·54	—	
—	—	—	—	—	—	121·8	436·48	—	12·18	—	
—	—	—	—	—	—	1·8	6·40	—	0·18	—	
—	—	—	—	—	—	2·6	9·31	—	0·26	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·8	13·61	—	0·38	—	
0·005	—	—	—	—	—	18·6	66·66	0·134	1·86	5·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	4·6	16·48	—	0·46	—	
0·001	—	—	—	—	—	5·8	20·78	2·68	0·58	10·00	
—	—	—	—	—	—	28·0	100·35	—	2·80	—	
—	—	—	—	—	—	1·3	4·65	—	0·13	—	
—	—	—	—	—	—	8·9	31·89	—	0·89	—	
—	—	—	—	—	—	12·0	43·00	—	1·2	—	
—	—	—	—	—	—	45·7	163·78	—	4·57	—	
—	—	—	—	—	—	2·2	7·88	—	0·22	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1·2	4·30	—	0·12	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2·3	8·24	—	0·23	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	43·8	156·97	—	4·38	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1·3	4·65	—	0·13	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2·3	8·24	—	0·23	—	
—	—	—	—	—	—	3·0	10·75	—	0·3	—	
—	—	—	—	—	—	5·0	17·92	—	0·5	—	
—	—	—	—	—	—	4·2	15·05	—	0·42	—	
—	—	—	—	—	—	11·6	47·62	—	1·16	—	
—	—	—	—	—	—	3·2	11·46	—	0·32	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·001	—	—	—	—	—	3·1	11·11	2.68	0·31	10·00	
0·001	—	—	—	—	—	3·0	10·75	0·268	0·3	10·00	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
55	San Juan	Dávila	Galena, Baritina	—	0·011
56	—	Pizarro	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	0·343
57	—	Astango	Ocre, Malaquita	28·07	—
58	—	—	Calcosina, Malaquita, Limonita	21·90	0·051
59	—	A. Rojas	Cuarzo ocroso aurífero	—	9·007
60	—	California	Cuarzo, Pirita	—	0·008
61	—	Bronce	Cuarzo, Pirita, Covelina	—	0·027
62	—	Rojas	Calcopirita, Bornita, Malaquita, Limonita	—	—
63	—	—	Cuprita (óxido rojo), Malaquita, Limonita	52·07	—
64	—	Astango	Crisocolo, Ematita	6·25	0·012
65	—	Ramon Goy	Malaquita, Crisocolo, Cuarzo	10·41	0·062
66	—	Bicolor	Limonita, Cuprita (óxido rojo), Phillipsita, Crisocolo	16·45	0·065
67	—	Hualilar	Ocres	—	0·081
68	—	Sentaron	Cuarzo, Ocre aurífero	—	0·0765
69	—	Huchilera	Cuarzo, Ocre aurífero	—	0·082
70	—	Remolino	Cuarzo, Ocre aurífero	—	0·072
71	—	Yasnata	Ocres, Yeso	—	0·075
72	—	—	Pirita, Cuarzo	—	0·085
73	—	Reprofundis	Galena ojosa, Ocre amarillo	—	0·084
74	—	—	Pirita, Blenda, Cuarzo	—	0·072
75		Pizarro	Limonita, Malaquita	—	0·157
76	—	Leonora	Calcita, Ocre	5·103	0·118
77	—	—	Cerusa, Galena, Ocre	—	0·0545
78	—	Puntilla	Calcita, Malaquita	—	0·066
79	—	—	Pirita, Ocre, Cuarzo	—	0·158
80	—	Ortega	Pirita, Blenda, Ematita, Cuarzo	—	0·126
81	—	Caparrosa	Pirita, Covelina, Cuarzo	1·145	0·114
82	—	Descubridora	Cuarzo ocroso aurífero	—	9·140
83	—	Pardo	Cuarzo ocroso, Pirita, Calcopirita	—	0·072
84	—	Doña Justa	Limonita	—	0·239
85	—	—	Cuarzo ocroso aurífero	—	0·086
86	—	Sanchez	Calcita, Malaquita	16·66	0·059
87	—	—	Cuarzo, Galena	—	0·088
88	—	Pedernales	Cuarzo ferruginoso	—	0·077
89	—	—	Cuarzo ferruginoso	—	0·070
90	—	—	Limonita	—	0·061
91	—	Pique del Sud	Pirita, Blenda, Calcopirita	0·00	0·080
92	—	Compañía	Galena, Blenda, Calcopirita, Cerusa	—	0·080
93	—	—	Calcosina, Malaquita	—	—
94	—	Sanjuanina	Blenda, Galena, Pirita	—	0·078
95	—	—	Galena, Piromorfita	5·83	0·121
96	—	—	Galena, Ocre amarillo	—	0·130
97	—	Mercedes García	Galena, Argentita (negrillos)	—	0·120
98	—	—	Galena, Cerusa, Malaquita, Azurita	—	0·085
99	—	San Nicolás	Galena, Cobre gris, Argentita, Calcopirita	12·49	1·449
100	—	Nohasillo	Phillipsita, Colcopirita, Blenda	9·94	0·072
101	—	Inglaterra	Galena granuda, Pirita, Blenda	—	—
102	—	Yarellon	Galena ojosa	—	0·150
103	—	Dios proteje	Galena, Cerusa, Piromorfita, Malaquita	—	0·660
104	—	—	Galena, Cerusa, Piromorfita, Malaquita	—	0·308
105	—	Animas	Cerusa, Piromorfita	—	0·171
106	—	—	Galena granuda, Argentita (negrillos)	—	0·1675
107	—	Nuevo de Julio	Galena granuda, Blenda, Pirita	—	0·018
108	—	Manto San Antonio	Galena, Cerusa	—	0·285

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
0·001	—	—	—	—	—	1·1	3·94	2·68	0·11	10·00	
—	—	—	—	—	—	34·3	122·93	—	3·43	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5·1	18·27	—	0·51	—	
0·001	—	—	—	—	—	0·7	2·50	2·68	0·07	10·00	
—	—	—	—	—	—	0·8	2·86	—	0·08	—	
—	—	—	—	—	—	2·7	9·67	—	0·27	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1·2	4·30	—	0·12	—	
—	—	—	—	—	—	6·2	22·22	—	0·62	—	
—	—	—	—	—	—	6·5	23·29	—	0·65	—	
—	—	—	—	—	—	8.1	29·03	—	0·81	—	
0·0015	—	—	—	—	—	7·65	27·4	4·03	0·765	15·00	
—	—	—	—	—	—	8·2	23·38	—	0·82	—	
—	—	—	—	—	—	7·2	25·80	—	0·72	—	
0·001	—	—	—	—	—	7·5	26·88	2·68	0·75	10·00	
—	—	—	—	—	—	8·5	30·46	—	0·85	—	
—	—	—	—	—	—	8·4	30·10	—	0·86	—	
—	—	—	—	—	—	7·2	25·80	—	0·72	—	
0·033	—	—	—	—	—	15·7	56·26	8·870	1·57	330·00	
0·002	—	—	—	—	—	11·8	42·26	5·37	1·18	20·00	
0·001	—	—	—	—	—	5·45	19·52	2·68	0·545	10·00	
—	—	—	—	—	—	6·6	23·65	—	0·66	—	
0·003	—	—	—	—	—	15·8	56·62	8·03	1·58	30.00	
0·004	—	—	—	—	—	12·6	45·15	1·975	1·26	40·00	
0·003	—	—	—	—	—	11·4	40·85	0·803	1·14	30·00	
—	—	—	—	—	—	14.0	50·17	—	1·40	—	
0·001	—	—	—	—	—	7·2	25·80	0·268	0·72	10·00	
0·001	—	—	—	—	—	23·9	85·65	2·688	2·39	100·00	
0·001	—	—	—	—	—	8.6	30·82	1·075	0·86	40·00	
—	—	—	—	—	—	5·9	21·14	—	0·59	—	
0·002	—	—	—	—	—	8·8	31·53	0·537	0·88	20·00	
—	—	—	—	—	—	7·7	27·59	—	0·77	—	
—	—	—	—	—	—	7·0	25·08	—	0·70	—	
—	—	—	—	—	—	6·1	21·86	—	0.61	—	
—	—	—	—	—	—	8·0	28·67	—	0·80	—	
—	—	—	—	—	—	8·0	28·67	—	0·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	7·8	27·95	—	0·78	—	
—	—	—	—	—	—	12·1	43·36	—	1·21	—	
—	—	—	—	—	—	13·0	46·59	—	1·30	—	
—	—	—	—	—	—	12·0	43·00	—	1·20	—	
—	—	—	—	—	—	8·5	30·46	—	0·85	—	
0·001	—	—	—	—	—	144·9	519·72	2·68	14·49	10·00	
—	—	—	—	—	—	7·2	25·80	—	0·72	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10.5	37·63	—	1·05	—	
—	—	—	—	—	—	66·0	236·54	—	6·60	—	
—	—	—	—	—	—	30·8	110·38	—	3·08	—	
0·001	—	—	—	—	—	17·4	62·36	0·268	1·74	10·00	
0·0005	—	—	—	—	—	16·75	50·02	1·34	1·675	5·00	
—	—	—	—	—	—	1·8	6·40	—	0·18	—	
0·0005	—	—	—	—	—	28·5	102·08	0·134	2·87	5·00	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
109	San Juan	Carnero	Galena, Piromorfita, Cerusa	—	—
110	—	Rodado	Galena, Piromorfita	—	0·601
111	—	Ojo de Plomo	Galena, Phillipsita, Pirita	—	0·016
112	—	Delirio	Galena ojosa	—	0·228
113	—	Rosarito	Galena, Pirita, Cuarzo	—	—
114	—	Pedro Nolásco	Galena, Cerusa	—	0·120
115	—	San Ignacio	Cerusa. Piromorfita	—	0·232
116	—	Francia	Galena, Cuarzo	—	0·063
117	—	Rodado	Galena, Cerusa, Pirita	—	0·0775
118	—	Manto Cópeton	Galena, Cerusa	—	0·099
119	—	Esmeralda	Galena, Blenda, Yeso	—	—
120	—	Aconcagua	Cerusa, Piromorfita, Cuarzo	—	—
121	—	—	Galena, Cerusa, Ocre, Cuarzo	—	—
122	—	El Salto	Galena, Blenda, Pirita	—	—
123	—	—	Galena, Cerusa	—	0·173
124	—	—	Cerusa	—	—
125	—	Dos amigos	Galena ojosa y granuda, Cerusa	—	0·068
126	—	—	Galena	—	0·128
127	—	Mêrcedes Iruzngro	Galena, Blenda, Pirita	—	0·027
128	—	—	Cerusa, Cuarzo	—	0·04
129	—	Saavedra	Galena, Cerusa, Cuarzo	—	0·034
130	—	Dios protege	Cuarzo aurífero	—	0·016
131	—	San Pedro	Cuarzo aurífero	—	0·017
132	—	San Antonio	Cuarzo aurífero	—	0·015
133	—	Anda colla	Cuarzo aurífero	—	0·014
134	—	San Agustin	Cuarzo aurífero	—	0·025
135	—	San José	Cuarzo aurífero	—	0·017
136	—	Cármen	Cuarzo aurífero	—	0·016
137	—	Dos Hermanos	Cuarzo aurífero	—	0·012
138	—	Descorpe	Cuarzo aurífero	—	0·012
139	—	Bolsa	Bornita, Malaquita, Calcosina	23·33	0·134
140	—	—	Phillipsita, Malaquita, Calcosina	19·58	0·031
141	—	San Martin	Calcita ocrosa	—	0·040
142	—	San José	Galena, Blenda, Pirita, Cuarzo	—	0·030
143	—	Gre Rosario	Limonita	—	0·022
144	—	Manto Paredes	Cuarzo ocroso	—	0·010
145	—	Manto Ramirez	Pirita, Ocre, Cuarzo	—	—
146	—	Manto Quiroga	Ocre amarillo	—	0·021
147	—	La Plata	Calcopirita, Ocre, Pirita	—	1·508
148	—	Oro Rico	Limonita	—	0·011
149	—	La Chilena	Cuarzo ocroso	—	0·012
150	—	Risco y Patro	Comun (Cuarzo ocroso)	—	0·010
151	—	Pescado	Comun (Cuarzo ocroso)	—	0·016
152	—	—	Ocre amarillo, Yeso	—	0·010
153	—	Mellado	Ocre amarillo, Yeso	—	0·020
154	—	D.º del Ródio	Aluvito	—	—
155	—	—	Yeso cristalizado	—	—
156	—	Varela Nueva	Limonita	—	0·036
157	—	—	Cuarzo ocroso	—	—
158	—	Alaya	Cuarzo ocroso	—	—
159	—	Salado	Yeso ocroso	—	0·008
160	—	Aguila	Yeso ocroso	—	—
161	—	Mellado	Cuarzo ocroso	—	—
162	—	Bacas	Yeso ocroso	—	—

POR %						Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	60·4	216·47	—	6·04	—	
—	—	—	—	—	—	1·6	5·73	—	0·16	—	
—	—	—	—	—	—	22·8	81·65	—	2·28	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	12·0	43·00	—	1·20	—	
0·001	—	—	—	—	—	23·2	83·08	0·268	2·32	10·00	
—	—	—	—	—	—	6·3	22·57	—	0·63	—	
0·0005	—	—	—	—	—	7·75	27·76	0·134	0·775	5·00	
—	—	—	—	—	—	9·9	35·48	—	0·99	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	17·3	62·64	—	1·73	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6·8	24·37	—	0·68	—	
—	—	—	—	—	—	12·8	45·51	—	1·28	—	
—	—	—	—	—	—	2·7	9·67	—	0·27	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	3·4	12·18	—	0·34	—	
0·002	—	—	—	—	—	1·6	5·73	0·537	0·16	20.00	
0·007	—	—	—	—	—	17·0	60·56	1·881	0·70	70·00	
—	—	—	—	—	—	1.5	5·37	—	0·15	—	
—	—	—	—	—	—	1·4	5·01	—	0·14	—	
0·01	—	—	—	—	—	2·5	8·96	2·688	0·25	100·00	
—	—	—	—	—	—	1·7	6·09	—	0·17	—	
0·001	—	—	—	—	—	1·6	5·73	0·268	0·16	10·00	
—	—	—	—	—	—	1·2	4·30	—	0·12	—	
—	—	—	—	—	—	1·2	4·30	—	0·12	—	
—	—	—	—	—	—	13·4	48·02	—	1·34	—	
—	—	—	—	—	—	3·1	11·11	—	0·31	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14.33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	3·0	10·75	—	0·30	—	
—	—	—	—	—	—	2·2	7·88	—	0·22	—	
—	—	—	—	—	—	1·0	3·58	—	0·10	—	
0·002	—	—	—	—	—	—	—	0·537	—	20·00	
—	—	—	—	—	—	2·1	7·52	—	0·21	—	
—	—	—	—	—	—	150·8	540·46	—	15·08	—	
—	—	—	—	—	—	1·1	3·94	—	0·11	—	
—	—	—	—	—	—	1·2	4·30	—	0·12	—	
—	—	—	—	—	—	1.0	3·58	—	0·10	—	
—	—	—	—	—	—	1·6	5·73	—	0·16	—	
—	—	—	—	—	—	1·0	3·58	—	0·10	—	
—	—	—	—	—	—	2·0	7·16	—	0·20	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	3·6	12·90	—	0·36	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·004	—	—	—	—	—	0·8	2·86	1·075	0·08	40·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
163	San Juan	Minitas	Cuarzo ocroso	—	0·012
164	—	Vallecito	Cerusa, Galena	—	0·032
165	—	Señorita	Galena, Cerusa, Ocre	—	0·31
166	—	—	Galena, Cerusa, Ocre	—	—
167	—	Señor	Galena, Pirita, Blenda	—	—
168	—	—	Cerusa, Galena	—	—
169	—	Manto Mercedes	Galena, Ocre	—	—
170	—	Lucrecia	Galena, Cerusa	—	0·1
171	—	S. Francisco	Limonita, Cerusa	—	0·01
172	—	Descubridora	Cerusa	—	—
173	—	—	Cerusa, Azurita, Malaquita, Cuarzo	—	—
174	—	Rosarito	Cerusa, Ocre	—	—
175	—	—	Limonita	—	0·02
176	—	—	Limonita, Calcopirita, Malaquita, Cuarzo	—	0·013
177	—	—	Galena, Cerusa, Ocre	—	—
178	—	Cerro Cruz	Calcopirita, Malaquita, Phillipsita, Ocre, Cuarzo	8·52	0·028
179	—	Sarmiento	Cerusa, Galena, Baritina	—	0·213
180	—	Independencia	Galena, Blenda, Baritina	—	—
181	—	Suava	Cerusa, Cuarzo	—	—
182	—	Encantadora	Blenda, Calcopirita	—	0·056
183	—	Santa Elena	Cerusa, Ocre, Baritina	—	0·755
184	—	Richard	Cerusa, Galena	—	—
185	—	Concepcion	Cerusa, Galena, Ocre	—	—
186	—	Cármen Alto	Galena granuda, Cerusa, Argentita (negrillos)	—	0·827
187	—	Bella Vista	Limonita, Malaquita	7·94	0·020
188	—	—	Limonita, Malaquita	—	—
189	—	Sto. Domingo	Galena, Blenda, Cuarzo	—	—
190	—	Clelia	Galena, Cerusa, Ocre	—	0·713
191	—	Blanca	Blenda, Pirita, Calcopirita	—	0·04
192	—	Bella Isaura	Galena, Pirita	—	—
193	—	Argentina	Galena, Pirita	—	—
194	—	N. N.	Galena, Cerusa, Ocre	—	—
195	—	San Agustin	Blenda, Galena, Pirita	—	—
196	—	Virgen	Galena	—	—
197	—	Muy escaso	Galena	—	—
198	—	Señor	Galena granuda	—	—
199	—	Rosarito	Galena, Pirita	—	—
200	—	Reyes	Galena ojosa y granuda	—	0·526
201	—	Compañía	Galena, Calcopirita, Pirita, Blenda	—	—
202	—	Santa Rosa	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	0·015
203	—	N. N.	Galena, Ocre	—	—
204	—	Delicia	Cuarzo, Galena, Malaquita	1·32	0·020
205	—	Artesano	Cuarzo, Ocre, Crisocolo	—	—
206	—	N. N.	Cuarzo ferruginoso	—	—
207	—	Miguel de la Redilla	Cuarzo ferruginoso	—	—
208	—	Robledo	Galena, Calcopirita	—	—
209	—	Delirio	Galena, Blenda, Calcopirita, Crisocolo	—	—
210	—	Nuevo Dios protego	Cuarzo ferruginoso aurífero, Oro á la vista	—	0·093
211	—	Rara Fortuna	Galena, Cerusa, Piromorfita, Azurita	—	0·698
212	—	Quebradita	Galena, Plata córnea, Piromorfita	—	4·085
213	—	Hierro de las Bacas	Oligista	—	—
214	—	Hermanas	Carbon de piedra	—	—
215	—	Colorados	Carbon de piedra	—	—

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
0·003	—	—	—	—	—	1·2	4·30	0·806	0·12	30·00	
—	—	—	—	—	—	3·2	11·46	—	0·32	—	
—	—	—	—	—	—	3·1	111·1	—	3·10	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	10·0	35·84	—	1·00	—	
—	—	—	—	—	—	1·0	3·58	—	0·10	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2·0	7·16	—	0·20	—	
—	—	—	—	—	—	1·3	4·65	—	0·13	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	2·8	10·03	—	0·28	—	
—	—	—	—	—	—	21·3	76·33	—	2·13	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5·6	20·07	—	0·56	—	
—	—	—	—	—	—	75·5	270·59	—	7·55	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	82·7	296·39	—	8·27	—	
—	—	—	—	—	—	2·0	7·16	—	0·20	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	71·3	255·53	—	7·13	—	
—	—	—	—	—	—	4·0	14·33	—	0·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	52·6	198·51	—	5·26	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	1·5	5·37	—	0·15	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·003	—	—	—	—	—	2·0	7·16	0·806	0·20	30·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·11	—	—	—	—	—	9·3	33·33	37·632	0·93	14·00	
—	—	—	—	—	—	69·8	250·16	—	6·98	—	
—	—	—	—	—	—	408·5	1461·06	—	40·85	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SECCION Nº 6.

Provincia de Córdoba

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
1	Córdoba	Natividad	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
2	—	—	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
3	—	—	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
4	—	—	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
5	—	—	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
6	—	—	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
7	—	—	Arcilla ferruginosa	—	—
8	—	Cortadera	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
9	—	—	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
10	—	—	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
11	—	Niño Dios	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
12	—	—	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
13	—	Quebrada de Cristo	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
14	—	—	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
15	—	Bragada	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
16	—	—	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
17	—	Mogote Diaz	Cuarzo ferruginoso, Oro nativo	—	—
18	—	Candelaria	Cuarzo ferruginoso con oro á la vista	—	—
19	—	—	Cuarzo ferruginoso con oro á la vista	—	—
20	—	—	Residuos de Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
21	—	—	Cuarzo, Cerusa, Malaquita	6·832	—
22	—	—	Blenda. Galena	—	—
23	—	—	Galena hojosa	—	—
24	—	—	Galena	—	—
25	—	—	Cerusa	—	—
26	—	—	Cerusa	—	—
27	—	—	Cuarzo, Ematita	—	—
28	—	—	Cuarzo, Limonita, Calcopirita	8·866	—
29	—	Rara Fortuna	Galena granuda	—	—
30	—	—	Galena granuda	—	—
31	—	Garibaldi	Galena	—	—
32	—	—	Galena	—	—
33	—	Rara Fortuna	Galena	—	—
34	—	—	Galena	—	—
35	—	Elisa	Galena, Cerusa	—	—
36	—	—	Galena hojosa, Cerusa	—	—
37	—	—	Cuarzo, Cerusa	—	—
38	—	—	Galena	—	—
39	—	—	Galena, Cerusa	—	—
40	—	—	Galena, Cerusa, Argentita (negrillos)o	—	—
41	—	—	Cerusa	—	—
42	—	—	Galena hojosa, Cerusa	—	—
43	—	Casualidad	Galena hojosa, Piromorfita	—	—
44	—	—	Galena, Cerusa	—	—
45	—	Rio Cevallos	Malaquita, Azurita	13·09	—
46	—	—	Azurita, Malaquita	13·804	—
47	—	Cruz del Eje	Plata nativa, Siderita	—	—
48	—	Dolores	Ematita	—	—
49	—	—	Ematita	—	—
50	—	Agua de Cala	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
51	—	—	Cuarzo ferruginoso aurífero	—	—
52	—	—	Galena, Cerusa	—	—
53	—	—	Blenda	—	—
54	—	—	Galena	—	—
55	—	—	Carbon de piedra	—	—
56	—	Cruz del Eje (Simigan	Granito labrado	—	—

| POR % | | |

SECCION Nº 7.

Provincia de Mendoza.

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
1	Mendoza	Veta Sta. Rita	Galena, Blenda, Pirita, Calcita	—	0·672
2	—	—	Cobre gris, Galena, Blenda, Calcopirita	3·00	0·028
3	—	—	Galena, Blenda, Pirita, Cobre gris, Calcopirita	0·00	0·022
4	—	—	Galena, Blenda, Pirita, Calcopirita, Cuarzo	0·45	0·242
5	—	Socavon Sauco	Galena, Blenda, Calcopirita, Cobre gris	0·00	1·760
6	—	—	Galena, Blenda, Cobre gris, Pirita	0·00	0·032
7	—	—	Pirita estalactítica	—	—
8	—	Bemberg	Galena, Blenda, Calcopirita, Pirita	—	—
9	—	—	Galena, Blenda, Calcopirita, Pirita	—	—
10	—	—	Cobre gris, Phillipsita, Calcopirita	6·40	2·106
11	—	—	Cobre gris, Galena, Blenda, Calcopirita	3·70	1·840
12	—	Veta Belem	Galena, Blenda, Calcopirita, Cobre gris	0·75	1·02
13	—	—	Galena, Blenda, Pirita, Cuarzo	0·40	0·154
14	—	—	Galena. Blenda	—	—
15	—	—	Galena, Blenda, Pirita, Cobre gris	0·00	0·05
16	—	—	Galena cristalizada, Pirita, Cuarzo	—	—
17	—	Veta Rosario	Galena, Cobre gris, Blenda, Calcopirita	2·70	1·26
18	—	—	Galena, Cobre gris, Blenda, Pirita	0·00	0·336
19	—	—	Galena cristalizada, Blenda, Pirita	—	—
20	—	—	Galena cristalizada, Calcopirita	0·45	0·132
21	—	Veta Rosarito	Ematita aurífera, Cerusita	—	1·418
22	—	Vetilla	Galena, Blenda, Calcopirita, Pirita estalactítica	—	—
23	—	Ramos Mejia	Galena, Blenda, Cuarzo cristalizado	—	0·44
24	—	—	Pirita riñonosa	—	—
25	—	—	Cobre gris, Calcopirita	4·25	4·046
26	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Blenda, Espato calcáreo	2·90	1·38
27	—	—	Calcopirita, Galena, Blenda, Cobre gris, Espato calcáreo	—	—
28	—	—	Cobre gris, Galena, Calcopirita, Blenda, Espato calcáreo	9·00	6·332
29	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Espato calcáreo	—	—
30	—	—	Galena, Cobre gris, Espato calcáreo	—	—
31	—	—	Cobre gris, Blenda	3·25	2·58
32	—	—	Cobre gris, Calcopirita, Ematita	3·15	1·696
33	—	Vetilla	Galena, Cobre gris, Cerusita, Ematita	0·30	0·232
34	—	Gobernador	Galena, Pirita, Blenda, Cuarzo cristalizado, Espato calcáreo	—	—
35	—	—	Galena	—	—
36	—	—	Galena, Blenda, Calcopirita	0 60	0·480
37	—	—	Galena, Blenda, Cobre gris, Pirita, Calcopirita	—	—
38	—	—	Galena, Blenda, Cobre gris, Cuarzo, Calcopirita	—	0·496
39	—	Sta. Rita alta	Galena, Cerusita, Ematita	—	0·152
40	—	—	Galena, Cerusa, Cuarzo	—	0·738
41	—	Pilar	Galena, Cerusa, Ematita, Cuarzo	—	1·05
42	—	—	Cobre gris, Ematita, Malaquita	—	—
43	—	Alcaparrosa	Galena, Ematita	—	0·17
44	—	—	Galena, Cerusa, Ematita	—	0 14
45	—	—	Cerusa, Piromorfita	—	—
46	—	—	Cobre gris, Cerusa, Ocre amarillo	0·00	0·288
47	—	Veta Morcodos	Blenda cristalizada, Pirita, Cuarzo	—	—
48	—	—	Galena, Cerusa, Ematita	—	0·196
49	—	—	Ematita, Cerusa	—	0·088
50	—	Veta Tajo	Galena, Cobre gris, Blenda, Calcopirita	6·30	5·22
51	—	—	Ematita, Cobre gris, Ocre, Cerusita	—	—
52	—	Carranza	Galena, Blenda, Cobre gris	0·00	0·060
53	—	—	Galena, Blenda, Pirita, Cobre gris	—	—
54	—	Veta Biera	Galena, Cobre gris, Blenda	0·10	0·086
55	—	Veta Vistosa	Galena, Cobre gris, Cerusa, Piromorfita	—	1·92

POR %											OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otroo	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Gramos de Oro por Tonelada Métrica	
—	—	—	—	—	—	67·20	240·84	—	6·72	—	
—	—	—	—	—	—	2·80	10·03	—	0·20	—	
—	—	—	—	—	—	2·20	7·88	—	0·22	—	
—	—	—	—	—	—	24·20	86·73	—	2·42	—	
—	—	—	—	—	—	176·0	630·78	—	17·60	—	
—	—	—	—	—	—	3·2	11·46	—	0·32	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	210·6	754·79	—	21·06	—	
—	—	—	—	—	—	184·0	659·45	—	18·40	—	
—	—	—	—	—	—	102·0	365·56	—	10·20	—	
—	—	—	—	—	—	15·4	55·19	—	1·54	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	5·0	17·92	—	0·50	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	126·0	451·58	—	12.60	—	
—	—	—	—	—	—	33·6	120·42	—	3·36	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	13·2	47·30	—	1·32	—	
—	—	—	—	—	—	141·8	508·21	—	14·18	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	44·0	207·69	—	4·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	404·6	1450·08	—	40·46	—	
—	—	—	—	—	—	138·0	494·59	—	13·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	633·2	2269·38	—	63·32	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	258·0	924·67	—	25·80	—	
—	—	—	—	—	—	169·6	607·84	—	19·96	—	
—	—	—	—	—	—	23·2	83·41	—	2·32	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	48·0	172·03	—	4·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	49·6	177·76	—	4·96	—	
—	—	—	—	—	—	15·2	54·47	—	1·52	—	
—	—	—	—	—	—	73·8	264·49	—	7·38	—	
—	—	—	—	—	—	105·0	376·32	—	10·50	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	17·0	60·92	—	1·70	—	
—	—	—	—	—	—	14·0	50·17	—	1·40	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	28·8	103·21	—	2·88	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	19·6	70·24	—	1·96	—	
—	—	—	—	—	—	8·8	31·53	—	0·88	—	
—	—	—	—	—	—	522·0	1870·84	—	52·20	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6·0	21·50	—	0·60	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	8·6	30·82	—	0·86	—	
—	—	—	—	—	—	192·00	688·12	—	19·20	—	

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
56	Mendoza	Veta Vistosa	Galena, Cerusa, Cobre gris, Ematita	—	0·032
57	—	La Chilena	Galena, Blenda, Cóbre gris	—	0·252
58	—	—	Galena, Blenda, Calcopirita, Cuarzo	—	1·09
59	—	Socavon Moreno	Ematita	—	0·034
60	—	Veta Vallejos	Galena, Cobre gris, Phillipsita, Calcopirita, Espato calcáreo	—	—
61	—	—	Ematita	—	0·189
62	—	S. Francisco	Galena, Cerusa, Ematita	—	1·18
63	—	—	Ematita, Calcopirita, Malaquita, Cuarzo	—	—
64	—	Luengo	Galena, Blenda	—	0·062
65	—	Merceditas	Galena, Blenda, Cobre gris	—	—
66	—	—	Galena, Blenda, Cobre gris, Cuarzo	—	—
67	—	Bunge	Galena, Blenda, Cuarzo cristalizado	—	—
68	—	—	Galena, Blenda, Cobre gris, Calcopirita	0·30	0·448
69	—	—	Galena, Blenda, Cuarzo, Espato calcáreo	—	—
70	—	—	Galena, Blenda, Pirita, Cuarzo cristalizado	—	—
71	—	—	Galena, Blenda, Cobre gris, Cuarzo	—	—
72	—	—	Galena, Blenda, Cobre gris, Calcopirita	—	—
73	—	—	Galena, Blenda, Calcopirita	—	—
74	—	Trinidad	Calcosina, Cuprita, Malaquita, Pirita, Ocre	14·50	0·078
75	—	Copiapina	Ematita, Malaquita, Pirita	30·00	0·022
76	—	—	Ematita, Malaquita, Cuprita	5·75	0·044
77	—	—	Ematita aurífera, Ocre	—	0·032
78	—	—	Ematita aurífera	—	0·0199
79	—	Elena	Esquisto, Azurita, Malaquita	—	—
80	—	—	Ocre, Malaquita	—	—
81	—	California	Esquisto, Malaquita, Azurita, Cuprita (óxido negro)	—	—
82	—	Monte Paranillo	Malaquita	—	—
83	—	—	Limonita, Calcopirita, Malaquita	—	—
84	—	—	Pirita, Malaquita	—	—
85	—	—	Calcosina, Malaquita	—	—
86	—	—	Limonita, Calcosina, Malaquita	—	—
87	—	Paranillo	Magnetita, Malaquita	—	—
88	—	Choicas	Cerusa, Galena, Malaquita	—	—
89	—	Florida	Galena cristalizada, Pirita riñonosa, Blenda, Calcopirita	—	—
90	—	Rosario	Galena, Blenda, Pirita	—	—
91	—	Rosarito	Galena, Blenda, Cerusa	—	—
92	—	S. Francisco	Galena, Cerusa	—	—
93	—	Belem	Galena hojosa	—	—
94	—	Santa Rita	Limonita riñonosa, Calcopirita	—	—
95	—	Socorro	Galena, Cerusa	—	—
96	—	La Pintada	Galena, Phillipsita, Pirita, Calcopirita	—	—
97	—	San Pedro	Cerusa, Galena, Ocre	—	—
98	—	Vallejos	Galena, Cerusa, Ocre	—	—
99	—	Esmeralda	Galena, Cerusa, Ocre	—	—
100	—	San Lorenzo	Ematita, Limonita, Galena	—	—
101	—	Al fin hallada	Cuarzo ocroso aurífero	—	—
102	—	Paredes	Oligista escamosa, Limonita	—	—
103	—	Roque	Arcilla ocrosa aurífera	—	—
104	—	Paranillo del Norte	Cuarzo ocroso aurífero	—	—
105	—	Paranillo	Esquisto hulloso	—	—
106	—	—	Hulla terrosa	—	—
107	—	Melocoton	Pomez	—	—
108	—	Santa Rita	Alabastro	—	—
109	—	—	Petróleo	—	—
110	—	—	Petróleo	—	—

POR %											
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
—	—	—	—	—	—	3·20	7·88	—	0·32	—	
—	—	—	—	—	—	25·20	90·31	—	2·52	—	
—	—	—	—	—	—	109·00	390·65	—	10·90	—	
—	—	—	—	—	—	3·40	12·18	—	0·34	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·018	—	—	—	—	—	18·90	67·81	38·99	1·89	180·0	
—	—	—	—	—	—	118·00	422·91	—	11·80	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	6·20	22·22	—	0·62	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	44·80	160·56	—	4·48	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0·038	—	—	—	—	—	7·80	27·95	13·61	0·78	380·0	
—	—	—	—	—	—	2·20	7·88	—	0·22	—	
0·014	—	—	—	—	—	4·40	15·76	5·02	0·44	140·00	
—	—	—	—	—	—	3·20	11·46	—	0·32	—	
0·02	—	—	—	—	—	1·99	7·16	—	0·19	200·00	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SECCIONES Nos 8 y 9

Provincias de La Rioja y Santiago del Estero

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
1	La Rioja	Peregrina	Plata nativa, Argentita, Blenda, Siderita, Caja	—	—
2	—	—	Plata nativa, Argentita, Blenda, Siderita, Caja	—	—
3	—	Rosario por arriba	Plata nativa, Argentita (negrillos), Pirita, Blenda, Siderita, Caja	—	—
4	—	Beyara	Argentita, Miargirita, Siderita cristalizada	—	—
5	—	—	Blenda y Argentita cristalizada, Cuarzo	—	—
6	—	Peregrina	Argentita, Blenda, Calcopirita, Siderita	—	—
7	—	—	Argentita cristalizada	—	—
8	—	—	Argentita cristalizada	—	—
9	—	—	Argentita cristalizada	—	—
10	—	—	Argentita cristalizada	—	—
11	—	—	Argentita cristalizada	—	—
12	—	Rosario	Argentita, Blenda, Pirita	—	—
13	—	—	Argentita, Pirita	—	—
14	—	Veta Nueva	Plata nativa, Argentita, Blenda, Cuarzo	—	—
15	—	—	Plata nativa, Argentita, Blenda, Cuarzo	—	—
16	—	—	Plata nativa, Argentita, Cuarzo	—	—
17	—	—	Plata nativa, Argentita, Blenda, Cuarzo	—	—
18	—	—	Plata nativa, Blenda, Cuarzo	—	—
19	—	Peregrina	Argentita, Prustita	—	—
20	—	San Miguel	Plata nativa, Filiforme, Ganga	—	—
21	—	Rosarita	Plata nativa, Argentita, Blenda, Cuarzo	—	—
22	—	Veta Nueva	Miargirita cristalizada	—	—
1	Santiago del E.	—	Arbol fosilizado	—	—
2	—	—	Arbol fosilizado	—	—

POR %						Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada métrica	Gramos de Oro por Tonelada métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Presentados por el Sr. Fouert
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SECCIONES Nos 10 y 11

Territorios Nacionales de Misiones y del Neuquen

Nº de Orden Seccional	GOBERNACION	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR	
				Cobre	Plata
1	Misiones	—	Cobre nativo, Malaquita, Calcita	—	—
2	—	—	Cobre nativo estalactítico	—	—
3	—	—	Cobre nativo, Malaquita, Calcita	—	—
4	—	—	Cobre nativo, Malaquita	—	—
5	—	—	Cobre nativo, Malaquita, Calcita	—	—
6	—	—	Calcita, Cobre nativo, Malaquita	—	—
7	—	—	Calcita, Cobre nativo, Malaquita	—	—
8	—	—	Cuarzo, Pirita	—	—
9	—	—	Cuarzo, Pirita	—	—
1	Neuquen	Casas de Piedra	Pirita, Yeso	—	—
2	—	—	Galena, Cuarzo	—	—
3	—	—	Galena, Cerusa	—	—
4	—	—	Malaquita, Azurita, Cuarzo	3·570	—
5	—	—	Calcopirita, Blenda, Cuarzo	—	—
6	—	—	Pirita, Calcopiriia	—	—
7	—	—	Oligista hojosa	—	—
8	—	—	Blenda, Baritina	—	—
9	—	—	Calcopirita, Ematita, Malaquita,	20·468	—
10	—	—	Calcopirita, Malaquita, Phillipsita, Ematita	21·02	—
11	—	—	Calcopirita, Malaquita, Phillipsita, Ematita	21·496	—
12	—	—	Galena	—	—
13	—	—	Cuarzo, Pirita	—	—
14	—	—	Yeso	—	—
15	—	—	Blenda, Pirita, Baritina	—	—
16	—	—	Hulla	—	—
17	—	—	Hulla	—	—

								POR %
								Oro
								Plomo
								Hierro
								Man-ganeso
								Anti-monio
								Otros
								Marcos de Plata por cajón de 50 Quintales Españoles
								Onzas de Plata por Tonelada Inglesa
								Onzas de Oro por Tonelada Inglesa
								Kilos de Plata por Tonelada métrica
								Gramos de Oro por Tonelada métrica
								OBSERVACIONES

SECCIONES Nos 12 y 13

Territorios Nacionales de la Pampa Central y de la Tierra del Fuego

Nº de Orden Seccional	GOBERNACION	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR Cobre	TENOR Plata
1	Pampa Central	Sierra Lihuelcalel	Silicato de cobre	5·58	—
2	—	—	Silicato de cobre y hierro oligisto	18·77	—
3	—	—	Silicato de cobre y hierro oligisto	4·06	—
4	—	—	Silicato de cobre y hierro oligisto	2·80	—
5	—	—	Silicato de cobre y hierro oligisto	0·71	—
6	—	—	Silicato de cobre y hierro oligisto	5·07	—
7	—	—	Silicato de cobre y hierro oligisto	7·00	—
8	—	—	Silicato de cobre y hierro oligisto	4·00	0·041
9	—	—	Cuarzo	—	—
3a	—	Río Colorado	Pomez	—	—
4a	—	Callaqueo	Yeso	—	—
5a	—	Recado	Caolin	—	—
6a	—	Laguna Santa Rosa Carreta Quemada	Sal comun cristalizada	—	—
1	—	Tierra del Fuego	Lignito	—	—
2	—	—	Lignito	—	—
3	—	—	Lignito	—	—

POR %						Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Métrica	Granos de Oro por Tonelada Métrica	OBSERVACIONES
Oro	Plomo	Hierro	Manganeso	Antimonio	Otros						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	23·00	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	55·00	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	23·7	—	—	4·4	—	15·76	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42·42 % de Carbon fijo, siendo su poder calorífico de 4920 con 0·080 % de cenizas, 40·320 de materias volátiles y 1·600 de agua.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SECCION N° 14.

Provincia de Salta

Nº de Orden Seccional	PROVINCIA	NOMBRE de las MINAS	Clasificación de la sustancia mineralógica	TENOR	
				Cobre	Plata
1	Salta	—	Marmol	—	—
2	—	—	Marmol	—	—
3	—	—	Marmol	—	—
4	—	—	Marmol	—	—
5	—	—	Marmol	—	—
6	—	—	Marmol	—	—
7	—	—	Marmol	—	—
8	—	—	Marmol	—	—
9	—	—	Marmol	—	—
10	—	—	Marmol	—	—
11	—	—	Marmol	—	—
12	—	—	Marmol	—	—
13	—	—	Marmol	—	—
14	—	—	Marmol	—	—
15	—	—	Marmol	—	—
16	—	—	Marmol	—	—
17	—	—	Marmol	—	—
18	—	—	Marmol	—	—
19	—	—	Marmol	—	—
20	—	—	Marmol	—	—
21	—	—	Marmol	—	—
22	—	—	Marmol	—	—
23	—	—	Marmol	—	—
24	—	—	Marmol	—	—
25	—	—	Marmol	—	—
26	—	—	Marmol	—	—
27	—	—	Marmol	—	—
28	—	—	Marmol	—	—
29	—	Blanca Lila	Hidroborato-calcita	—	—
30	—	—	Hidroborato-calcita	—	—
31	—	—	Hidroborato-calcita	—	—
32	Cata'arca	Restauradora	Dialogita	—	—
33	Córdoba	Malagueño	Marmol	—	—
34	Mendoza	Retamito	Marmol	—	—
35	Córdoba	Malagueño	Marmol	—	—
36	Salta	—	Marmol	—	—
37	—	—	Marmol	—	—
38	—	—	Marmol	—	—

POR %										
Oro	Plomo	Hierro	Man-ganeso	Anti-monio	Otros	Marcos de Plata por cajon de 50 Quintales Españoles	Onzas de Plata por Tonelada Inglesa	Onzas de Oro por Tonelada Inglesa	Kilos de Plata por Tonelada Mètrica	Gramos de Oro por Tonelada Mètrica	OBSERVACIONES

Nº 1 — Série de Mapas, Planos y Secciones de minas, vistas, etc. ... ...